

CM 9




Ljepilo za pločice

Tankoslojno i srednjeslojno ljepilo za podne i zidne keramičke pločice, za unutarnju primjenu

OSOBBINE

- za debljine sloja od 4 do 10 mm
- za upijajuću keramiku
- pogodan za neravne površine
- visoka stabilnost
- ekonomičan



PODRUČJE PRIMJENE

Za polaganje keramičkih pločica, pločica od prirodnog upijajućeg kamena i terakota pločica. Za sve pločice koje imaju cement kao vezivni element. Prilikom postavljanja neupojnih pločica koristite fleksibilno ljepilo CM 16.

PRIPREMA PODLOGE

CM 9 se nanosi na sve čvrste, nosive, čiste i suhe podloge bez odvojivih dijelova. Dobro uklonite tragove ulja, prašine i ostalog. Pukotine do 1 cm dubine mogu biti ispunjenje sa CM 9 jedan dan prije samog lijepljenja. Sljedeće površine je potrebno premazati predpremazom prije nanošenja CM 9: upojne površine, beton, gipsane ploče. Ostavite predpremaz da se osuši od 4 do 12 sati.

PRIMJENA

CM 9 zamiješajte u čistoj vodi bez grudica. Pričekajte 5 minuta i zatim opet promiješajte. Obratite pažnju na vrijeme formiranja kožice koje iznosi od 15 do 20 minuta. Upotrijebite nazubljenu lopaticu tako da je najmanje 65% površine pločice prekriveno ljepilom. Pločice postavite tako da fuge budu široke od 2 do 15 mm, ovisno o radnim uvjetima i veličini pločice. Fugiranje je moguće nakon 24 sata. Višak ljepila možete ukloniti vodom, a stvrdnute dijelove samo mehaničkim putem.

NAPOMENA

Radove izvoditi u suhim prostorima pri temperaturi od +5°C do +30°C. Klimatski uvjeti mogu usporiti, odnosno ubrzati proces stvrdnjavanja. CM 9 sadrži cement i u kontaktu s vodom reagira alkalno. Zbog toga zaštitite oči i kožu. U slučaju dodira s kožom, isperite vodom, a u slučaju kontakta s očima potražite pomoć liječnika.

VAŽNE INFORMACIJE

CM 9 treba koristiti prema gore navedenom načinu korištenja. Navedene karakteristike su dobivene na temelju ispitivanja i primjene. Predloženi način primjene varira ovisno o lokaciji i uvjetima rada i zbog toga predstavlja osnovne upute bez garancije na izvođenje radova jer nemamo utjecaj na uvjete i način izvođenja.

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci na suhom mjestu.

PAKIRANJE

U vrećama od 25 kg.

TEHNIČKI PODACI

Osnova: mješavina cementa i mineralnih punila

Gustoća praha: približno 1,49 kg/dm³

Omjer mješanja: približno. 6,5 l vode za 25 kg

Vrijeme obrade: 3 sata

Temperatura primjena: od +5°C do +30°C

Otvoreno vrijeme: 15-20 minuta

Klizanje: smanjeno klizanje

Mogućnost fugiranja: nakon 24 sata

Potrošnja:

Nazubljenje lopatice	Količina CM 9 [kg/m ²]
4 mm	2,0
6 mm	2,7
8 mm	3,2
10 mm	3,8