


CN 94




Specijalni prepremaz

Specijalni prepremaz za pouzdano vezivanje ljepljiva ili mase za izravnavanje podova na keramičkim i kamenim podlogama

OSOBINE

- Za kritične podlove
- Visoka moć prianjanja
- Za upojne i neupojne površine
- Brzo sušenje
- Pogodan i za neimpregnirane gips – kartonske ploče i ivericu te ispod parketnih podnih obloga



PODRUČJE PRIMJENE

Specijalni prepremaz i vezivo koje se primjenjuje na kritičnim površinama kao što su površine s ostacima ljepljiva, glazirane keramičke površine, čvrste površine na bazi smole u unutarnjim prostorima. Može se koristiti i kao alternativni prepremaz za stare keramičke podne obloge u vanjskim prostorima, za upojne i neupojne podne površine te za poboljšanje otpornosti na vodu. Primjenjuje se na cementnim i asfaltnim površinama, površinama izloženim visokim temperaturama, suhim površinama kao što su gips-kartonske ploče, beton, drvene površine sa ili bez premaza boje (čvrste drvene podne obloge, podne obloge od iverice), masama za izravnavanje podnih površina, pločicama, podovima od prirodnog i umjetnog kamena, čvrstim podnim površinama, kalupima od vapna, vapnenocementnim i cementno-gipsanim te gipsanim žbukama, kao i elementima od plino-betona.



PRIPREMA PODLOGE

CN 94 prianja na sve čvrste, nosive, suhe i čiste podlove očišćene od tvari koje mogu utjecati na prianjanje. Prije primjene potrebno je testirati nosivost površine, očistiti ju te ukloniti prašinu.

PRIMJENA

Razrijedite CN 94 s vodom u omjeru 1:3 (CN 94:voda). Na drvenim i asfaltnim površinama CN 94 se koristi nerazrijeden u kombinaciji s tekućinama za podove. CN 94 nanosi se četkom u tankom i ravnomjernom sloju izbjegavajući stvaranje lokvica. Ovisno o uvjetima primjene radovi se mogu nastaviti izvoditi nakon 2 do 4 sata.

Nakon potpunog sušenja podloga mora biti otporna na grebanje, u suprotnom se mora nanijeti dodatni sloj prepremaza (nakon 24 sata). Nakon uporabe odmah očistite alate. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo razrjeđivačem.

NAPOMENA

CN 94 koristite isključivo u suhim uvjetima i pri temperaturom zraka i podloge od +5°C do +35°C. Izbjegavajte propuh. Ovdje navedeni podaci dobiveni su na temperaturi od +23°C i relativnoj vlažnosti zraka od 50%. Ovisno o vremenskim uvjetima sušenje može biti brže ili sporije. Ne ispuštajte CN 94 u kanalizaciju. Ne miješajte ga s drugim aditivima.

PREPORUKA

Navedene karakteristike proizvoda temelje se na praktičnom iskustvu i testiranoj primjeni. Uvjeti na terenu i uvjeti primjene mogu varirati od onih koji su ovdje navedeni pa je time pravilna i uspješna primjena naših proizvoda izvan našeg utjecaja. Ukoliko postoji razlog za nedoumicu, prije primjene testirajte proizvod kako bi se uvjerili da je pogodan za primjenu u danim uvjetima.

SKLADIŠTENJE

Do 18 mjeseci na suhom i hladnom mjestu. Proizvod zaštitite od smrzavanja.

PAKIRANJE

Plastična boca od 1l

TEHNIČKI PODACI

Sastav: neutralna, obojena disperzija na bazi sintetičkih smola

Gustoća: 1,02 kg/l

Boja: svijetlo plava

Temperatura izvođenja radova: +5°C do +35°C

Mogućnost hodanja: nakon 3 sata

Omjer miješanja: 1:3 (CN 94 : voda) ili nerazrijeđen

Vrijeme sušenja: 2 do 4 sata

Potrošnja: 30-120 g/m² ovisno o primjeni