

CT 325

MREŽICA

Mrežica za izradu armiranog sloja

OSOBI NE

- Otporna na lužine
- Ne klizi
- Otporna na trganje

PODRUČJE PRIMJENE

Mrežica za ojačavanje sloja armiranog proizvodima CT 85, Thermo Universal, CT 80 ili CT190.

Za fasade s većim mehaničkim opterećenjima i izolacijskim sustavima s mineralnom vunom preporuča se CT 325 mrežica sa specifičnom težinom 160 g/m².

PRIMJENA

Mrežica se postavlja horizontalno ili vertikalno na žbuku sa preklapanjima od otprilike 10 cm.

TEHNIČKI PODACI

Osnova: staklena tkanina

Boja: tamnozeleno

Potrebna količina: 1,1 m/m²

Vlačna sila: 1800 – 2600 N/5cm



CERESIT
C_CT325_TM_11_0810

NAPOMENA

Za specifičan savjet kako pripremiti podlogu ili izvršiti posao, pogledajte tehničke listove ostalih Ceresit Ceretherm proizvoda.

SKLADIŠTENJE

Na suhom mjestu, uspravno, bez tlaka.

PAKIRANJE

Role od 1,1 metra širine, 10 i 50 metara dugačke