


CT 77




Mozaik žbuka („kulir“)

Granulacija zrna 0,8 – 1,2 mm ili 1,4 – 2,0 mm

OSOBINE

- Proizvedena iz mnoštva kompozicija boja
- 48 vrsta mozaika
- Veličine zrna (granulacija): 1,4 – 2,0 mm
- Pripremljena za trenutnu uporabu
- Otporna na različite vremenske uvjete
- Otporna na trošenje (habanje)
- Jednostavna za održavanje



PODRUČJE PRIMJENE

Ceresit CT 77 upotrebljava se na tradicionalnim žbukama, betonu, gipsanim žbukama, iverici i gips-kartonskim pločama. Vezivo je transparentno, a punilo su šaroliki kamenčići. Materijal se ugrađuje širokim gleterom. Nakon sušenja materijal postaje staklast i šarolik. Ovim materijalom možete premostiti manje pukotine. Preporučujemo upotrebu ovog proizvoda na površinama koje su izložene nepovoljnim utjecajima u unutarnjim prostorima, npr. predvorja i stubište. U vanjskim prostorima preporučujemo ga za mjesta koja su izložena priljanju: sokli, špalete i štukature. Izloženost fasadnih zidova sunčevoj svjetlosti uzrokuje opasna naprezanja, zbog toga se ne preporučuje primjena tamnih tonova na većim površinama već samo za arhitektonске detalje.

PRIPREMA PODLOGE

CT 77 nanosi se na glatke, nosive, suhe i čiste podlove, ujednačene boje, bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (masti, bitumen, prašina) kao što su:

- beton (star min. 3 mjeseca), vlažnosti ispod 4%, premazan sa CT 16
- žbuka na bazi cementa i produžna žbuka (stara min. 3 dana), premazana sa CT 16

- armirani sloj ljepljiva Ceresit CT 85 (star min. 3 dana), premazan sa CT 16
- gipsana žbuka (samo u unutarnjim prostorima), vlažnosti ispod 1%, prethodno premazana sa CT 17 te sa CT 16
- iverica (debljine preko 19 mm) i gips-kartonske ploče (samo u unutarnjim prostorima), postavljene u skladu sa uputama proizvođača, prethodno premazane sa CT 17 te sa CT 16
- slojeve stare boje dobro vezane za podlogu (samo u unutarnjim prostorima), premazane sa Ceresit CT 16

Neravne i oštećene podlove prethodno sanirajte. Provjerite nosivost mineralnih podloga. U potpunosti uklonite slojeve prljavštine, kreča, boje, ljepljiva kao i slabo nosive slojeve.

Uporne podlove premažite osnovnim premazom CT 17, a nakon 4 sata sa CT 16. Preporučujemo primjenu toniranog CT 16 u nijansi koja je slična boji dekorativne žbuke. Ceresit CT 77 nanosi se nakon što se sloj Ceresit CT 16 u potpunosti osuši.

Vлага iz podlove ugrožava strukturu žbuke, zbog toga kod takvih podloga ugradite izolacijski sloj protiv vlage.

PRIMJENA

Sadržaj kante pažljivo promiješajte. Za prilagođavanje gustoće, prema potrebi dodajte malu količinu vode. Ukoliko se doda prevvelika količina vode materijal može biti neupotrebljiv. Ne koristite hrđave alate i kante. CT 77 nanosi se na podlogu čeličnim gleterom u ravnomjernom sloju debljine koju određuje izvršitelj radova. Za dobivanje homogene strukture materijala, završnu obradu napravite sa plastičnim gleterom. Ne preporučujemo jak pritisak na materijal prilikom obrade.

Ne vlažite žbuku sa vodom!

Radove izvodite bez prekida. Ukoliko u proizvod dodajete vodu, istu količinu dodajte u sve kante. Ukoliko radove morate prekinuti, prekid izvršite pomoću krep trake. Traku uklonite nakon završne obrade, dok je materijal još svjež. Izvođenje radova nastavite uz upotrebu krep trake (postavite ju na rubove očvrsnulog materijala).

Alat i svježe mrlje operite čistom vodom. Nakon sušenja materijal se može odstraniti samo mehanički. Žbuku možete obnoviti jedino pomoću silikonske boje Ceresit CT 48.

NAPOMENA

Radove izvodite na temperaturi zraka i podloge od +10°C do +25°C i vlažnosti zraka ispod 80%. Ovdje navedeni tehnički podaci odnose se na temperaturu od +20°C i relativnu vlažnost od 60%. Imajte na umu da različiti uvjeti mogu dovesti do bržeg ili sporijeg sušenja. Proizvod se ne smije mijesati sa drugim žbukama, pigmentima, smolama i vezivima. Provjetravajte prostorije u kojima je ugrađen materijal, sve dok se materijal u potpunosti ne osuši (dok ne ispari miris). Za vrijeme primjene zaštitite kožu i oči. Upotrebljavajte zaštitne naočale i rukavice. Ako dođe do kontakta s očima obilno isperite s vodom i posjetite liječnika. Proizvod čuvajte dalje od dohvata djece.

PREPORUKA

Svježi sloj žbuke zaštitite od kiše pomoću zaštitne zavjese za skele. Proizvod sadrži mineralna punila te se zbog toga na zidu mogu pojaviti razlike u nijansi. Zbog toga koristite kante istih šarži. Ukoliko niste upotrijebili cijeli sadržaj kante, pažljivo ju zatvorite i upotrijebite u što kraćem roku.

Ovaj tehnički list predstavlja osobine i način primjene materijala na osnovi labolatorijskih ispitivanja i iskustva, no ne može zamjeniti stručnost izvođača radova. Proizvođač jamči za kvalitetu materijala, no nikako nema utjecaj na izvođenje radova pa time ne može preuzeti odgovornost za ugrađeni materijal. Radove izvodite u skladu sa važećim građevinskim normama. Ovo izdanje tehničkog lista zamjenjuje sve prethodne informacije, koje se odnose na ovaj proizvod.

SKLADIŠTENJE

Do 12 mjeseci od datuma proizvodnje kada se čuva na suhom mjestu u originalnom, neoštećenom pakiranju.
Zaštititi od smrzavanja!

PAKIRANJE

Plastična kanta od 25 kg.

TEHNIČKI PODACI

Sastav: vodena disperzija sintetičkih smola sa obojenim mineralnim punilima

Gustoća: oko 1,60 kg/l

Temperatura rada: +10°C do +25°C

Otvoreno vrijeme: oko 30 min.

Otpornost na kišu:

granulacija 0,8 – 1,2 mm oko 2 dana

granulacija 1,4 – 2,0 mm oko 3 dana