

## CL 152

### Sarokerősítő szalag

#### JELLEMZŐI

- vízzáró
- rendkívül rugalmas
- vízzáró áthidalásra
- nagy szakítószilárdság

#### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Tágulási (dilatációs) hézagok és falszegély csatlakozások, csőáttörések, padlóösszefolyók, belső (negatív) és külső (pozitív) sarkok vízzáró áthidalásához, kerámia burkolatok alatti vízzáró szigetelőanyagokkal együtt alkalmazva. Bel- és kültéri használatra, padló- és falfelületre egyaránt.

#### ALKALMAZÁS

A Ceresit CL 152 sarokerősítő szalagot a Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfólia szigetelő rétegei közé kell ágyazni. A megszáradt szigetelőfilmhez csak Ceresit CM 17 (CM 16) flexibilis burkolatragasztót lehet használni. Kenjük le a felületet Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliával, majd helyezzük bele igény szerint a sarokerősítő szalagot, szigetelógallért. Ezt követően szorítsuk le és kenjük le ismét Ceresit CL 51 kenhető szigetelőfóliával a szalag, a gallér vagy az elem tetejét a perforált résznél.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CL 152 sarokerősítő szalagot, csak teljesen száraz felületen alkalmazzuk, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten.



#### MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: gumibevonatú poliészter szövet

Max. szakítószilárdság: hosszirányú: 67 N/15 mm  
keresztirányú: 25 N/15 mm

Max. rugalmasság: hosszirányú: 37%  
keresztirányú: 127%

Hőállóság: -30°C – +90°C

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

#### KISZERELÉS

Ceresit CL 152 50 m-es tekercsben, kartondobozban.

## TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, száraz helyen.

## EGYÉB INFORMÁCIÓ

CL 152 sarokerősítő szalag csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926