

CO 84

Vakolat adalékszer koncentrátum

Pórusos, páraáteresztő vakolat készítéséhez

JELLEMZŐI

- lehetővé teszi a páradiffúziót
- kiváló pórusképző
- krémesítő hatású
- gazdaságos

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az adalékszer hozzáadásával hagyományos, cementtartalmú habarcsból készíthető kül- és beltérben is alkalmazható pórusos, páraáteresztő vakolat. Az így modifikált javítóvakolat – magas pórustartalmának és páraáteresztő képességének köszönhetően – alkalmas nedves falazat kiszárítására. Képes a talajból felszivárgott vízben lévő sók elraktározására, megakadályozva ezzel a sókivirágzás lehetőségét. A pórusos vakolattal csak a vizesedést előidéző okok megszüntetésével érhető el hosszantartó védelem.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A javítóvakolat csak nedvszívó, nyitott pórusú, érdes felületen alkalmazható. Ezért a régi festékbevonatot, a laza, sérült, vizes és salétromos vakolatot teljes egészében célszerű eltávolítani, egészen a teherhordó falig. A megfelelő tapadás érdekében a megtisztított falfelületre hígabb konzisztenciájú pórusos javítóvakolatot kell felhordani pl. fröcsköléssel (gúzolás).

FELHORDÁS

A Ceresit CO 84 vakolat adalékszer koncentrátumot a vakolatban lévő cementtartalom alapján kell adagolni. Bekeverési arány, 1 súlyrész adalékszer koncentrátum : 100 súlyrész cementtartalom. A vakolatot a szokásos módon kell elkészíteni az adalékszer alkalmazásával. A bekevert vakolatot legalább 15 mm vastagságban kell a gúzolt felületre felhordani, majd



a felületet átdörzsölni. Az újabb vakolatréteg felhordása előtt is szükség van az előző réteg felszínének átdörzsölésére (érdesítés). A friss vakolatnak nem szabad túl gyorsan kiszáradnia, ezért szükség esetén tartsuk azt nedvesen.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CO 84 vakolat adalékszer koncentrátummal készült pórusos vakolatot +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten lehet felhasználni. Felhasználáskor a poranyagokra illetve a cementhabarcsokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. A bekevert habarcs elkészítéskor (vízadagolás) lúgossá válik, ezért bőrre és szembe kerülésétől óvakodjunk. Ha ez mégis megtörténne, alaposan mossuk meg az érintett testrészt. Szükség esetén hívjunk orvost. A szerszámról a friss vakolat vízzel lemosható, a megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:

felületaktív tenzideket, valamint
vízálló komponenseket és szervesetlen

	töltőanyagokat tartalmaz
Sűrűség:	1,44 kg/liter
Keverési arány:	1 súlyrész adalékszer : 100 súlyrész cement (0,5 kg CO 84 : 50 kg cement)
Keverési idő:	5 perc
Pórustartalom:	kb. 25%
Páradiffúziós ellenállás (μ):	11
Anyagszükséglet:	100 g/m ² /1 cm vakolatvastagság
A fenti adatok normál klímára (+23°C és 55 % relatív páratartalom) vonatkoznak.	

KISZERELÉS

5 liter műanyag flakonban.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, száraz, fagymentes helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegye a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Ceresit CO 84 vakolat adalékszer csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30)-919-2926