

CS 23 Üvegező és akvárium szilikon

JELLEMZŐI

- öregedés- és időjárásálló
- vízálló, nem penészedik
- nem reped, nem zsugorodik, nem színeződik el
- hőálló: -40°C és +200°C
- kül- és beltéri felhasználásra
- savasan térhálósodó

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CS 23 Üveg és akvárium szilikon egykomponensű, nedvesség hatására kötő, szilikon tartalmú szigetelő- és tömítőanyag. Alkalmazható olyan helyeken, ahol a penészállóság követelmény. Hőállósága kiváló, ezért hőterhelt felületek (pl. külső ablakok) tömítésére is alkalmas. Jellemző felhasználási területek: üvegfelületek fugáinak és csatlakozási hézagainak kitöltésére, fából, műanyagból és alumíniumból készült nyílászárók üvegezésére, akváriumok készítésére stb.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fugákat és a csatlakozási hézagokat meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni arról, hogy az érintkezési felületek megfelelően szárazak.

FELHORDÁS

Vágja le az adagolócsonk tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsőrt, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A felületek megfelelő előkészítése után egyenletes vastagságban hordja fel a szilikon tömítőanyagot a helyére. Szükség esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus fuga kialakítása érdekében. A kinyomott massa



– kb. 5 percig – mosószeres vízbe mártott spatulával vagy ujjal formázható. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még meg nem kötött tömítőanyag oldószerrel, a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el.

A fugatömítés legfontosabb szabályai:

– 10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítőanyag szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2:1 (szélesség : vastagság).

– Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a tömítőanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerű pl. rugalmas fugakitöltő zsinór behelyezése a résbe a tömítő szilikon alkalmazása előtt, különösen a sarkoknál.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CS 23 Üveg és akvárium szilikon a kötéséhez szükséges nedvességet a levegőből nyeri. Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, ezért jól szellőztetett helyiségekben alkalmazzuk! A Ceresit CS 23 Üveg és

akvárium szilikon nem javasolt természetes, elszíneződésre hajlamos kő burkolólapokhoz (pl. márvány, gránit), korrózióra érzékeny fémekhez (pl. réz, ólom), bitumenhez és gumifelületre. Nem alkalmas tükrö ragasztására és víz alatti tömítéshez. A kész tömítést ne tegyük ki erőbehatásnak (pl. dörzsölődés, kaparás stb.). Nem érintkezhet étellel, gyógyszerekkel és gyógyászati alapanyagokkal. A szemmel és bőrrel történő érintkezést kerülni kell! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! Gyerekek elől elzárva tartandó!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	acetoxi-szilán térhálósító komponens és szervesetlen töltőanyagokat tartalmaz
Szabvány színek:	transzparens (áttetsző)
Sűrűség:	1,02 g/ml
Szín:	transzparens
Alkalmazási hőmérséklet :	+5°C – +40°C
Kinyomási sebesség:	200 g/perc
Bőrösödés kezdete :	kb. 15 perc
Kézzel érinthető:	20 perc elteltével
Kikeményedési idő:	1 nap alatt 1,5 mm 3 nap alatt 4,0 mm
Hőállóság (kötés után):	-40°C – +200°C
Réskitöltő képesség:	max. 2 cm
Szakítószilárdság:	2,0 N/mm ²
Szakadási nyúlás:	170%

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

300 ml műanyag kartusban.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, hűvös, száraz, jól szellőztetett helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Felbontatlan állapotban, az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 18 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A tömítőmaradványt nem szabad a szennyvíz-hálózatba és természetes vizekbe juttatni! A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbatömítést végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 919-2926