

CT 54

»Szilikát alapú falfesték«

Épület homlokzatok és belső falazatok dekoratív, víztaszító és páraáteresztő védelmére



JELLEMZŐI

- ▶ rendkívül páraáteresztő
- ▶ ellenáll a mechanikai behatásoknak, a tisztítás hatásainak
- ▶ ellenáll az időjárás viszontagságainak
- ▶ színét tartósan megőrzi
- ▶ algásodás és gombásodás elleni védelem a BioProtect formulának köszönhetően
- ▶ elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A kül- és beltérben is alkalmazható Ceresit CT 54 falfesték dekoratív védelmet nyújt épület homlokzatok, betonszerkezetek és belső falfelületek (fal és mennyezet) számára. Felhordható ásványi felületekre (beton, cement vakolat, mész-cement-, és mész vakolat), valamint felújítható vele a régi, sérült Ceresit CT 174, CT 175 és CT 72 vakolat is. Új vakolatok azonnali festésére kiválóan alkalmazható, mert a fogadó felület erősen lúgos kémhatása nem károsítja a bevonatot.

Mivel nem éghető és rendkívüli páraáteresztő képességgel rendelkezik, az ásványgyapot hőszigetelő rendszerekben jól alkalmazható.

A napsugárzás hatására kialakuló, káros feszültségek létrejöttének megelőzése érdekében, sötét színű festéket csak kis felületen, dekorációs célokból javasolunk felhordani.

Nem alkalmazható akril és nem ásványi felületeken. A BioProtect formulának köszönhetően hatékony és tartós védelmet nyújt a gombásodás, algaképződés stb. ellen. A biocidot tartalmazó, speciális mikrokapszulák lassú oldódása hosszantartó hatást eredményez.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, száraz por-, szennyező- és leválasztó anyagoktól (bitumen, olaj, zsír stb.) mentes.

Követelmény a fogadó felülettel szemben:



- 28 napnál régebbi beton;
 - 14 napnál régebbi cement-, mész-cement-, és mész vakolat;
 - 3 napnál régebbi vékony, ásványi vakolat;
 - 3 napnál régebbi vékony, szilikát vakolat;
 - régi, festett felület (szilikát, cementalapú) esetében nagy szilárdság és a bevonat jó tapadása szükséges a fogadó felülethez.
 - 28 napnál régebbi téglafalazat, beton
 - beltérben, gipsztartalmú vakolat esetében (nedvességtartalom <1%) a felületet alapozni kell a Ceresit Univerzális Diszperziós alapozóval;
 - a gipszkarton és szálerősítésű gipszkarton lapokat (kizárólag beltérben) a gyártó előírása szerint kell rögzíteni és a felületet alapozni kell a Ceresit Univerzális Diszperziós alapozóval;
- Először a falazat sérüléseit kell kijavítani és simára glettelni. A javításokhoz a megfelelő réskitöltő és glettanyag alkalmazható. Célszerű a meglévő ásványi réteg megfelelő szilárdságát is ellenőrizni. Távolítsuk el a felületről a szennyeződések, a gyengén tapadó vagy málló részeket, a meszet, a tapéta ragasztó és tapéta maradványokat. Célszerű a tisztításhoz gőzborotvát vagy egyéb faltisztító berendezést használni. Nedves tisztítást esetén meg kell várni, hogy a falazat kiszáradjon!

FELHORDÁS

A vödörök tartalmát alaposan keverjük át alacsony fordulatszámú (max. 600 ford./perc) elektromos keverőgéppel, min. 2 percig! A festéket egyenletes vastagságban, általában két rétegben, célszerű felhordani. Az erősen nedvszívó felületek esetén az első réteg 10 % víz hozzáadásával hígítható. A 2. és esetleg a 3. réteg felhordását hígítás nélkül kell elvégezni. A rétegek közötti száradási időt (min. 12 óra) ki kell várni. A Ceresit CT 54 szilikát festék felhordható ecsettel, hengerrel vagy megfelelő festékszóró berendezéssel. A szennyezett vagy rozsdás szerszámok használatát mellőzzük, rozsdamentes szerszám alkalmazása javasolt.

A Ceresit CT 54 falfesték felhordását falsíkonként, ill. egybefüggő felületenként folyamatosan és egyenletesen, egy munkamenetben végezzük el. Csak azonos gyártási számú festéket használunk, csak így érhető el a tökéletesen azonos színárnyalat. Ha mégis különböző sarzszámú festékek kerülnek felhasználásra, azokat egybe kell keverni. Védjük a nyílászárókat a rácsapódó festéktől (pl. fóliával), akár csak a bokrokat és növényeket – kültéri festés esetén. A felesleges festékfoltokat azonnal öblítsük le vízzel. Használat után a szerszámokat azonnal mossuk el tiszta vízben.

FONTOS TUDNIVALÓK

A felhordást kizárólag +5°C és +25°C közötti környezeti és alapfelületi hőmérsékleten végezzük, és a relatív páratartalom sem haladhatja meg a 80%-ot. A műszaki adatok +20°C hőmérsékletre és 60%-os páratartalomra vonatkoznak. A festék lassabb vagy gyorsabb száradása a környezeti tényezőktől függ! A festék eltávolíthatatlan foltosodást okozhat üveg, kerámia, fa, fém és kő felületén, ezért ezeket a felületeket védeni kell a festékekkel való érintkezéstől. Óvakodjunk a festék szembe- és bőrre kerülésétől (védőkesztyű és szemüveg használata javasolt). A termék erősen lúgos kémhatású! Amennyiben mégis szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvosnak megmutatni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani! Fagyveszélyes!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Ásványi töltőanyagot és pigmenteket, valamint hidrofóbizáló adalékszereket tartalmazó szilikát alapú diszperzió
Sűrűség	1,44 kg/dm ³
Alkalmazható:	+5°C és +25°C között
Csapadék ellen védeni kell:	kb. 12 óra (fehér szín) kb. 24 óra más színek)
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 l/m ² , 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)

A fenti adatok normál klímára vonatkoznak. (20°C hőmérséklet, 60 % relatív páratartalom)

KISZERELÉS

3,5 vagy 15 literes műanyag vödörben.

TÁROLÁS

A termék szavatossági ideje 12 hónap. Száraz, hűvös, fagymentes helyen kell tárolni!

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ügyeljünk arra, hogy a frissen festett felületet ne érje tűző napsütés. A Ceresit CT 54 nem keverhető össze más festékekkel vagy pigmenttel. Amíg a festett felület nem szárad ki teljesen, védjük a csapadéktól! Ezek a tényezők foltosodást vagy repedéseket okozhatnak! Ezért javasoljuk az állványháló használatát! A színazonosság miatt, csak ugyanazon sarzszámú festéket használjuk egy falsíkon! A fel nem használt festéket tartsuk műanyag vödörben, szorosan lezárva és minél előbb használjuk fel.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fásor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu