

CT 720

»VISAGE Fa hatású vakolat«

Dekoratív vakolat fa hatással bel- és kültéri alkalmazásra

JELLEMZŐI

- ▶ fa utánzat kialakítása szilikon gumi sablon segítségével
- ▶ páraáteresztő
- ▶ víztaszító
- ▶ az időjárás hatásainak rendkívül jól ellenáll
- ▶ a mikroorganizmusok (gomba, alga és penész) megtelepedését gátolja

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Dekoratív vékonyvakolat létrehozására meglévő, hagyományos vakolaton, betonon és gipsz kötőanyagú felületeken, valamint faforgács lapon, ill. szárazépítő elemeken.

Egyaránt alkalmazható régi és új épületek falazatán, valamint a Ceresit Ceretherm Visage, polisztirol táblás homlokzati hőszigetelő rendszer (ETICS-THR) záró elemeként.

A CT 720 vékonyvakolat fehér színű, a kívánt színárnyalatot a CT 721 Fa hatású lazúr festék 6-féle színéből lehet kiválasztani

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, megfelelő szilárdságú, száraz por- és szennyeződésmentes. Követelmény a fogadó felülettel szemben:

- cement- és mész-cement vakolat (28 napnál régebbi), betonfelület (legalább 3 hónapos korú, nedvességtartalma $\leq 4\%$), CT 16-al alapozva

- Ceresit CT 80, CT 82, CT 190, Thermo Universal ragasztótapasszal (3 napnál idősebb) előkészített felület CT 16-al alapozva.

- gipsz kötőanyagú felület (kizárólag beltérben), nedvességtartalom $<1\%$, először Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval, majd CT 16-al alapozva

- faforgács lap (min. rétegvastagság: 19 mm), szárazépítő elemek, gipszrost lapok (kizárólag beltérben), a gyártó előírásainak megfelelően rögzítve, először Ceresit



Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval, majd CT 16-al alapozva

- jól tapadó, megfelelő szilárdságú festékbevonatok (kizárólag beltérben), CT 16-al alapozva

A sérült felületeket először ki kell javítani. Hagyományos vakolatok és beton esetén ehhez megfelelő réskitöltő és glettanyagot kell használni. A hordozó felület szilárdságáról meg kell győződni, a málló, alacsony szilárdságú rétegeket, a rugalmas-, és mészfesték rétegeket, valamint a ragasztó maradványokat el kell távolítani.

Erősen nedvszívó felületek esetében – a CT 16 vakolat alapozó alkalmazása előtt – célszerű a felületet a Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval (száradási idő min. 2 óra) lealapozni. A CT 16 színét a vakolat színének megfelelően kell kiválasztani. A vakolat nedvesség hatására károsodhat, ezért a tartós nedvességnek kitett helyiségeket, épületrészeket előzetesen vízszigeteléssel kell ellátni

FELHORDÁS

A zsák teljes tartalmát öntse előre kimért, hideg, tiszta vízhez, majd alacsony fordulatszámú kézi keverőgéppel keverje csomómentesre.

Kerülje a rozsdás tartályok vagy szerszámok

alkalmazását. A habarcs állaga kis mértékben a környezeti feltételekhez igazítható. A felhordás közben az egyenletes állag fenntartását felkeveréssel és nem víz hozzáadásával kell elérni.

A habarcsot hosszú acél glettvas segítségével, kb. 4 mm vastagságban kell felhordani. A megfelelő felületi minta (fa textúra) kialakítását szilikon gumi sablon rányomásával lehet kialakítani.

3 nap elteltével az így kialakított vakolat a szórással felhordott CT 721 lazúr festékekkel színezhető.

A felhordást követően a szerszámokról a friss vakolat vízzel könnyen lemosható. A már megszáradt vakolatot csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Ceresit CT 720 vakolatot kizárólag +5°C és +25°C közötti környezeti és alapfelület hőmérséklet esetén szabad felhordani, száraz körülmények között. Amennyiben szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	hidraulikus kötőanyagok, ásványi töltőanyag és adalékszerek keveréke
Sűrűség:	kb. 1,5 kg/dm ³
Keverési arány:	kb. 5, 25 liter víz 25 kg poranyaghoz
Alkalmazható:	+5°C és +25°C között
Nyitott idő:	max. 90 perc
Anyagszükséglet:	kb. 2,0 kg/m ² /1 mm

A közölt műszaki adatok +20°C és 60% relatív páratartalom mellett érvényesek, ettől eltérő körülmények jelentősen befolyásolhatják a szilárdulási folyamatot.

KISZERELÉS

25 kg-os papírzsákban.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ne végezzünk vakolást tűző napsütésben. A gyors száradástól és csapadéktól a felületet legalább 24 órán át védeni kell. (Állványháló alkalmazása javasolt.)

A termékhez ne keverjen más pigmenteket, adalékszereket, vagy kötőanyagokat!

Beltéri alkalmazás esetén, a felhordást követően, a szag eltávolításáig a helyiséget szellőztetni kell.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 0630/919-2918, 0630/919-2926



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu