

EASY FIX




»Felhasználásra kész, vékony ágyazású burkolatragasztó«

Csemperagasztó nedves helyiségek falburkolására

JELLEMZŐI

- ▶ Beltéri használatra nedves helyiségekben (fürdőszoba, konyha, mosdó) és száraz területeken egyaránt
- ▶ Kerámia-, porcelán-, mozaik- és természetes kőburkolatokhoz max. 40x40 cm-ig
- ▶ Csúszásmentes tulajdonságú
- ▶ Meghosszabbított nyitott idejű
- ▶ Fehér színű



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kerámia-, gres-, mozaik- és természetes kőlapokkal (elszíneződésre nem hajlamos) történő beltéri falburkoláshoz nedves helyiségekben (fürdőszoba, konyha, mosdó) és száraz területeken egyaránt. Maximum 40x40 cm-es burkolólapokhoz. Használható még kisebb egyenetlenségek javítására falon és mennyezeten. Továbbá, alkalmas merev PVC lapok, hő- és hangszigetelő lapok ragasztására. Alkalmazható betonon, könnyű betonon, vakolt felületen, gipszkartonon, faforgácslapon, OSB-lapon. Kültéri használatra nem alkalmas.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó – nedvszívó – felületnek teherbírónak, szilárdnak, száraznak, valamint tapadást gátló anyagoktól (zsír, por, cementtej, habarcs maradvány stb.) mentesnek kell lennie. Az esetleges puha, laza részeket el kell távolítani. A festett felületeket (nem meszes és jól tapadó) érdesíteni, majd portalanítani szükséges. Használjon Ceresit Padlopon (Diszperziós vagy Tunoprén) vagy Ceresit CT 19 alapozót. Ragasztás előtt várja meg az alapozó teljes száradását.

FELHORDÁS

Használat előtt keverje fel a Ceresit Easy Fix ragasztót. A ragasztót egyenletesen hordja fel a fogadófelületre – fogazott glettvas (max. 8 mm-es) segítségével. Vékonyágyas ragasztási módszert alkalmazzon, úgy hogy a lapok hátoldala min. 65 %-ban ragasztóval borított legyen. A leragasztott burkolat fugázása 24 – 48 óra elteltével kezdhető meg (függ a fogadófelülettől).

FONTOS TUDNIVALÓK

A felesleges friss ragasztó vízzel lemosható, a megkötött ragasztó festéktávolítóval távolítható el. Alkalmazástechnikai tanácsadás: 0630-816-2202.



EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Ceresit Easy Fix megfelel az EN12004: 2007 + A1: 2012 teljesítmény követelményeinek (burkolatragasztók - meghatározások és specifikációk) D2TE típusú fokozott követelményű műanyag diszperzió kötésű ragasztó, csökkentett lecsúszással, meghosszabbított nyitott idővel beltéri falburkoláshoz.

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	Akril kopolimer emulzió	
Sűrűség:	kb. 1.6 kg/dm ³	
Nyitott idő:	(MSZ EN 12004 szabvány szerint): 30 perc	
Megcsúszás:	(MSZ EN 12004 szabvány szerint): ≤ 0.5 mm	
Felhasználható:	+5°C – +30°C (alappelület és a levegő hőmérséklete)	
Fugázható:	24 – 48 óra elteltével	
Tapadószilárdság:	≥ 1 N/mm ²	
Anyagszükséglet:	Fogazott glettvas:	kg/m ²
	3 mm	1.7
	4 mm	2.0
	6 mm	2.7
	8 mm	3.5

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A ragasztóanyag veszélyességére, szállítására, biztonságos kezelésére vonatkozó információk a Biztonsági adatlapban olvashatók.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított 24 hónapig, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva.

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálateinkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötésidővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.

1113 Budapest, Dávid F. u.6.,

T.: 1-372-5555

www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek