

# K 188 E

## Speciális, extra minőségű ragasztó

Valamennyi PVC-padlóburkolat típus, valamint poliolefin- és gumiburkolat beltéri ragasztására

### JELLEMZŐI

- szerves oldószert nem tartalmaz
- kontaktragasztóként is alkalmazható
- extra ragasztási szilárdság, kiváló tapadás
- rendkívül kiadós és megbízható
- PVC-t ragaszt PVC-re
- székgörgő igénybevételnek ellenáll
- padlófűtés esetén is alkalmazható

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kiváló minőségű, rendkívül nagy szilárdságú, vizes diszperziós ragasztóanyag, homogén és heterogén PVC-és poliolefin lapok és tekercsek ragasztásához.

**Max. 2,5 mm vastag** sima, csiszolt hátoldalú **gumilapok és tekercsek** (pl. Noraplan) ragasztására is alkalmas. Latex-, PUR-hab- és PVC hátoldalú textilburkolatot is ragaszt padlóra, falra és mennyezetre beltérben. Tapadó ragasztóként alkalmas PVC- és CV-burkolatoknak tömör (nem nedvszívó) aljzatra pl. PVC-burkolatra történő ragasztására is. Különösen javasolt design (LVT) PVC-lapok ragasztására - aljzatra és falra egyaránt. A különböző hangszigetelő alátétek ideális ragasztója.

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehetőleg – el kell róla távolítani. Az esztétikus burkolat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelő Ceresit aljzatkiegyenlítő és alapozó használatára. A kiválasztott Ceresit anyagok típusa függ az aljzat szívóképesességétől. Az aljzat előkészítésével kapcsolatos teendők a Ceresit aljzatkiegyenlítő műszaki adatlapjában találhatók.

A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!



### FELHORDÁS

A **PVC-**, valamint a **habosított hátoldalú textilburkolatok** fektetése során célszerű a ragasztó felhordására **nagypórusú szivacshengert** vagy **A4** fogazású kenőlapot használni. Az objekt kategóriába tartozó rugalmas burkolatok ragasztásához (homogén PVC, gumi stb.) az **A2, A3** vagy **A4** fogazású kenőlapot-, **textilburkolat** fektetéséhez a **B1** vagy **B2** kenőlapot ajánljuk. **Nedves ragasztás:** **Nedvszívó aljzat** esetében a nedves ragasztás javasolt, vagyis 20–30 perc szellőzési idő elteltével a burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük, majd alaposan bedörzsöljük. **Poliolefin- és gumiburkolatot** feltétlenül ezzel a módszerrel kell ragasztani. **Tapadó ragasztás:** Homogén és heterogén PVC-burkolatoknak **nem nedvszívó aljzatra** (pl. régi PVC-burkolatra) történő fektetéséhez tapadó ragasztást alkalmazunk. E módszer alkalmazása esetén a ragasztót **A4 (A1)** jelű kenőlapáttal egyenletesen hordjuk fel a fogadó felületre (aljzatra). Ezután várjuk meg, hogy a ragasztóanyag teljesen kiszellőzzön és sárgán áttetszővé váljon. Az ujj-próbánál (90–120 perc elteltével) az ujjunkhoz nem tapadhat ragasztó. Csak ezután kezdhető meg a burkolat fektetése. **Kontaktragasztás:** A ragasztóanyagot a

burkolat hátoldalára hengerrel, a ragasztandó felület-re pedig A4 vagy A1 fogazású kenőlappal hordjuk fel. A teljes kiszellőzés után (ujjpróba!) a felületeket nagy erővel nyomjuk össze (gumiburkolat ragasztása tömör felületre).

## FONTOS TUDNIVALÓK

Burkolási munkák elvégzésének feltételei: 75 % relatív páratartalom alatt, +15°C aljzat- és +18°C levegő hőmérséklet felett. A burkolat összeheggesztését legkorábban a ragasztást követő napon lehet elvégezni. A ragasztómaradványt nem szabad a szennyvízhálózatba önteni! A megbontott vödört használat után szorosan zárjuk le! A ragasztófoltok friss állapotban vízzel eltávolíthatók, a munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

**A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!**

## MŰSZAKI ADATOK

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Összetétel: | szerves és szervetlen adalékokat tartalmazó, poliakrilát diszperzió |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

|       |           |
|-------|-----------|
| Szín: | krémfehér |
|-------|-----------|

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Szellőzési idő:                  |                                       |
| <b>nedves</b> ragasztás:         | <b>nedvszívó aljzaton</b> kb. 15 perc |
| <b>kontakt/tapadó</b> ragasztás: | <b>nem nedvszívó aljzaton</b> 45 perc |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Nyitott idő:                     |                               |
| <b>nedves</b> ragasztás:         | kb. 40 perc                   |
| <b>kontakt/tapadó</b> ragasztás: | kb. 120 perc (tömör aljzaton) |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Terhelhető: | kb. 24 óra után |
|-------------|-----------------|

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| A ragasztás hőállósága: | +50°C-ig, padlófűtés esetén is alkalmazható- |
|-------------------------|----------------------------------------------|

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Anyagszükséglet:                  |                          |
| <b>hengerrel</b>                  | kb. 200 g/m <sup>2</sup> |
| <b>A2, A3</b> fogazású kenőlappal | 280-300 g/m <sup>2</sup> |
| <b>A1/A4</b> fogazású kenőlappal  | 220-250 g/m <sup>2</sup> |
| <b>B1, B2</b> fogazású kenőlappal | 400-500 g/m <sup>2</sup> |

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak-. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötési idő megnőhet.

## KISZERELÉS

2 kg, 5 kg, 13 kg és 30 kg műanyag vödörben.

## TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

## FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 30/190-1268

## GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár  
2851 Környe, Üveggyár u. 10. Tel.: +36  
34 573 905

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás  
Technológiák Üzletág H-1113  
Budapest, Dávid Ferenc u. 6. H-1519  
Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543