

Padlopon® Tunoprén alapozó

»Tapadóhíd tömör és nedvszívó felületre«

Alkalmazható: aljzatkiegyenlítés és hidegburkolás megkezdése előtt

JELLEMZŐI

- ▶ új, multifunkciós formula
- ▶ oldószermentes
- ▶ pormegkötő és pórustömítő
- ▶ rendkívül erős tapadást biztosít
- ▶ padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozó oldószermentes, rendkívül jó tapadást biztosító előkenő, amely egyaránt alkalmas **szívó** (beton, cement- és gipszesztrich stb.) és **tömör, nem nedvszívó** felületek (pl. kőpadló, járólap, ragasztómaradvánnyal szennyezett esztrich) előkezelésére – aljzatkiegyenlítés és hidegburkolás megkezdése előtt, kül- és beltérben egyaránt.

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, repedésmentesnek, megfelelő húzó- és nyomószilárdságúnak kell lennie. Ha a felületen puha vagy gyengén tapadó ragasztómaradvány található, el kell távolítani. Gipszesztrich esetén a felületet addig kell csiszolni (16-os korong), amíg az adalékszempcek nem látszanak! A kő és járólapokat alapozás előtt tisztítsuk meg az esetleges olaj- és zsírfoltoktól, piszoktól.

FELHORDÁS

A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozót használat előtt alaposan rázzuk fel.

Nedvszívó aljzat esetén: a hígítatlan alapozót egyenletesen hordja fel a betonajzat felületére szivacsenger segítségével. A túl porózus, erősen szívó felületet javasolt kétszer alapozni! Cementesztrich és gipszesztrich esetén az alapozó 1:1 arányban hígítható. Száradási idő: lásd a műszaki adatoknál.

Tömör, nem szívó aljzat esetén: a hígítatlan alapozót szivacsenger segítségével, vékonyan, tócsaképződés nélkül kell felhordani. Az alapozó teljes száradása után (min. 1 óra) kezdhető meg a megfelelő Ceresit aljzatkiegyenlítő felhordása.

FONTOS TUDNIVALÓK

Az alapozó nedvesség ellen nem szigetel. Betonon, valamint



tömör (nem szívó) felületen hígítás nélkül kell alkalmazni. A szerzők vízzel tisztíthatók. A terméket a fogyasztól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	sztirol-akrilát kopolimer disperzió
Szín:	barackszínű
Kiadósság:	tömör felületen: kb. 100g/m ² nedvszívó felületen: kb. 150-300 g/m ²
Száradási idő:	
Nedvszívó aljzaton:	cementes aljzat: kb. 1 óra gipszesztrich, faajzat: kb. 2 óra
Tömör, nem szívó aljzaton:	min. 1 óra
Felhasználható:	+10°C és +30°C között

A fenti adatok normál klímára (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

*A szilárdsági értékek 28 napos korra vonatkoznak!

KISZERELÉS

1 liter műanyag flakonban, 5 és 10 liter műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, fagymentes, hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ne öntse a csatornába. A göngyöleg csak akkor dobható a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen kiürült és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe és csatornába juttatni.

A Ceresit Padlopon® Tunoprén alapozó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft.

Ragasztógyár

2851 Környe

Üveggyár u. 10.

Tel.: (34) 573 900

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.

1113 Budapest, Dávid F. u.6.,

T.: 1-372-5555

www.ceresit.hu

Minőség a Mestereknek