



R 766

Multifunkciós, ultragyorsan száradó alapozó

Turbó adalékszeret tartalmazó koncentrátum, szívó és nem szívó aljzat alapozására

JELLEMZŐI

- rendkívül kiadós
- kiváló tapadás közvetítés
- csökkentett várakozási idő
- többcélú felhasználás
- gipszesztrichre is alkalmas
- fafelületek alapozásához is kiváló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A csökkentett szerves illóanyag kibocsátású, rendkívül gyorsan száradó **Ceresit R 766** oldószermentes, diszperziós **alapozó koncentrátum**, amely egyaránt alkalmas **szívó** (beton- és fapadló, cement- és gipszesztrich, valamint szárazépítő lapok) és **nem nedvszívó aljzat** (öntött aszfaltesztrich, kő- és kerámia lapok) alapozására. Kiváló tapadást biztosít az aljzat és az aljzatkiegyenlítő között, valamint alkalmas a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre is. Felhasználható ragasztómaradvánnyal vagy bitumennel szennyezett aljzat előkezelésére is (előtte a puha, lazán tapadó részeket el kell távolítani). Ebben az esetben a **Ceresit DH Maxi** vagy **DAmax** aljzatkiegyenlítővel kell a felületet lesimítani. **Magnezitesztrich előkezelésére nem alkalmas**, azt érdesítés vagy marás után a **Ceresit R 755 vagy R 740** alapozóval javasoljuk alapozni. A Ceresit R 766 nedvesség ellen nem szigetel. Csökkentett szerves illóanyag kibocsátású (EC1) és rendkívül kiadós. Padlófűtés esetén is alkalmazható!

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú! A betonaljzatot csiszolással és porszívással kell megtisztítani. A régi ragasztómaradványokat – lehetőleg – el kell róla távolítani. Gipszesztrich esetén a felületet addig kell csiszolni (16-os korong), amíg az adalékszemcsék láthatóvá nem válnak! A kő- és járólapokat alapozás előtt tisztítsuk meg zsírosító tulajdonsággal rendelkező tisztítószerrel!



FELHORDÁS

Nedvszívó aljzat esetén (cementesztrich, gipszesztrich): a vízzel 1:4 arányban hígított alapozót szivacs- vagy cérnahenger segítségével, egyenletesen kell felhordani. A túl porózus, erősen szívó felületet javasolt kétszer alapozni! **Betonpadló alapozásához az alapozót csak 1:1 arányban hígítsuk fel!**

Tömör, nem szívó aljzat esetén: a vízzel 1:1 arányban hígított alapozót szivacs- vagy cérnahenger segítségével, egyenletesen és vékonyan javasoljuk a felületre felhordani. A tócsaképződést kerülni kell! A Ceresit R 766 multifunkciós alapozót használat előtt jól rázzuk fel!

FONTOS TUDNIVALÓK

Munkavégzéskor az aljzat hőmérséklete nem lehet +15°C-nál alacsonyabb, a páratartalom pedig 75%-nál magasabb! A friss termékfeltöltés nedves kendővel könnyen eltávolíthatók. A szerszámok vízzel tisztíthatók.

Az alapozó csak tiszta vízzel hígítható!

A terméket a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: sztirol-akrilát kopolimer diszperzió

Szín: barack

Kiadósság:

Nedvszívó aljzaton:

- cement- és gipszesztrich: kb. 40 g/m² koncentrátum
(200 g/m² 1:4 hígítású alapozó)
- betonpadló: kb. 150 g/m² koncentrátum
(300 g/m² 1:1 hígítású alapozó)

Nem szívó aljzaton,
valamint fafelületen:

kb. 50 g/m² koncentrátum
(100 g/m² 1:1 hígítású alapozó)

Száradási idő:

Nedvszívó aljzaton:

- cementes aljzat: **nincs várakozási idő**
- gipszesztrich, fafelület: **min. 2 óra**

Tömör, nem szívó aljzaton:

kb. 60 perc

Parkettaragasztás előtti

kellősítés esetén:

kb. 2 óra (PU-ragasztó
alkalmazása esetén 12 óra)

Hőállóság a felhordás után:

+50°C-ig

Hőállóság szállításkor,
tárolásnál:

+5°C – +50°C

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak.

KISZERELÉS

1 kg, 5 kg és 10 kg műanyag kannában.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5°C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az már teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat! A maradék anyagot nem szabad talajba, természetes vizekbe, csatornába juttatni!

A Ceresit R 766 Multifunkciós alapozó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel.

A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű az alapozót kipróbálni. A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 30/9192-938

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
2851 Környe, Üveggyár u. 10.

Tel.: +36 34 573 905

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

Minőség a Mestereknek