

UK 400

Fokozott tapadóerő

Diszperziós PVC- linóleum- és szőnyegragasztó PVC- linóleum- és szőnyegpadló ragasztására, nedvszívó aljzatra

JELLEMZŐI

- rendkívül erős kezdeti tapadás
- a leragasztott textilburkolat tisztítógéppel tisztítható
- „félkontakt” módon is ragaszt
- szerves oldószert nem tartalmaz
- padlófűtés esetén is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Habosított és „action back” hátoldalú textilburkolatok, PVC- (heterogén és homogén) és linóleum lapok és tekercsek, valamint egyéb textilhátoldalú burkolatok nedvszívó aljzatra (pl. aljzatkiegyenlített betonpadlóra, cement- és gipszesztrichre) történő ragasztására alkalmas. Székgörgő igénybevételének ellenáll. A rideg (merev), valamint poliuretán hátoldalú textilburkolatok ragasztására a Ceresit K 188 E ragasztót ajánljuk.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az aljzat legyen tiszta, tartósan száraz, repedést- és tapadást gátló anyagoktól mentes, megfelel húzó- és nyomószilárdságú. Az esetlegesen meglévő ragasztómaradványokat a munka megkezdése előtt – lehet leg – el kell róla távolítani.

Az esztétikus burkolat elkészítéséhez feltétlenül szükség van a megfelelő Ceresit aljzatkiegyenlítő és alapozó használatára. A kiválasztott Ceresit anyagok típusa függ az aljzat szívóképességétől. Az aljzat előkészítésével kapcsolatos teendők a Ceresit aljzatkiegyenlítő termék szakmai adatlapjában található. A kiegyenlített aljzat burkolhatósági idejére vonatkozó előírásokat figyelembe kell venni a ragasztás megkezdése előtt!

FELHORDÁS

Textilburkolat ragasztása:

A hátoldal szerkezetétől függően a ragasztót **B1** vagy **B2** fogazású kenlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. **Páraáteresztő** burkolat esetén 5–20 perc (tömör, párazáró burkolat esetén kb. 15 perc)



szelléztetési idő elteltével a textilburkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és alaposan bedörzsöljük.

PVC-burkolat ragasztása:

A burkolatot a ragasztás előtt 24 órával klimatizálni és kiteríteni szükséges. A ragasztót A2 (A3) fogazású kenlappal egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. 10–15 perc szelléztetési idő után a burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük és jól bedörzsöljük, majd áthengerezzük. Ügyeljünk arra, hogy légbuborék ne maradjon alatta! A PVC burkolat hegesztését legkorábban 24 órával a ragasztás után lehet megkezdni. **A Ceresit UK 400 „félkontakt” módon is ragaszt:** A szelléztetési időt követően fektessük a burkolatot a ragasztóágyba és alaposan dörzsöljük bele, ügyelve arra, hogy a burkolat hátoldalára megfelelő mennyiségű ragasztóanyag kerüljön. A felpöndörödött ragasztós széleket és végeket nem kell újból és újból a ragasztóágyba préselni. Folytatni kell a burkolást, majd kb. 30 perc elteltével a még levegőt tartalmazó burkolatrészeket ismételtelen nyomjuk a ragasztóágyba és hengerezzük át. A ragasztó kontakt módon (kétoldalas ragasztás) és erősen rögzít!

Linóleum burkolat ragasztása:

A ragasztóanyagot B1 típusú fogazott kenlappal az aljzat felületére egyenletesen felhordjuk. A linóleumot kb. 10 perc múlva a nedves ragasztóágyba fektetjük, alaposan bedörzsöljük, majd áthengerezzük.

Fontos, hogy a burkolat hátoldalát a ragasztó a teljes felületén jól nedvesítse. Ha szükséges, a széleket és a lemezvégeket, valamint az esetleges hullámokat további 5–20 perc múlva ismét átdörzsöljük. Fektetéskor feltétlenül be kell tartani a burkolatgyártók ide vonatkozó utasításait!

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: ragasztást erősítő, szerves és szervetlen adalék anyagokat tartalmazó, poliakrilát vizes diszperzió

Szín: krémfehér

Állag: pasztaszerű

Szárazanyag-tartalom: 64 +/- 2%

Szellőzési idő: 5–15 perc

Nyitott idő: 20–25 perc

Terhelhető: kb. 24 óra elteltével

Kötési idő (végső szilárdság elérése): kb. 72 óra


Hőállóság:
- szállításkor, tárolásnál: +5°C – +50°C (fagyveszélyes)

- kötés után: max. +50°C (padlófűtés esetén is alkalmazható)


Vízállóság: a leragasztott textilburkolat tisztítógéppel tisztítható

Anyagszükséglet:
B1 fogazású kenőlappal kb. 400 g/m² B2 fogazású kenőlappal kb. 500 g/m² A3 fogazású kenőlappal kb. 300 g/m²


A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 55% relatív páratartalom) vonatkoznak. Alacsonyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén a kötés idő megnőhet.



Fogköz mélység 1,50 mm
Fogköz szélesség 1,60 mm
Fogtető szélesség 0,40 mm



Fogköz mélység 2,00 mm
Fogköz szélesség 2,40 mm
Fogtető szélesség 2,60 mm



Fogköz mélység 2,55 mm
Fogköz szélesség 3,00 mm
Fogtető szélesség 2,00 mm

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543

FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzünk burkolást +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett.

Amennyiben a tárolás következtében a ragasztó felületén hártya képződne, úgy azt a felhasználás előtt el kell távolítani!

A megbontott kannát gondosan vissza kell zárni! A friss ragasztófoltok nedves ruhával azonnal eltávolíthatók a burkolatról, a szerszámok vízzel tisztíthatók.

A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

KISZERELÉS

7 kg, 14 kg és 35 kg műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A Ceresit UK 400 diszperziós ragasztó csak a termékismertetőben feltüntetett területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Ügyeljünk arra, hogy a ragasztó ne kerüljön a csatornahálózatba.

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Alkalmazástechnikai tanácsadás:
Tel.: 30/9192–938

GYÁRTJA

Henkel Magyarország Kft. Ragasztógyár
2851 Környe, Üveggyár u. 10.
Tel.: +36 34 573 905