

СТ 13

Ceresit

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

ҚАСБЕТКЕ АРНАЛҒАН ГИДРОФОБИЗАТОР

Акрил және синтетикалық шайыр негізіндегі бір компонентті жабын және қымтауыш материал

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

- су өткізбейтін қасбеттерді береді;
- аяздан бұзылуды алдын алады;
- беттің ластануына кедергі жасайды;
- бу өткізгіштігін төмендетпейді;
- мөлдір, жылтырамайды, қасбетте көрінбейді;
- қасбеттерде қызмет ету мерзімі 8-ден 12 жылға дейін;
- сілтіге төзімді;
- атмосфераға төзімді;
- құрамында еріткіштер жоқ;
- экологиялық тұрғыдан қауіпсіз.



ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

СТ 13 гидрофобизаторы қасбеттердегі тік немесе қатты көлбеген сіңіргіш минерал, оның ішінде қатты сілтілі, негіздерге су өткізбеу қасиеттерін беру үшін арналған. Бетонды, цемент, цемент-эк және эк сылақтарды, минералды сәндік жабындарды, қыш, силикат және клинкер беткі кірпіштен қаланған құрылыстарды, қаптауыш тасты (эктасты, құмдақты, туфты және басқа қатты сіңіргіш жыныстарды), шатыр жабынқышын, цемент-жоңқалы тақталарды, тақтайша қаптауыштарының тігістерін және т.б. өңдеу үшін олардың сіңіру қабілетін төмендету және аяздан бұзылудан, жылу оқшаулау қасиеттерін жоғалтудан, тұз дақтарының пайда болуынан және саңырауқұлақшамен зақымданудан қорғау мақсатында қолданылады. Көлденең беттерді және полимер жабындарды өңдеу үшін, сондай-ақ қабырғаларды капиллярлық ылғалдан, өтіп кететін судан және қысыммен болған судан қорғау үшін жарамсыз. 0,2 мм-ге дейін ашылатын жарықтары бар беттерде қолданылуы мүмкін.

НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

Негіз құрғақ және ластанулардан (шаңнан, майлардан, битумнан және т.б.) тазартылған болуы тиіс. Негіздің берік емес жерлерін, әлсіреген беткі қабатты, полимер негізіндегі ескі сырлау жабындарын жою керек. Саңырауқұлақшамен зақымдалған жерлерді болат шөкелермен тазартып СТ 99 фунгицидтік құралымен өңдеу керек.

Негізді тегістеу үшін СТ 29 немесе СТ 24 сылақ қоспасын гидрофобизаторды жаққанға дейін кем дегенде 3 тәулік бұрын пайдалану ұсынылады. Тазарту барысында немесе ұзақ жаңбырлы кезеңнен кейін ылғалданған беттерді бірнеше күн ішінде кептіру қажет. Терезелерді, есіктерді және гидрофобизатормен өңделуге жатпайтын өзге элементтерді сырлау таспасымен жабыңыз. Жұмыстарды орындау Қолданар алдында канистраның ішіндегісін шайқап жіберу керек. Гидрофобизаторды негізге қылқаламмен толық қанығанға дейін — бетінде ұзындығы шамамен 50 см болатын айғыздар пайда болғанға дейін жағады.



Качество для Профессионалов

Үлкен аудандарда жұмыстарды орындаған кезде гидрофобизаторды, тұманның пайда болуынан сақтанып тозаңдату арқылы жағуға болады. Сіңіру одан да терең болуы үшін гидрофобизаторды алдағы қабаттың кебуін күтпестен ("дымқыл" "дымқылдың" үстінен) екі-үш рет өтіп жағуға болады.

Материалдың жаңа қалдықтары сумен оңай кетіріледі, кеуіп кеткендерді еріткішпен кетіруге болады.

ҰСЫНЫСТАР

Жұмыстарды құрғақ жағдайларда, ауа және негіздің температурасы +5 - +30°C болған және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспаған кезде орындау керек. Қасбеттерді алдын ала СТ 17 астарымен өңдеп алып, гидрофобизаторды жаққаннан кейін 6 айдан ерте емес бояуға болады.

Қатты сіңіргіш негіздерде шығысты бағалау үшін гидрофобизатордың сынамалы жағуын жүргізу ұсынылады.

САҚТАУ МЕРЗІМІ

Құрғақ жағдайларда, түпнұсқалық зақымдалмаған және қымтаулы қаптамада, +5-тен +30°C дейін температурада - дайындалған күнінен 12 айдан ұзақ емес. Мұздап қатудан сақтандырыңыз!

ҚАПТАМА

СТ 13 гидрофобизаторы 10 л пластик канистралармен жеткізіледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

СТ 13 құрамы:	силикондардың су дисперсиясы
Тығыздығы:	шамамен 1,0 кг/дм ³
Тасымалдау және сақтау температурасы:	+5-тен +30°C дейін
Қолдану температурасы:	+5-тен +35°C дейін
Жауынға төзімділік:	4 сағаттан кейін
Тиімділігі:	толық гидрофобтық әсеріне 4 аптадан кейін жетеді және 8-12 жылдың ішінде сақталады (жағылған көлеміне, негіздің кеуектігіне және пайдалану шарттарына байланысты).
Өңделген беттің су сіңіргіштігі:	0,5 кг/м ² •сағ ^{0,5} аспайды
Боялу мүмкіндігі:	6 айдан кейін
СТ 13 шығысы: бетон бойынша силикат кірпіш бойынша қыш кірпіш пен сылақтар бойынша	шам. 0,2 л/м ² шам. 0,5 л/м ² шам. 0,7 л/м ²



Качество для Профессионалов