

СТ 225

Ceresit

ҚАСБЕТТІК БІТЕУІШ

**Сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған мәселік цемент бітеуіш:
ақ түсті (қабаттың қалыңдығы 3 мм дейін)**

ҚАСИЕТТЕРІ

- минералдық негіздерге жабысқақтығы жоғары;
- созымды және жұмыста ыңғайлы;
- суға төзімді;
- аязға төзімді;
- микроталшықтармен арматураланған;
- ішкі және сыртқы жұмыстарға жарамды;
- экологиялық қауіпсіз.

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

СТ 225 бітеуіші ғимараттардың сыртында және ішінде, оның ішінде ылғалдылығы жоғары орынжайларда, қабырғалар мен төбелерде, бетон, цемент-күм және цемент-эк негіздерде бетті мәселік тегістеуге және ұсақ ақауларды толтыруға арналған.

СТ 225 жарықтарды, шұңғылшаларды және тереңдігі 3 мм дейін басқа ақауларды жөндеу кезінде тиімді.

СТ 225 ақ түсті болып шығарылады.

Өлшемдері үлкен ақауларды толтыру үшін СТ 29 жөндеу сылағын пайдалану керек.

НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

Негіз ҚНЖЕ 3.04.01-87 талаптарына сәйкес болуға, құрғақ және жеткілікті берік болуға тиіс. Негізді шаңсыздандырып бітеуіштің жабысқақтығын төмендететін заттардан (тұз дақтарынан, майлардан, лак-бояу жабындарынан және т.б.) тазарту керек. Беттің осал, опырылатын учаскелерін және қабыршақтанған жерлерді жою қажет. Үлкен жарықтарды және тегіс емес жерлерді СТ 29 жөндеу сылағымен бітеуішті салғанға дейін кем дегенде 2 тәулік қалғанда толтыру керек.

Негізді молынан ылғалдандыру қажет. Күнмен жылытылатын, сондай-ақ қатты сіңіргіш негіздерді көп рет ылғалдандыру керек.

ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ

Ерітінді қоспасын дайындау үшін дәл өлшенген таза су көлемін алады (+15-тен +20°C дейін). Құрғақ қоспаны араластырып отырып, түйірлерсіз біртекті қоспа шығаруын көздеп, суға аздап қосады. Араластыруды миксердің немесе айналу жылдамдығы 400-800 айн/мин кезінде тұтқыр қоспаларға арналған саптамасы бар бұрғының көмегімен жүргізеді. Сосын ерітінді қоспасы пісу үшін 5 минут технологиялық үзілісті ұстайды және тағы бір рет араластырады. Ерітінді қоспасы дайындалған сәтінен бастап 1 сағат ішінде жұмсалуда тиіс.

Материалмен жұмыс істеген кезде дәстүрлі тәсілдер мен құрал-саймандарды пайдаланады. Бір өтіп бітеуішті қалыңдығы ≤ 3 мм қабатпен салуға болады.

Бітеуіштің келесі қабатын жағар алдында алдағы қабатты (толық кепкеннен кейін) ажарлау және ылғалдандыру ұсынылады.



Тегістелген бетті ажарлау үшін майда зімпара қағазын немесе вольфрам торды пайдалану ұсынылады. Ажарлауға 24 сағаттан кейін, ал бояуға және тұсқағаздарды жапсыруға - 72 сағаттан кейін кірісуге болады (қалыпты жағдайлар және жақсы желдету болған кезде).

Бітеуіштің жаңа қалдықтарын су көмегімен, кеуіп кеткендерін - тек механикалық түрде кетіруге болады.

ҰСЫНЫМДАР

Жұмыстарды құрғақ жағдайларда, ауа және негіздің температурасы +5-тен +30°C дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспаған кезде орындау керек. Техникалық сипаттамада берілген барлық сапа көрсеткіштері және ұсынымдар +20°C қоршаған орта температурасы кезінде және 60% ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде дұрыс болады. Басқа жағдайларда материалдың тұтыну және кебу уақыты өзгеруі мүмкін.

Сыртқы жұмыстарды орындаған кезде тікелей күн сәулелерінің, желдің және жауынның әсерінде болатын қасбет учаскелеріне сылақты жағуды болдырмау керек. Осы мақсатта құрылыс мінбесатыларды арнайы тормен немесе үлдірмен жабу, ал ғимаратта су ағыстарын орнату ұсынылады.

Назар аударыңыз! СТ 225 қоспасының құрамында арматуралағыш микроталшықтар бар және ерітінді қоспасының мол мөлшерін дайындаған кезде олардың біркелкі үлестіруіне қол жеткізуге тек саптамасы бар төменайналымды араластырғышты пайдаланған кезде ғана болады.

СТ 225 қоспасының құрамында цемент бар және ол сумен әрекеттескен кезде сілтілі реакция береді, сондықтан онымен жұмыс істеген кезде көз бен теріні қорғау қажет. Қоспа көзге түскен кезде оны сумен жуып дәрігерге көріну керек.

ЕСКЕРТУЛЕР

Осы техникалық сипаттамадан басқа материалмен жұмыс істеген кезде ҚНЖЕ 3.04.01-87 басшылыққа алу керек.

Келтірілген сипаттамалар практикалық тәжірибеге және пайдалану-техникалық сынақтарға негізделген.

Дайындаушы материалмен жұмыс істеген кезде технологияны орындамау үшін, сондай-ақ осы техникалық сипаттамада қарастырылмаған мақсаттарда және шарттармен қолданылуы үшін жауапкершілік көтермейді.

Материалды нақты қолдану мүмкіндігіне күмәндік болған кезде оны өз күшімен сынау керек немесе өндірушіден кеңес алу керек.

Осы техникалық сипаттама, сондай-ақ жазбаша расталмаған ұсынымдар, өндірушінің шартсыз жауапкершілігі үшін негіздеме болып қызмет атқармау мүмкін.

Осы техникалық сипаттама пайда болғанымен барлық алдағылары жарамсыз болып кетеді.

САҚТАУ МЕРЗІМІ

Құрғақ жағдайларда, түпқоймаларда, түпнұсқалық зақымдалмаған қаптамада - дайындалған күнінен бастап 12 айдан ұзақ емес.

ҚАПТАМА

СТ 225 бітеуіші 25 кг қағаз қаптарда жеткізіледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

СТ 225 құрамы:	минералдық ұсақ дисперсиялық толтырғыштар, полимерлік түрлендіргіштер және арматуралағыш микроталшықтар бар цемент қоспасы
Түсі:	ақ
Құрғақ қоспаның үйме тығыздығы:	~ 1,0 кг/дм³
Ерітінді қоспасының тығыздығы:	~ 1,6 кг/дм³
Араластыратын судың мөлшері:	1 кг құрғақ қоспаға шамамен 0,38 – 0,42 л су немесе 25 кг құрғақ қоспаға шамамен 9,5 – 10,5 л су
Тұтыну уақыты:	~ 1 сағат
Қолдану температурасы:	+5-тен +30°C дейін
Қабат қалыңдығы:	3,0 мм дейін
Ажарлауға дайындығы:	24 сағаттан кейін
Сырлауға және тұсқағаздарды жапсыруға дайындығы:	72 сағаттан кейін
Қысымдауға беріктігі:	≥ 7 МПа
Бетонға жабысқақтығы:	≥ 0,5 МПа
Аязға төзімділігі:	≥ 75 цикл
Пайдалану температурасы:	-50-ден +70 °C-қа дейін
СТ 225 шығыны:	тегістеу кезінде қабат қалыңдығының 1 мм-не ~ 1,8 кг/м² ақаулар мен жарықтарды толтырған кезде көлемнің ~ 1,8