

IN 35

Ceresit

ӘМБЕБАП ГИПС ТЕГІСТЕГІШІ

Ғимараттар ішінде қабырғалар мен төбелерді әрлеу үшін дайындауға арналған (бір өтіп жаққан кезде қабат қалыңдығы 2-30 мм).

ҚАСИЕТТЕРІ

- ішкі жұмыстарға арналған
- минералдық негіздерге жоғары жабысқақтығы бар;
- жоғары созымды және жұмыста ыңғайлы;
- оңай ажарланады
- ұсақ дисперсиялық
- бу өткізбейтін

ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Ceresit IN 35 тегістегіші бетон, цемент-әк, цемент-құм, кірпіш, гипс негіздерді әрлеу үшін жоғары сапалы дайындауға арналған. Бір жаққан кезде қабаттың қалыңдығы - 30 мм дейін. Тереңдігі 30 мм дейін кішкене жарықтарды және шұңғылшаларды толтыру үшін пайдалануы мүмкін. Кепкеннен кейін Ceresit IN 35 беті сырлану немесе тұсқағаздармен желімдеуі мүмкін. Едендерді жөндеу үшін, және ылғалдылығы жоғары орынжайларда қолдануға болмайды.

Үлкен жарықтарды, тесіктерді толтыру, электр сымдарды бекіту, терең тігістерді бітеу, негіздерді қаптауға дайындау үшін сонымен қатар Ceresit IN 35, Ceresit IN 15, Ceresit Сылақты, Ceresit CT 29 немесе Ceresit CX 5 материалдарын пайдалану қажет.

НЕГІЗДІ ДАЙЫНДАУ

Негіз ҚНЖЕ 3.02-29- 2004 талаптарына сәйкес болуға, құрғақ және жеткілікті берік, көрінетін бұзылыстарсыз болуға тиіс. Негізді шаңсыздандырып желімнің жабысқақтығын төмендететін заттардан (тұз дақтарынан, майлардан, лак-бояу жабындарынан және т.б.) тазарту керек. Беттің осал, опырылатын учаскелерін және қабыршақтанған жерлерді жою қажет.

Үлкен жарықтар мен кедір-бұдырларды Ceresit IN 15, Ceresit Сылақпен немесе Ceresit CT 29 сылақтарымен жұмыс басталғанға дейін кемінде 24 сағат бұрын, немесе Ceresit IN 35 негіздің бұзылу тереңдігіне байланысты бірнеше жағып толтыру керек.

Биологиялық жемірілу элементтері бар негіздерді Ceresit CT 99 арнайы құрамымен өңдеңіз немесе жемірілген учаскелерді механикалық жолмен жойыңыз.

Барлық негіздерді әрлеудің сапасын және төзімділігін арттыру үшін молинан ылғалдандырып немесе Ceresit CT 7 немесе CT 17 астарымен өңдеп кейінен 4-6 сағат ішінде кептіру қажет. Күнмен жылытылатын, сондай-ақ қатты сіңіретін негіздерді ылғалдандыру немесе Ceresit CT 7 немесе CT 17 астарымен бірнеше рет өңдеу керек.

Жылтыр негіздерді кедір-бұдыр бетті алу үшін зімпара қағазбен өңдеңіз.



ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ

Ерітінді қоспасын дайындау үшін дәл өлшенген таза су көлемін алады (+15-тен +20°C дейін). Құрғақ қоспаны араластырып отырып, түйірлерсіз біртекті қоспа шығаруын көздеп, суға аздап қосады. Араластыруды миксердің немесе айналу жылдамдығы 400-800 айн/мин кезінде тұтқыр қоспаларға арналған саптамасы бар бұрғының көмегімен жүргізеді. Сосын ерітінді қоспасы пісу үшін 5 минут технологиялық үзілісті ұстайды және тағы бір рет араластырады. Қолмен дайындауға жол беріледі. Ерітінді қоспасы дайындалған сәттен бастап 1 сағат ішінде жұмсалуды тиіс.

Материалмен жұмыс істеген кезде дәстүрлі тәсілдер мен құрал-саймандарды пайдаланады. Ерітінді қоспасын бетке бір-біріне перпендикуляр жолақтармен жағу қажет, артылғанын жойып қайтадан пайдалану қажет. Бір рет өтіп бітеуішті қалыңдығы ≤ 30 мм қабатпен жағуға болады. Тегістегіштің келесі қабатын жағу алдында алдыңғы қабатты (толық кепкеннен кейін) ылғалдау ұсынылады.

Бет түпкілікті кепкеннен кейін қажет болған кезде ажарлауды жүргізуге болады.

Ерітінді қоспасы жағылғаннан кейін пайда болған ақауларды оны кепкеннен кейін бетті майда түйіршікті зімпара қағазбен, вольфрам тормен өңдеп немесе ұсақ ақауларды Ceresit IN 35 толтырып түзетуге болады.

Қалыпты климаттық жағдайларда (ауаның температурасы +20°C және салыстырмалы ылғалдылығы 60%) және жақсы желдету кезінде ажарлауға 8 сағаттан кейін, сырлауға, тұсқағаздарды желімдеуге - 24 сағаттан кейін кірісуге болады.

Тегістегіштің жаңа шыққан қалдықтарын су көмегімен, кеуіп кеткендерін - тек механикалық түрде кетіруге болады.

Henkel

Качество для Профессионалов

ҰСЫНЫСТАР

Жұмыстарды құрғақ жағдайларда, ауа және негіздің температурасы +5 - +30°C болған және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% аспаған кезде орындау керек. Техникалық сипаттамада берілген барлық сапа көрсеткіштері және ұсынымдар +20°C қоршаған орта температурасы кезінде және 60% ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде дұрыс болады. Басқа жағдайларда материалдың тұтыну және кебу уақыты өзгеруі мүмкін.

Ceresit IN 35 қоспасының құрамында гипс бар және ол сумен әрекеттескен кезде сілтілі реакция береді, сондықтан онымен жұмыс істеген кезде көз бен теріні қорғау қажет. Қоспа көзге түскен кезде оны сумен жуып дәрігерге көріну керек.

ЕСКЕРТУЛЕР

Осы техникалық сипаттамадан басқа, материалмен жұмыс істеген кезде сонымен қатар ҚНЖЕ 3.02-29-2004 басшылыққа алу керек. Келтірілген сипаттамалар практикалық тәжірибеге және пайдалану-техникалық сынақтарға негізделген.

Дайындаушы материалмен жұмыс істеген кезде технологияны орындамау үшін, сондай-ақ осы техникалық сипаттамада қарастырылмаған мақсаттарда және шарттармен қолданылуы үшін жауапкершілік көтермейді.

Материалдың қолдану дұрыстығына күмәндік болған кезде оны өз күшімен сынау керек немесе өндірушіден кеңес алу керек.

Осы техникалық сипаттама, сондай-ақ жазбаша расталмаған ұсынымдар, өндірушінің шартсыз жауапкершілігі үшін негіздеме болып қызмет атқармау мүмкін.

Осы техникалық сипаттама пайда болғанымен барлық алдағылары жарамсыз болып кетеді.

САҚТАУ МЕРЗІМІ

Құрғақ жағдайларда, түпқоймаларда, түпнұсқалық зақымдалмаған қаптамада сақтау мерзімі - дайындалған күнінен бастап 12 айдан ұзақ емес.

ҚАПТАМА

Ceresit IN 35 бітеуіші 25 кг қаптарда жеткізіледі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

IN 35 құрамы:	минералдық ұсақ дисперсиялық толтырғыштары, полимерлік түрлендіргіштері бар гипс қоспасы
Түсі:	ақ
Құрғақ қоспаның үйме тығыздығы:	- 1,0 кг/дм ³
Ерітінді қоспасының тығыздығы:	- 1,6 кг/дм ³
Араластыруға арналған судың көлемі:	1 кг құрғақ қоспаға шамамен 0,50 – 0,52 л су немесе 25 кг құрғақ қоспаға шамамен 12,5 – 13,0 л су
Тұтыну уақыты:	- 60-80 минут
Қолдану температурасы:	+5-тен +30°C дейін
Қабат қалыңдығы:	2,0-ден 30,0 мм-ге дейін
Ажарлауға дайындығы:	8 сағаттан кейін
Сырлауға және тұсқағаздарды жапсыруға дайындығы:	24 сағаттан кейін
Қолдану саласына сай барлық негіздерге жабысқақтығы:	> 0,4 МПа
Бү өткізгіштігі:	≥ 0,07 мг / (м сағ Па)
Шегуі:	< 0,5 мм/м
Қысымдауға беріктігі:	> 5 Мпа
	> 2 Мпа
Иілген кезде созылуға беріктігі:	
Пайдалану температурасы:	0-ден +70 °C-қа дейін
IN 35 шығыны:	Қабат қалыңдығының 1 мм-не 1,0-1,1 кг/м ²