

СТ 19

Ceresit

БЕТОНКОНТАКТ – ГРУНТОВКА

Бетонконтакт – грунтовка для обработки гладких оснований перед нанесением штукатурок и плиточных клеев

СВОЙСТВА

- повышает адгезию материалов к бетону и гладким поверхностям;
- паропроницаемая;
- пригодна только для внутренних работ;
- готова к применению;
- экологически безопасна.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка СТ 19 предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах. В состав грунтовки входит мелкий кварцевый песок, придающий шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к гладким основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.02.29-2004, обладать достаточной несущей способностью, быть сухим и очищенным от пыли и других загрязнений (жиров, масел, лакокрасочных покрытий и т.п.). Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой, цементное молоко следует удалить. Участки поверхности, пораженные грибком, водорослями или мхом, очистить стальными щетками и обработать фунгицидным средством СТ 99.

Для выравнивания основания рекомендуется использовать штукатурную смесь СТ 29 или Ceresit Штукатурку.

Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением перемешать грунтовку в заводской таре. Грунтовку наносят на основание кистью за один проход сплошным равномерным слоем.

Нельзя разбавлять грунтовку водой и наносить валиком! Грунтовка высыхает в течение примерно 3 часов, после чего можно выпол-



нить дальнейшие работы. Загрунтованная поверхность должна быть устойчива к процарапыванию ребром металлической терки. Свежие остатки грунтовки легко удаляются водой. Засохшую грунтовку можно удалить растворителем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Кроме настоящей инструкции, при работе с грунтовкой следует руководствоваться общими инструкциями по выполнению строительных работ. Приведенные характеристики основываются на практическом опыте и на эксплуатационно-технических испытаниях. При сомнении в возможности применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Исполнители работ должны быть обеспечены: спецодеждой, резиновыми перчатками и защитными очками. Не допускать попадания грунтовки на кожу, в глаза и органы дыхания. В случае попадания смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухих условиях, в оригинальной неповрежденной и герметичной упаковке, при температуре от +5 до +35°C – не более 12 месяцев со дня изготовления. Предохранять от замораживания!

Henkel

Качество для Профессионалов

УПАКОВКА

Грунтовка СТ 19 поставляется в полимерных ведрах по 10 л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав СТ 19:	водная дисперсия сополимеров акрилатов с пигментами и минеральными наполнителями
Внешний вид:	однородная густая жидкость
Плотность:	1,5 ± 0,1 кг/дм ³
Цвет:	розовый
Температура транспортировки и хранения:	от +5 до +35°С
Температура применения:	от +5 до +30°С
Время высыхания:	от 3 часов
Адгезия к бетону в возрасте 7 суток:	не менее 0,5 МПа
Расход СТ 19:	от 0,3 до 0,75 кг/м ² в зависимости от впитывающей способности основания