

CT 137

MINERAL DRY

Mineralinis tinkas

“akmenukų” faktūra; 1,5 mm, 2,0 mm ir 2,5 mm grūdeliai

Plonasluoksnis dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti patalpų viduje ir išorėje.

SAVYBĖS

- ▶ itin laidus garams (kvėpuojantis)
- ▶ labai patvarus ir atsparus atmosferos poveikiui
- ▶ natūraliai atsparus grybeliams, dumbliams ir pelėsiams
- ▶ hidrofobiškas
- ▶ galima padengti mechaniniu būdu
- ▶ gaminamas baltos spalvos arba versija dažymui

PANAUDOJIMAS

„Ceresit CT 137“ tinkas naudojamas plonasluoksniu tinku padengiant šiltinimo sistemose, betoninius pagrindus, tradicinio tinko paviršius, gipsinius pagrindus bei gipso kartono, gipso plaušo plokštes ir pan.

Rekomenduojama naudoti tinką CT 137 kaip baigiamąjį fasado apdailos sluoksnį šiltinimo sistemose „Ceresit Ceretherm“, naudojant putplasčio plokštes arba plokštes iš mineralinės vatos.

Tinką „Ceresit CT 137“ taip pat rekomenduojame naudoti šiltinant perdangas (iš lubų pusės) sistemoje „Ceresit Ceretherm Wool Garage“, naudojant mineralinės vatos „lamella“ demblius.

Tinkas CT 137 gaminamas baltos spalvos bei skirtas dažyti naudojant fasadinius dažus „Ceresit“.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

CT 137 gali būti dengiamas ant žemiau išvardytų lygių, vienalyčių bei sausų pagrindų, nuo kurių yra nuvalytos tokios sukibimą mažinančios medžiagos kaip riebalai, bitumas ar dulks:

- betonas, cementinis bei cementinis-kalkinis tinkas (ne mažiau nei 28 dienos, drėgnumas $\leq 4,0\%$), iš anksto nugruntuoti Ceresit CT 16 gruntiniais dažais;
- stiklo pluošto tinkleliu armuoti sluoksniai iš „Ceresit CT 85“, CT 190, CT 80, ZU (ne mažiau 3 dienos), iš anksto nugruntuoti gruntiniais dažais CT 16 bei CT 87 (ne mažiau 2 dienos),
- gipsiniai paviršiai (esantys tik pastatų viduje), kurių santykinė drėgmė yra mažesnė nei 1%, iš pradžių nugruntuoti Ceresit CT 17 gruntu, o po to CT 16 gruntiniais dažais;
- medžio drožlių plokštės, gipso-pluošto ir gipso-kartono plokštės (esančios tik pastatų viduje), pritvirtintas pagal jų gamintojų



CERESIT CT 137 TDS 08.18

nurodymus, iš pradžių nugruntuotas Ceresit CT 17 gruntu, o po to CT 16 gruntiniais dažais;

- gerai su pagrindu sukibusios dažų dangos (esančios tik pastatų viduje), iš anksto nugruntuotos CT 16 dažais.

Vandenį igeriančius paviršius reikia nugruntuoti „Ceresit CT 17“ gruntu ir po mažiausiai 2 valandų gruntiniais dažais padengti „Ceresit CT 16“.

DARBO EIGA

Visą pakuotės turinį reikia suberti į pamatuotą šalto vandens kiekį ir maišyti grėžtuvu su maišikliu tol, kol bus gauta vienalytė masė be grumstų. Tinką kloti ant pagrindo tolygiai, grūdelio storiu, kampu laikoma plienine mentele. Po to apskritimais plokščiai laikomos plastmasinės mentelės judesiais tinkui reikia suteikti vienalytę faktūrą. Užtrinamas mentele, tinkas įgauna tankiai sudėliotų skaldos granuliu išvaizdą.

Tinko nešlakstyti vandeniu!

Vienos plokštumos tinkavimą reikia atlikti be pertraukų, naudojant vienodą vandens kiekį.

Galima panaudoti tinkavimo mašinas. Siūlome tinkavimo mašinas: „Wagner PC 15“, PC 830, „SPG Baumaschinen PG 20“, purkštuvo diametras $\varnothing 6$ mm.

DEMESIO!

Birus CT 137 mišinys gali sukelti suerzinimą, o jame esančiam cementui besijungiant su vandeniu įvyksta šarminė reakcija. Todėl darbo metu reikia saugoti odą bei akis. Tuo atveju, jeigu medžiaga pateko į akis, jas gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Chromo VI kiekis – mažiau kaip 2 ppm gaminio galiojimo laikotarpiu.

Eksploataciniai duomenys yra pateikti atitinkamo produkto eksploatacinių savybių deklaracijoje.

REKOMENDACIJOS

Tinko negalima tepti ant intensyviai saulės spindulių įkaitintų sienų. Padengtą tinko sluoksnį saugoti nuo lietaus ir pernelyg greito džiovimo ne mažiau kaip 24 val. Tinko sudėtyje yra natūralių užpildų, dėl kurių galimi tinko atspalvio skirtumai. Todėl vienoje plokštumoje patariama naudoti vienu gamykliniu numeriu pažymėtą tinką (nurodoma ant kiekvieno maišo).

Po trijų dienų tinko dangą galima dažyti silikatiniais dažais „Ceresit CT 54“, o po 7 dienų – silikoniniais dažais „Ceresit CT 48“ arba akrilinėmis dažais CT 42 ir CT 44, vadovaujantis jų naudojimo instrukcijomis. Dažyti skirtą tinką CT 137 reikia padengti dažais du kartus, bendras sunaudojimas turi sudaryti mažd. 0,3 l/m².

PAKUOTĖ

Maišai po 25 kg

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis: cemento su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais mišinys

Piltinis tankis:

1,5 mm grūdėliai: mažd. 1,4 kg/dm³
2,0 mm grūdėliai: mažd. 1,4 kg/dm³
2,5 mm grūdėliai: mažd. 1,5 kg/dm³

Maišymo proporcijos:

1,5 mm grūdėliai: mažd. 5,5 - 5,7 l vandens 25 kg
2,0 mm grūdėliai: 8 l vandens 25 kg
2,0 mm grūdėliai (baltas): mažd. 5,5 - 5,7 l vandens 25 kg
2,5 mm grūdėliai: mažd. 4,3 - 4,7 l vandens 25 kg

Naudoti kai temperatūra: nuo +5° iki +25°C

Sunaudojimo laikas: iki 90 min.

Atsparumas gniuždyniui: CS IV (EVS-EN 998-1:2016)

Sukibimas: (0,25 N/mm² –FP:B (EVS-EN 998-1:2016)

Sukibimas tarp sluoksnių: ≥ 0,08 MPa (ETAG 004)

Vandens įgeriamumas:

– dažyti: W1 kategorija pagal EVS-EN 998-1:2016
– baltas: W2 kategorija pagal EVS-EN 998-1:2016

Garų laidumas: Sd ≤ 1,0 m pagal ETAG 004

Garų laidumo koeficientas: V1 pagal EVS-EN 998-1:2016

Garų laidumo koeficientas μ: 29 (EVS-EN 998-1:2016)

Šilumos laidumo koeficientas: λ10,dry: 0,54 W/mK (EN 998-1:2010)

Smūginis atsparumas: III kategorija (ETAG 004)

Vandens įmirkis po 24 val. < 0,5 kg/m² (ETAG 004)

Garso absorpcijos koeficientas sistemoje Ceresit Ceretherm Wool Garage: α_w = 0,85(L) absorpcijos klasė: B

Degumas:

-A1 w sistemose:

Ceresit Ceretherm Wool Garage

A2 – s1, d0 w sistemose:

Ceresit Ceretherm Wool Classic

Ceresit Ceretherm Wool Premium

Ceresit Ceretherm Universal MW

B – s1, d0 w sistemose:

Ceresit Ceretherm Popular

Ceresit Ceretherm Classic

Ceresit Ceretherm Premium

Ceresit Universal EPS

Ceresit Universal XPS

(EN 13501-1)

Atsparumas pelėsių grybelių augimui: visiškas atsparumas

Orientacinis naudojimas:

1,5 mm grūdėliai: nuo 2,0 iki 2,4 kg/m²
1,5 mm grūdėliai: nuo 2,4 iki 3,0 kg/m²

(sistemoje „Wool Garage“)

2,0 mm grūdėliai: nuo 3,0 iki 3,2 kg/m²

2,5 mm grūdėliai: nuo 3,5 iki 4,0 kg/m²

atsižvelgiant į pagrindo lygumą

SANDELIAVIMAS:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikant gaminį ant padėklų sausomis sąlygomis originaliose, nepažeistose pakuotėse.

Gaminys turi šiuos dokumentus:

– Europos techninį liudijimą (ETA) sistemose:

Sistema Ceresit Ceretherm	Popular	Classic	Premium	Wool Classic	Wool Premium	Universal EPS	Universal XPS	Universal MW
ETA	08/0309	09/0014	08/0308	09/0026	09/0037	13/0535	13/0807	14/0127
ertifikatas	1488-CPR-0382/Z	1488-CPD-0104/W	1488-CPR-0363/Z	1488-CPD-0127/W	1488-CPD-0375/Z	1488-CPD-0418/W	1488-CPD-0419/W	1488-CPR-0362/Z
Atitikties deklaracija	00426/28-01-2015	00420/01-07-2013	00428/06-08-2014	00424/01-07-2013	00430/17-11-2014	00433/01-07-2013	00434/01-07-2013	00435/06-08-2014

Gaminys stitinka EVS-EN 998-1:2016.

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:

Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis


Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinių patarimų, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleisdam šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals

<p>EN 998-1:2016 Spalvotasis dekoratyvinio tinko mišinys (CR) Skirtas vidaus ir išorės darbams Atsakas į ugnį: degumo Euroklasė A1 Vandens įgertis: Wc 2 Laidumas vandens garams: μ: ≤ 29 Sukibimas: $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ –FP:B Šilumos laidumas: $\lambda 10$, sauso: $0,54 \text{ W/mK}$ (lent. vertė) Ilgaamžiškumas (veikiant užšaldymo ir atšildymo ciklais): sukibimo pokytis - 8,33 % Pavojinga cheminė medžiaga: žr. medžiagos saugos duomenų lapą Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 00250</p>

16
1488
Henkel Polska Operations Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa
<p>Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Stara Góra, 26-220 Stąporków, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Pieszycza 6, 58-200 Dzierżoniów, Poland Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Wrząca, 64-905 Stobno, Poland Henkel Romania Operations SRL Factory Campia Turzii 405100 Street Iancu Jianu 33, Romania Henkel Balti Operations OÜ Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia Henkel Bulgaria Operations EOOD Building Materials Plant Mirovyane 1289 Sofia, Bulgaria Henkel Romania Operations SRL Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26 Soseaua de Centura Pantelimon, Romania Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia Henkel Adhezivi BH d.o.o. Drakuljica bb, 89230 Bileća Bosnia and Herzegovina Henkel Romania Operations SRL Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Romania</p> <p>00420, 00426, 00428, 00433 00434, 00435, 00430, 00424</p>
Europos techninis įvertinimas (ETA) 09/0014, 08/0309, 08/0308, 13/0535, 13/0807, 14/0127, 09/0037, 09/0026
<p>Varšuvos Statybos technikos institutas (<i>Instytut Techniki Budowlanej</i>) 1488- CPR-(...) 0439/Z, 0382/Z, 0363/Z, 0457/Z, 0456/Z, 0362/Z, 0375/Z, 0440/Z</p> <p>„Ceresit Ceretherm“ sistemos „Classic“, „Popular“, „Premium“, „Universal“ (EPS, XPS, MW), „Wool Premium“, „Wool Classic“ Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo sistema, skirta pastatų sienoms iš išorės apšiltinti ETAG 004</p>

Nr.	Esminės charakteristikos	Techninės specifikacijos	Europos techninis įvertinimas (ETA)							
			„Classic“	„Popular“	„Premium“	„Universal EPS“	„Universal XPS“	„Universal MW“	„Wool Premium“	„Wool Classic“
1	Atsakas į ugnį	ETAG 004	B – s1, d0	B – s1, d0	B – s1, d0	B – s1, d0	B – s1, d0	A2 – s1, d0	A2 – s1, d0	A2 – s1, d0
2	Vandens įgertis po 24 val.		< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²	< 0,5 kg/m ²
3	Atsparumas smūgiams su vienu standartiniu tinkleliu Kategorija		III	III	III	III	III	III	III	III
4	Atsparumas smūgiams su dvigubu standartiniu tinkleliu Kategorija		II	–	–	–	–	–	–	–
5	Laidumas vandens garams		$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$	$\leq 1,0 \text{ m}$
6	Sukibimo stipris po sendinimo		$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$



Henkel Balti OÜ
 Sõbra 43
 50106 Tartu, Estonia
 Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals