

CT 280

WINTER

Priedas, skirtas mišinių džiovimui ir stingimui pagreitinanti esant žemoms temperatūroms

SAVYBĖS

- ▶ suteikia galimybę darbus vykdyti žemos temperatūros ir didelės drėgmės aplinkoje
- ▶ paprasta naudoti
- ▶ neįtakoja medžiagų galutinių savybių

PANAUDOJIMAS

Šis produktas naudojamas kaip priedas vėlyvą rudenį arba ankstyvą pavasarį, kai naktį temperatūra nukrinta žemiau nulio laipsnių. Šis priedas naudojamas kartu su Ceresit cemento pagrindu pagamintais mineraliniais klijuojančiais ir armuojančiais mišiniais Ceresit ZS, ZU, CT 83, CT 80, CT 85, CT 87, CT 180, CT 190 siekiant pagreitinoti jų sukibimą ir džiovimą žemos temperatūros ir didelės drėgmės aplinkoje. Naudojant priedą darbus galima vykdyti vėlyvą rudenį ir ankstyvą pavasarį, kai temperatūra nakties metu nukrinta žemiau nulio laipsnių. Minėtus Ceresit produktus reikėtų paruošti ir naudoti tuomet, kai oro ir pagrindo temperatūra yra aukštesnė nei nulis laipsnių, o oro temperatūros kritimas žemiau nulio laipsnių numatomas po 6 – 8 valandų.

DARBO EIGA

CT 280 WINTER kartu su vandeniu, 250 g / 25 kg (1 pakuotė) santykiu, turi būti įmaišomas tiesiogiai į ruošiamą mišinį. Gautą mišinį būtina gerai išmaišyti. Išmaišius mišinį, jį panaudoti reikia per 90 minučių. Užteptas mišinys po 6 – 8 valandų po truputį įgauna atsparumą žemai temperatūrai (temp. + 2 °C, drėgmė 80%).

Ceresit mineralinius produktus, sumaišytus su CT 280 WINTER, galima naudoti nuo 0° iki + 15 °C esant oro ir pagrindo paviršiaus temperatūrai ir iki 90% santykinės drėgmės aplinkoje.

DĖMESIO

Naudodami šį priedą pagreitinsite mineralinių produktų sukibimo procesą. Šis produktas nepakeičia medžiagos atsparumo ir galutinių savybių.

Vykdydami darbus ir juos atlikus, kol mišinys visiškai nesukietės, būtina naudoti uždangas ant pastolių. Kitos šiame aprašyme nurodytos medžiagos turi būti naudojamos laikantis jų naudojimo instrukcijų.

Medžiagos patekus į akis, jas nedelsiant būtina praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Produktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



CERESIT CT 280 TDS 06.16

REKOMENDACIJOS

Papildomus ir sekančius ETICS sistemos medžiagų sluoksnius užnešti ant pagrindo naudojant CT 280 WINTER priedą, galima ne anksčiau kaip po 5 dienų.

PAKUOTĖ

250 g

TECHNINIAI DUOMENYS

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Sudėtis: | neorganinių druskų mišinys |
| Tūrinis tankis: | < 0,55 kg/dm ³ |
| Naudoti kai temperatūra: | nuo 0° iki + 15 °C |
| Orientacinis sunaudojimas: | 1 pakuotė (250 g) / 25 kg |

Sandėliavimas: Iki 12 mėnesių po gamybos datos, jei produktas sandėliuojamas ant padėklų, sausoje aplinkoje, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis darbo valandomis

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinėi oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi.

Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kart naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



Henkel Balti OÜ

Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals