

CT 327

Armuojamasis stiklo pluošto tinklelis

Armuojamasis tinklelis Ceresit išorinei sudėtinei šiluminės izoliacijos sistemai.

SAVYBĖS

- ▶ atsparus šarmams
- ▶ neištysta
- ▶ neplyšta
- ▶ padidina atsparumą smūgiams

PANAUDOJIMAS

Armuojamasis ir stiprinamasis stiklo pluošto tinklelis skirtas įterpti į armuojamuosius Ceresit išorinės sudėtinės šiluminės izoliacijos sistemos (ETICS) mišinius. Patariama naudoti ant fasadų, kuriuos veikia didesnė mechaninė apkrova ir didesni tempiai.

DARBO EIGA

Įterpti stiklo pluošto tinklelį vertikaliai į šviežiai paskleistą armuojamąjį mišinį, paliekant maždaug 10 cm užlaidas kraštuose su šalimais esančiomis tinklelio juostomis, po to išlyginti paviršius. Tinklelis įterpiamas iki trečdaliao armuojamojo sluoksnio storio, po to turi būti visiškai padengtas armuojamuoju mišiniu.

DĖMESIO

Tikslesnė informacija apie pagrindo paruošimą ir darbų atlikimą pateikiama kitų gaminių, esančių šiltinimo sistemos Ceresit ETICS sudėtyje, techninių duomenų lapuose. Eksploataciniai duomenys yra pateikti atitinkamo produkto eksploatacinių savybių deklaracijoje.

REKOMENDACIJOS

Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, esant nuo +10° iki +25 °C oro.

PAKUOTĖ

1 m pločio ir 25 m ilgio 30 vnt. ritiniai ant vieno padėklo

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis:	E stiklo audinys
Metmenys:	21 x 2 šimtui mm
Ataudai:	12 šimtui mm
Ritinio plotis:	100 cm



Ritinio ilgis:	25 m
Pynimo būdas:	pusiau kryžminis
Apdoroto audinio svoris:	≥ 330 g/m ²
Akučių dydis:	6,0 mm x 10,0 mm
Tempiamasis stipris metmenys ataudai įprastinėmis sąlygomis:	4122 N / 5 cm 4696 N / 50 mm
Tempiamasis stipris metmenys ataudai po 28 dienų 5% NaOH:	2345 N / 5 cm 2665 N / 0 mm
Sunaudojimas:	maždaug 1,1 m/m ²

Sandėliavimas: Sausomis sąlygomis nuo - 10°C iki + 50°C temperatūroje, vertikaliai; neprispausti.

Gaminys turi šiuos dokumentus:
- Europos techninį liudijimą (ETA) sistemose:

Sistema Ceresit Ceretherm	Impactum
Europos techninis liudijimas (ETA)	13/0086
Sertifikatas	1488-CPR-0407/Z
Atitikties deklaracija	00436/17-09-2015

Visos tehniskās konsultācijas tiek veiktas telefoniski:
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darba dienās darba
valandās

Bez šīs pateiktās informācijas, tāpat svarīgi ievērot atbilstošo
organizāciju un profesionālo asociāciju ieteikumus un
reglāmentus, tāpat atbilstošo Vācijas standartu institūta (DIN)
standartus. Norādītās īpašības pamatojas praktiskajiem un
atsevišķiem izmēģinājumiem. Garantētās īpašības un
lietošanas veidi, nenorādīti šajā informācijā, jābūt
mūsu patērētāju raksturojumam. Ja nenorādīts
citādi, visi norādītie dati jāņem vērā, ja temperatūra
+23 °C apkārtējās un materiāla temperatūrai ir 50% relatīvai
mitrībai. Turklāt jāņem vērā, ka citos klimata apstākļos
materiāla izturība var būt ātrāka vai lēnāka.

Šī informācija, īpaši ieteikumi par produkta
lietošanu un uzturēšanu, pamatojas mūsu profesionālajiem
izmēģinājumiem. Materiāla īpašības katrreiz, lietojot, var
atšķirties, un mēs neesam atbildīgi par jūsu
lietošanu, tāpēc ieteicam katrreiz veikt izmēģinājumus
un pārbaudīt produkta kvalitāti. Neesam atbildīgi
par šīs tehniskās informācijas saturu un izstrādāšanu,
ja vien tā nav norādīta šajā informācijā vai
norādīta šīs tehniskās informācijas lapā, visi
priekšējie ar produktu saistītie ieteikumi
joprojām ir spēkā.



Henkel Balti OÜ
Sõbra 56 B,
51013 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals