

# CT 721

## VISAGE



## Spalvinamasis medienos imitacijos impregnantas

Dekoratyvinis natūralių medienos spalvų impregnantas, naudojamas pastatų viduje ir išorėje.

### SAVYBĖS

- galima rinktis iš 12 natūralių medienos spalvų
- atsparus oro sąlygoms
- itin patvarus ir atsparus nešvarumams
- hidrofobiškas
- patvarios spalvos
- paruoštas naudoti



### PANAUDOJIMAS

Dekoratyvinis impregnantas „Ceresit“ CT 721 naudojamas dekoratyviniams natūralios medienos spalvos sluoksniams įrengti ant medienos imitacijos dekoratyvinio tinko „Ceresit CT 720 VISAGE“ paviršiaus, plonasluoksnio mineralinio tinko, jprastinio tinko, betoninio ar gipso pagrindo. Impregnantas CT 721 yra vienas iš sudėtinės išorinių pastatų sienų šiltinimo sistemos „Ceresit Ceretherm“ (ETICS), įrengiamos naudojant polistireninio putplasco plokštės ir mineralinę vatą, komponentų. Gaminj galima purkštį arba tepti teptuku, voleliu ar kempine. Impregnantas pasižymi išskirtiniu patvarumu ir atsparumu nešvarumams. Didesnis ultravioletinių absorberių kiekis užtikrina didesnį atsparumą spalvotai šviesai.

### PAGRINDO PARUOŠIMAS

CT 721 galima naudoti ant lygių, tvirtų, sausų paviršių, nuo kurių yra nuvalytos sukritimų mažinančios medžiagos (tokios kaip riebalai, bitumas ar dulkės):

- dekoratyvinio medienos imitacijos tinko „Ceresit“ CT 720 VISAGE (senesnio kaip 3 dienų);
- plonasluoksnio mineralinio tinko (ne naujesnio kaip 3 dienų);
- cementinio tinko arba cementinio kalkinio tinko (senesnio kaip 28 dienų), betono (senesnio kaip 3 mėnesių, drėgmė  $\leq 4$  proc.);
- gipso pagrindo, pavyzdžiui, dekoratyvinio tinko (tik pastatų viduje), kurio drėgmė mažesnė kaip 1 proc.

Prieš dengdami CT 721, pagrindą nugruntuokite CT 17.



Iš pagrindo prasiskverbianti drėgmė gali sugadinti tinką, todėl patalpose (vietose), kurios yra veikiamos nuolatinės drėgmės, būtina įrengti atitinkamą hidroizoliacijos sluoksnį.

### DARBO EIGA

Prieš pradedami naudoti, gerai išmaišykite pakuočių turinį ir naudojimo metu pakartotinai trumpai permaišykite.

Nenaudokite surūdijusių įrankių ir indų.

Impregnantą tepkite mažiausiai dvemis sluoksniais. CT 721 galima purkštį arba tepti teptuku, voleliu ar kempine.

Darbas vienoje paviršiaus plokštumoje turi vykti nenetrūkstamai, naudojant impregnantą su tokiu pačiu gamybos partijos numeriu, nurodomu ant kiekvienos pakuočių, arba sumaišius pakuočių su skirtingais partijų numeriais turinį.

Gerai apsaugokite (pvz., plėvele) paviršius, kurių neketinate dažyti, pavyzdžiui, langus ir duris. Uždenkite krūmus, kitus augalus ir pan. Netyčia suteptas vietas nedelsdami nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Iš karto po naudojimo kruopščiai nuplaukite įrankius vandeniu.

### DĖMESIO!

Darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis, esant nuo +5 °C iki +25 °C oro ir pagrindo temperatūrai ir mažesniams kaip 80 proc. santykiniam oro drėgnui. Impregnanto sluoksnį būtina saugoti nuo lietaus, kol jis visiškai išdžius. Tam reikia naudoti uždangas ant pastolių ir pastatų cokolių. Nemašykite gaminio su kitais dažkliais ir rišikliais. Pabaigus darbus, patalpas, kuriose buvo naudojamas impregnantas,

būtina védinti, kol išnyks specifinis kvapas. Patekus į akis, gerai nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Gaminys turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurodytos eksplatacinės savybės atitinka gaminio eksplatacinį savybių deklaracijos turinį.

## REKOMENDACIJOS

Impregnanto negalima tepti ant saulės įkaitintų sienų. Atliekant šiltinimo darbus, rekomenduojama visada naudoti uždangas ant pastolių. Impregnanto sluoksnį būtina saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, lietaus ir stipraus vėjo, kol jis visiškai išdžius. Sugadinus dekoratyvinį sluoksnį ant medienos imitacijos tinko, reikia nedelsiant ištaisyti tas vietas perdažant jas spalvinamuoju impregnantu CT 721. Atidarytą pakuotę sandariai uždarykite, o jos turinį sunaudokite kuo greičiau.

## LAIKYMAS

Laikykite ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo datos vésioje vietoje, nepažeistoje originalioje gamintojo pakuotėje.

**Saugokite nuo šalčio! Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.**

## PAKUOTE

Kibiras, 4 l

## TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas:	atrinkti silikono oligomerai su teflono emulsija
Spalvos:	<i>Iberia Pine, Irish Oak, Canada Walnut, Norway Pine, Bengal Teak, Kongo Wenge, Africa Ebony, White Birch, Dark Brown, Light Beige, Silver Grey, Steel Grey</i>
Tankis:	apie 1,05 kg/dm <sup>3</sup>
Naudojimo temperatūra:	nuo +5 °C iki +25 °C
Džiūvimo trukmė:	apie 30 min.
Vandens jmirkis po 24 val.:	<0,5 kg/m <sup>2</sup> pagal ETAG 004
Tarpsluoksnio sukipimas po sendinimo:	≥0,08 MPa pagal ETAG 004
Atsparumas lietui:	ne mažiau kaip po 24 val.
Dangos atsparumas šveitimui:	≥2000 ciklių
Vandens garų laidumas:	Sd ≤1,0 m pagal ETAG 004
Atsparumas smūgiams:	III kategorija pagal ETAG 004
Degumas:	- A2-s1, d0 klasė „Ceresit Ceretherm Universal MW“ sistemoje - B-s1, d0 klasė „Ceresit Ceretherm Visage“ „Ceresit Ceretherm Universal EPS“ „Ceresit Ceretherm Universal XPS“ sistemose - B-s2, d0 klasė „Ceresit Ceretherm Wool Premium“ sistemoje pagal EN 13501-1

Numatyta išeiga:	Apie 0,2–0,3 l/m <sup>2</sup> tepant du sluoksnius
------------------	--

Gaminiui yra išduoti šie dokumentai:

- Europos techninis liudijimas (ETA), patvirtinančios, kad gaminys yra tinkamas naudoti šiomis sistemomis:

„Ceresit Ceretherm“ sistema	Visage	Popular	Classic	Wool Classic	Wool Premium	Universal EPS	Universal XPS	Universal M
Europos techninis liudijimas	11/0395	08/0309	09/0014	09/0026	09/0037	13/0535	13/0807	14/0127
Sertifikatas	1488-CPR-0370/Z	1488-CPR-0382/Z	1488-CPR-0439/Z	1488-CPR-0440/Z	1488-CPR-0375/Z	1488-CPR-0457/Z	1488-CPR-0456/Z	1488-CPR-0362/Z
Eksplatacinės savybių deklaracija	00431	00426	00420	00424	00430	00433	00434	00435

Visa techninė informacija teikiama telefonu

+48 800 120 241

+48 41 3710 124

Be informacijos, pateiktos šiame techninių duomenų lape, laikykitės statybos taisykių, statybos institutų ir draugijų nurodymų, nacionalinių ir Europos statybos standartų, patvirtinimo dokumentu, darbo saugos ir higienos taisykių ir pan. Aukščiau išvardyto ypatybės ir savybės nustatytos remiantis praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Visos medžiagų savybės ir jų naudojimas ne pagal šiame techniniame lape nurodytą paskirtį turi būti patvirtinti raštu mūsų įmonės. Visi duomenys yra susiję su +23 °C pagrindo, aplinkos ir medžiagos temperatūra ir 50 proc. santykiniu oro drėgniu, jei nenurodyta kitaip. Kitomis oro sąlygomis naudoti parametrai gali keistis.

Šiame techninių duomenų lape pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl mūsų produktų naudojimo būdo, sąlygų ir paskirties, parengta vadovaujantis mūsų sukaupta profesine patirtimi. Šis techninių duomenų lapas nustato medžiagos naudojimo paskirtį ir rekomenduojamą darbu atlikimą būdą, tačiau negali pakeisti darbų atliekančio asmens profesinio mokymo. Gamintojas užtikrina gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Atsižvelgiant į tai, kad sąlygos, kuriomis yra naudojami produktai, gali keistis, kilus dėl to abejonui, rekomenduojama patiemis atlikti jų bandymus. Neatsakome už aukščiau pateiktą informaciją ar su ją susijusias žodinės rekomendacijas, nebent būtų nustatytas didelis neatsargumas ar tyčia. Šis techninius lapas pakeičia visas ankstesnes šiam produktui taikomas jo versijas.



**Henkel Balti OÜ**

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

[www.ceresit.lt](http://www.ceresit.lt)

**Quality for Professionals**