



EASY FIX



Paruošti naudojimui plytelių klijai

SAVYBĖS

- ▶ tinka vidaus darbams tiek sausose, tiek drėgnose vietose
- ▶ tinka keraminėms, akmens masės, porcelianinėms, mozaikinėms ir natūralaus akmens (nejautraus pigmentacijai) plytelėms iki 40x40 cm dydžio klijuoti
- ▶ tinka vertikaliesiems paviršiams
- ▶ ilgesnė atviroji klijavimo pauzė
- ▶ spalva: natūraliai balta



PANAUDOJIMAS

„Ceresit Easy Fix“ tinka keraminėms, mozaikinėms, akmens masės („gres“) ir natūralaus akmens plytelėms (kurių spalva nekinta dėl pigmentacijos) klijuoti, kurių klijuojamos plokštumos profiliavimas $\leq 1\text{mm}$. Tinka klijuoti ant lygių vidaus patalpų sienų ir grindų. Taip pat galima naudoti standžioms PVC plytelėms, šilumos ir garso izoliacinėms plokštėms, taip pat klijuoti ant senų plytelių sluoksnio (vienas iš plytelių sluoksnių turi būti įgeriantis – iš keramikos ar molio) ir kt. Naudojami taip pat klijavimui ant betono, lengvojo betono, PII/PIII grupės skiedinių tinko, gipsinio tinko, gipso plokščių, gipso kartono plokščių ($\geq 12,5\text{ mm}$ storio), pluoštinių gipso plokščių, medžio drožlių plokščių, medienos tašelių plokščių ir ant pluoštinio cemento plokščių. Netinka naudoti lauko sąlygomis ir ant didelę apkrovą patiriančių grindų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

„Ceresit Easy Fix“ limpa prie visų standžių, apkrovą laikančių, švarių ir sausų paviršių, ant kurių nėra tokių medžiagų, dėl kurių klijai galėtų nesukibti. Nuo pagrindo pašalinkite bet kokią prastai besilaikančią dangą. Dažų sluoksnį (nekalkėtą, kuris gerai laikosi prikibęs) reikia kruopščiai pašaušti ir nuvalyti nuo jo dulkes. Jei pagrindas yra iš akytojo betono, medžio drožlių plokščių ($> 22\text{ mm}$), medžio tašelių plokščių, pluoštinio cemento plokščių, gipsinio tinko, išlyginamojo mišinio, juodgrindžių, gipso kartono plokščių ar pluoštinių gipsinių plokščių, nugruntuokite jį Ceresit CT 17, CN 94 arba CT 19 gruntu. Palikite gruntą 2–3 val. pradžiūti.

NAUDOJIMO BŪDAI

Prieš naudodami klijus gerai juos išmaišykite. Juos tepkite tam tinkama dantyta mente (maks. 8 mm). Klijus „Ceresit Easy Fix“ tepkite laikydamiesi plonasluoksnio metodo taip, kad klijais būtų padengta bent 65 proc. plytelės nugarėlės. Pirmiausia klijus tepkite mentelės lygiuoju kraštu, kad susidarytų kontaktinis sluoksnis, ir tik po to – dantytuoju. Įspausdami plytelę į klijų sluoksnį, atkreipkite dėmesį į džiūvimo plėvelės susidarymą. Dar šviežių, nesustingusių klijų perteklių nuplaukite vandeniu; sustingusiems klijams pašalinti naudokite dispersinių dažų nuėmiklį. Atsižvelgiant į pagrindą, siūles glaistyti galima praėjus 24–48 valandoms.

DĖMESIO!

„Ceresit Easy Fix“ atitinka eksploataavimo reikalavimus, numatytus standarte EN12004:2007+A1:2012 (Plytelių klijai. Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikavimas ir žymėjimas) D2TE tipui, kai numatyta naudojimo paskirtis – įprasti vidaus sienų plytelių dispersiniai klijai, pasižymintys mažesniu nuslinkimu ir ilgesne atvirąja koregavimo pauze. „Easy Fix“ galima naudoti ir nuolat šaltose patalpose (pvz., šaldymo kameroje), jei jose temperatūra nenukrenta žemiau -30°C .

TECHNINIAI DUOMENYS

Pagrindas	akrilo kopolimero emulsija su priedais
Piltinis tankis:	apytiksliai 1,6 kg/dm ³
Atviroji pauzė (pagal standartą EN 12004):	sukibimas $\geq 0,5$ MPa
Nuslinkimas (pagal EN 12004 standartą):	$\leq 0,5$ mm
Naudoti kai temperatūra:	nuo +5 iki +25°C
Siūles galima glaistyti:	po 24–48 val
Klijų tempiamasis stipris (pagal standartą EN 12004):	
Atsparumas temperatūrai:	nuo -30 C iki +70 C
Atviroji pauzė:	30 min
Šukų dantukų dydis, mm	kg/m ²
3	2,0
4	2,7
6	3,4

Galiojimo laikas: ne ilgiau kaip 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant sausi, originaliose nepažeistose gamintojo pakuotėse, sandėliuojant ant padėklų +5 to +30 ° C.

Visa techninė informacija teikiama telefonais:

Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis ir valandomis

Be čia pateiktos informacijos svarbu yra laikytis ir atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų bei reglamentų, o taip pat atitinkamų statybos instituto (DIN) standartų. Pateiktos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir tyrimais. Kitokios savybės ir galimi naudojimo būdai, negu nurodyti šiame techniniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti, esant + 23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai bei 50 proc. santykiniam oro drėgnumui. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kitokiomis sąlygomis medžiagos džiūvimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikiama informacija, o ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, yra pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Kadangi medžiagos ir sąlygos gali skirtis kiekvieną kartą naudojant ir todėl joms negalime turėti įtakos, mes rekomenduojame kiekvienu atveju atlikti savarankiškus bandymus ir patikrinti mūsų gaminių tinkamumą naudojimo paskirčiai. Mes negalime priimti teisinės atsakomybės šio techninio aprašo arba žodžiu duoto patarimo pagrindu, nebent iš mūsų pusės yra nustatomas tyčinis nusižengimas ar didelis aplaidumas. Išleidus šį techninį aprašymą, visi ankstesni su šiuo produktu susiję leidimai netenka galios.

CE atitikties ženklavimo kopija:

 NB 1289	
Henkel Limited, Technologies House, Wood Lane End, Hemel Hempstead HP2 4RQ, UK	
15 No 00096A	
EN 12004:2007+A1:2012 – D2TE Mažu nuslinkimu ir ilga koregavimo pauze pasižymintys dispersiniai vidaus sienų plytelių klijai	
Klijavimo stipris	
Galutinis sukibimas	1 N/mm ²
Klijavimo stiprio patvarumas	
Sukibimo stipris po sendinimo kaitinant:	1 N/mm ²
Sukibimas mirkant vandenyje:	0,5 N/mm ²
Sukibimas po terminio apdorojimo:	1 N/mm ²
Koregavimo laikas (po 30 min):	0,5 N/mm ²
Nuslinkimas:	0,5 mm
Atsparumas ugniai:	F
Pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimas:	MSDS*

*MSDS (Material Safety Data Sheet) - žr. SDL



Henkel Balti OÜ
Sõbra 43
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800

Quality for Professionals