

MOMENT WOOD WATERPROOF

Водоустойчиво лепило за дърво



Описание на продукт

Moment Wood Waterproof е водоустойчиво, готово за употреба, бяло, дисперсионно лепило за залепване на дърво и дървени материали, които са изложени на висока влажност или за кратко са покрити с вода (врати, прозорци, кухни). Подходящо за лепене на фуги и сглобки, монтажни залепвания, напр. прозорци и врати, мебели и монтажни елементи в бани, големи кухни, влажни помещения, лепене на фурнири, плоскостно лепене на декоративни плочи от изкуствени материали, корпусни залепвания. Не е подходящо за лодкостроене.

Свойства

- готово за употреба
- дисперсионно лепило на водна основа
- висока устойчивост на залепване
- клас на водоустойчивост D3 (съгл. EN 204)
- едно-компонентно
- топлоустойчивост съгл. $W_{18} 91 > 7 \text{ N/кв. мм}$

Указания за употреба

Препоръчително е да се използва при температура над 14°C . Повърхностите трябва да са сухи, чисти и обезмаслени. За едностранно или двустранно прилагане. Лепилото може да бъде нанесено с четка, шпатула или машинно.

Отворено време – около 8 минути при температура около 20°C . Нужно време за да добие начална якост - 3-5 часа. Крайна якост се достига след 24 часа.

Разход – около 150-200 g/m² в зависимост от попивателната способност на повърхността (при едностранно лепене). При лепене на твърд дървен материал – нанесете върху двете повърхности.

Работните инструменти трябва да бъдат измити със студена вода преди лепилото да се втвърди.

ВРЕМЕ ЗА ПРИТИСКАНЕ

20 мин.

Важно!

Съхранение

Съхранява се в добре затворени опаковки без опасност от замръзване при температура между $5 - 30^{\circ}\text{C}$.

Срок на годност

12 месеца след производство.



Други

Избягвайте контакт с метални повърхности (опасност от обезцветяване).

Опаковка

Туба: 250 g, 750 g

Технически данни

Водоустойчивост:	D3 (съгл. EN 204)
Разход:	150-200 g/m ²
Вискозитет:	9000-15000 mPas (Brookfield RVT, 6/20)
Отворено време:	8 минути
Достигане на бял цвят:	7°C

Внимание

Изложените данни в тази техническа спецификация могат да бъдат само най-общи указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити за пригодността на продукта. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.

Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност.

Прочетете информационния лист за безопасност на уеб-сайта www.mymsds.henkel.com.