



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

вул. Якова Гніздовського, 1, м. Київ, 02094, Україна

E-mail: akp@akp.kiev.ua; сайт: http://www.akp.com.ua; тел.: +38 (044) 501-49-07; факс: +38 (044) 502-89-18



20102
Випробування

Акредитована
Національним агентством з акредитації України,
підписантом ILAC MRA, на випробування відповідно
до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації № 20102, дійсний до 21.03.2029



Затверджую

Завідуючий лабораторії

Євген СКЛЯРЕНКО

18 квітня 2024 р.

Дійсний до
17 квітня 2025 р.

**ПАСПОРТ № 025-04/24
радіаційної якості**

Об'єкт випробувань та реєстраційний номер:

24/024/003. Матеріали для влаштування підлог (Самовирівнюючі суміші)

п/п	Назва	Тип	ТУ
1.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 69	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
2.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 68	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
3.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 72	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
4.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 76	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
5.	Швидкотвердіюча суміш	Ceresit CN 83	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
6.	Легковирівнююча суміш	Ceresit CN 178	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
7.	Добавка для виготовлення стяжок і штукатурок	Ceresit CO 85	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
8.	Зміцнююче полимер-цементне кольорове покриття топлінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Quartz	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
9.	Зміцнююче полимер-цементне кольорове покриття топлінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Corundum	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
10.	Зміцнююче полимер-цементне кольорове покриття топлінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Corundum Plus	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
11.	Зміцнююче полимер-цементне кольорове покриття топлінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Metal	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
12.	Самовирівнююча суміш	Ceresit DD	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
13.	Самовирівнююча суміш	Ceresit DG	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
14.	Ремонтна суміш швидкого твердіння	Ceresit SE93	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
15.	Самовирівнююча суміш	Ceresit Стяжка	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
16.	Самовирівнююча суміш	Ceresit Рівна Підлога	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
17.	Легковирівнююча стяжка	Ceresit CN 278	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
18.	Самовирівнююча суміш	Легковирівнююча суміш ОД	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
19.	Швидкотверднуча ремонтна суміш (товщина шару 1–100 мм)	Ceresit RS 88	ДСТУ Б В.2.7-126:2011

3 примірники:

Замовник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»**

Виробник: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, Україна, Код ЄДРПОУ 21685172

Виданий: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

Адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, Україна

Підстава для проведення випробувань: Заявка від 22.03.2024

Мета випробувань: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/230630/2783 від 30.06.2023; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1949 від 06.09.2023

Дати проведення випробувань: 12.04.2024-18.04.2024

Результати вимірювань

Таблиця 1

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань (к=2, Р=0,95)
24/024/003. Матеріали для влаштування підлог (Самовирівнюючі суміші)			
п/п	Назва	Тип	ТУ
1.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 69	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
2.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 68	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
3.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 72	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
4.	Самовирівнююча суміш	Ceresit CN 76	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
5.	Швидкотвердіюча суміш	Ceresit CN 83	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
6.	Легковирівнююча суміш	Ceresit CN 178	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
7.	Добавка для виготовлення стяжок і штукатурок	Ceresit CO 85	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
8.	Зміцнююче полімер-цементне кольорове покриття топпінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Quartz	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
9.	Зміцнююче полімер-цементне кольорове покриття топпінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Corundum	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
10.	Зміцнююче полімер-цементне кольорове покриття топпінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Corundum Plus	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
11.	Зміцнююче полімер-цементне кольорове покриття топпінг для промислових підлог	Ceresit CF 56 Metal	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
12.	Самовирівнююча суміш	Ceresit DD	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
13.	Самовирівнююча суміш	Ceresit DG	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
14.	Ремонтна суміш швидкого твердіння	Ceresit SE93	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
15.	Самовирівнююча суміш	Ceresit Стяжка	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
16.	Самовирівнююча суміш	Ceresit Рівна Підлога	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
17.	Легковирівнююча стяжка	Ceresit CN 278	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
18.	Самовирівнююча суміш	Легковирівнююча суміш ОД	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
19.	Швидкотверднуча ремонтна суміш (товщина шару 1–100 мм)	Ceresit RS 88	ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Питома активність радію-226 (A _{Ра}), Бк/кг	не регламентується	8,33	± 1,17
Питома активність торію-232 (A _{Тн}), Бк/кг	не регламентується	3,55	± 0,96

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань ($k=2, P=0,95$)
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	90	$\pm 13,1$
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef}=A_{Ra}+1,31A_{Th}+0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	20,6	$\pm 2,05$

Висновок

Проба згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відноситься до першого класу ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг).

Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний ПАСПОРТ стосується тільки зразку, який проходив випробування.

Вимірювання провів



Сергій ГРИШИН

ПАСПОРТ оформлено



Марина ЖАРКО

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ ТОВ «НВП «АКП»