



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

вул. Якова Гніздовського, 1, м. Київ, 02094, Україна

E-mail: akp@akp.kiev.ua; сайт: http://www.akp.com.ua; тел.: +38 (044) 501-49-07; факс: +38 (044) 502-89-18



20102
Випробування

Акредитована
Національним агентством з акредитації України,
підписантом ILAC MRA, на випробування відповідно
до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації № 20102, дійсний до 21.03.2029

Затверджую

Завідуючий лабораторії

Євген СКЛЯРЕНКО

18 квітня 2024 р.

Дійсний до

17 квітня 2025 р.

**ПАСПОРТ № 029-04/24
радіаційної якості**

Об'єкт випробувань та реєстраційний номер:

24/024/007. Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання (Ґрунтуючі фарби)

п/п	Назва	Тип	ТУ
1.	Ґрунтуюча фарба силіконова	Ceresit CT 15 silicone	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
2.	Фарба Ґрунтуюча	Ceresit CT 16 Pro	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
3.	Фарба Ґрунтуюча	Ceresit CT 16 Супер	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
4.	Фарба Ґрунтуюча	Ceresit CT 16	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
5.	Ґрунтівка адгезійна	Ceresit CT 19 Бетонконтакт	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
6.	Фарбувальний імпрегнант Visage	Cerecic CT 721	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

Виробник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)», 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, Україна, Код ЄДРПОУ 21685172

Виданий: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»

Адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, Україна

Підстава для проведення випробувань: Заявка від 22.03.2024

Мета випробувань: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/230630/2783 від 30.06.2023; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1949 від 06.09.2023

Дати проведення випробувань: 12.04.2024-18.04.2024

3 примірники:

Замовник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

Ф-15-03 від 10.09.2019

2 прим.

1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»**

ПАСПОРТ № 029-04/24 від 18.04.2024

стор. 1 з 2

Результати вимірювань

Таблиця 1

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань ($k=2, P=0,95$)
24/024/007. Матеріали для підготовки поверхонь під лицювання (Ґрунтуючі фарби)			
п/п	Назва	Тип	ТУ
1.	Ґрунтуюча фарба силіконова	Ceresit CT 15 silicone	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
2.	Фарба ґрунтуюча	Ceresit CT 16 Pro	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
3.	Фарба ґрунтуюча	Ceresit CT 16 Супер	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
4.	Фарба ґрунтуюча	Ceresit CT 16	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
5.	Ґрунтівка адгезійна	Ceresit CT 19 Бетонконтакт	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
6.	Фарбувальний імпрегнант Visage	Cerecic CT 721	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
Питома активність радію-226 (A_{Ra}), Бк/кг	не регламентується	1,37	$\pm 0,27$
Питома активність торію-232 (A_{Th}), Бк/кг	не регламентується	0,5	$\pm 0,16$
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	2,02	$\pm 1,04$
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef}=A_{Ra}+1,31A_{Th}+0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	2,2	$\pm 0,35$

Висновок

Проба згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відноситься до першого класу ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг).

Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний ПАСПОРТ стосується тільки зразку, який проходив випробування.

Вимірювання провів



Сергій ГРИШИН

ПАСПОРТ оформлено



Марина ЖАРКО

3 примірники:

Замовник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВП ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВП ТОВ «НВП «АКП»