



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

вул. Якова Гніздовського, 1, м. Київ, 02094, Україна

E-mail: akp@akp.kiev.ua; сайт: http://www.akp.com.ua; тел.: +38 (044) 501-49-07; факс: +38 (044) 502-89-18



20102
Випробування

Акредитована
Національним агентством з акредитації України,
підписантом ILAC MRA, на випробування відповідно
до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації № 20102, дійсний до 21.03.2029



Євген СКЛЯРЕНКО

ПАСПОРТ № 034-04/24
радіаційної якості

Об'єкт випробувань та реєстраційний номер:

24/024/012. Бази штукатурок для тонування

п/п	Назва	Тип	ТУ
1.	Штукатурка декоративна акрилова	Ceresit CT 60	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
2.	Штукатурка декоративна акрилова	Ceresit CT 63	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
3.	Штукатурка декоративна акрилова	Ceresit CT 64	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
4.	Штукатурка декоративна силікатна "камінцева"	Ceresit CT 72	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
5.	Штукатурка декоративна силікатна "короїд"	Ceresit CT 73	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
6.	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева"	Ceresit CT 74	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
7.	Штукатурка декоративна силіконова "короїд"	Ceresit CT 75	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
8.	Штукатурка декоративна силікон-еластомірна "камінцева"	Ceresit CT 76	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
9.	Штукатурка силікон-силікатна декоративна "камінцева"	Ceresit CT 174 Machine	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
10.	Штукатурка силікон-силікатна декоративна "короїд"	Ceresit CT 175	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
11.	Штукатурка декоративна	Ceresit Visage	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
12.	Моделююча маса Visage	Ceresit CT 730	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
13.	Штукатурка "камінцева"	Ceresit CT 77	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

Виробник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, Україна, Код ЄДРПОУ 21685172

Виданий: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

Адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, Україна

Підстава для проведення випробувань: Заявка від 22.03.2024

Мета випробувань: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.

1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»**

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/230630/2783 від 30.06.2023; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 1949 від 06.09.2023

Дати проведення випробувань: 12.04.2024-18.04.2024

Результати вимірювань

Таблиця 1

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань ($\kappa=2, P=0,95$)
24/024/012. Бази штукатурок для тонування			
п/п	Назва	Тип	ТУ
1.	Штукатурка декоративна акрилова	Ceresit CT 60	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
2.	Штукатурка декоративна акрилова	Ceresit CT 63	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
3.	Штукатурка декоративна акрилова	Ceresit CT 64	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
4.	Штукатурка декоративна силікатна "камінцева"	Ceresit CT 72	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
5.	Штукатурка декоративна силікатна "короїд"	Ceresit CT 73	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
6.	Штукатурка декоративна силіконова "камінцева"	Ceresit CT 74	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
7.	Штукатурка декоративна силіконова "короїд"	Ceresit CT 75	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
8.	Штукатурка декоративна силікон-еластомірна "камінцева"	Ceresit CT 76	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
9.	Штукатурка силікон-силікатна декоративна "камінцева"	Ceresit CT 174 Machine	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
10.	Штукатурка силікон-силікатна декоративна "короїд"	Ceresit CT 175	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
11.	Штукатурка декоративна	Ceresit Visage	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
12.	Моделююча маса Visage	Ceresit CT 730	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
13.	Штукатурка "камінцева"	Ceresit CT 77	ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009
Питома активність радію-226 (A_{Ra}), Бк/кг	не регламентується	8,89	$\pm 1,11$
Питома активність торію-232 (A_{Th}), Бк/кг	не регламентується	7,63	$\pm 1,09$
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	31,9	$\pm 2,5$
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef} = A_{Ra} + 1,31A_{Th} + 0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	21,6	$\pm 1,82$

Висновок

Проба згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відноситься до першого класу ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг).

Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний ПАСПОРТ стосується тільки зразку, який проходить випробування.

Вимірювання провів

Сергій ГРИШИН

ПАСПОРТ оформлено

Марина ЖАРКО

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

2 прим.

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ ТОВ «НВП «АКП»