



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

вул. Якова Гніздовського, 1, м. Київ, 02094, Україна

E-mail: akp@akp.kiev.ua; сайт: http://www.akp.com.ua; тел.: +38 (044) 501-49-07; факс: +38 (044) 502-89-18



20102
Випробування

Акредитована
Національним агентством з акредитації України,
підписантом ILAC MRA, на випробування
відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025,
атестат акредитації № 20102, дійсний до
21.03.2029

Затверджую
Завідуючий лабораторії

Євген СКЛЯРЕНКО

20 квітня 2026 р.
Дійсний до
19 квітня 2027 р.

**ПАСПОРТ № 034-04/26
радіаційної якості**

Об'єкти випробувань та реєстраційні номери:

Бази штукатурок для тонування:

- 26/022/091. Штукатурка декоративна акрилова Ceresit CT 60
- 26/022/092. Штукатурка декоративна акрилова Ceresit CT 63
- 26/022/093. Штукатурка декоративна акрилова Ceresit CT 64
- 26/022/094. Штукатурка декоративна силіконова "камінцева" Ceresit CT 74
- 26/022/095. Штукатурка декоративна силіконова "короїд" Ceresit CT 75
- 26/022/096. Штукатурка декоративна силікон-еластомірна "камінцева" Ceresit CT 76
- 26/022/097. Штукатурка силікон-силікатна декоративна "камінцева" Ceresit CT 174
- 26/022/098. Штукатурка силікон-силікатна декоративна "короїд" Ceresit CT 175
- 26/022/099. Моделююча маса Visage Ceresit CT 730
- 26/022/100. Штукатурка "камінцева" Ceresit CT 77

Виробник: ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", Україна

Виданий: ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", код ЄДРПОУ 21685172

Адреса: вул. Новопромислова, 2, Київська обл., м. Вишгород, 07301, Україна

Підстава для проведення випробувань: Заявка від 02.04.2026

Мета випробувань: визначення ефективної питомої активності природних радіонуклідів

Методи випробувань: МИ 12-04-99

Засоби вимірювань: WLC 2_C_1, зав. № 312276, свідоцтво про калібрування UA/35/250707/7682 від 04.07.2025; СЕГ-002 "АКП-П", зав. № 21-05, сертифікат калібрування UA 01 № 2405 від 04.09.2025

Дати проведення випробувань: 14.04.2026 - 20.04.2026

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»**

Результати вимірювань

Таблиця 1

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань (к=2, Р=0,95)
26/022/091 - 26/022/092. Бази штукатурок для тонування			
Питома активність радію-226 (A_{Ra}), Бк/кг	не регламентується	не більше 9,84	± 3,94
Питома активність торію-232 (A_{Th}), Бк/кг	не регламентується	не більше 3,06	± 1,22
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	не більше 18,6	± 7,44
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef}=A_{Ra}+1,31A_{Th}+0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	не більше 15,4	± 4,30

Таблиця 2

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань (к=2, Р=0,95)
26/022/093 - 26/022/095. Бази штукатурок для тонування			
Питома активність радію-226 (A_{Ra}), Бк/кг	не регламентується	не більше 12,3	± 4,92
Питома активність торію-232 (A_{Th}), Бк/кг	не регламентується	не більше 7,20	± 2,88
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	не більше 24,7	± 9,88
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef}=A_{Ra}+1,31A_{Th}+0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	не більше 23,8	± 6,26

Таблиця 3

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань (к=2, Р=0,95)
26/022/096 - 26/022/098. Бази штукатурок для тонування			
Питома активність радію-226 (A_{Ra}), Бк/кг	не регламентується	не більше 24,4	± 9,76
Питома активність торію-232 (A_{Th}), Бк/кг	не регламентується	не більше 19,9	± 7,96
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	не більше 36,1	± 14,4
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef}=A_{Ra}+1,31A_{Th}+0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	не більше 53,5	± 14,3

3 примірники:

Замовник: ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»

НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.

1 прим.

ПАСПОРТ може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

Таблиця 4

Показник, що вимірюється	Вимоги НД	Результат вимірювань	Розширена невизначеність вимірювань ($k=2, P=0,95$)
26/022/099 - 26/022/100. Бази штукатурок для тонування			
Питома активність радію-226 (A_{Ra}), Бк/кг	не регламентується	не більше 11,2	$\pm 4,48$
Питома активність торію-232 (A_{Th}), Бк/кг	не регламентується	не більше 4,47	$\pm 1,79$
Питома активність калію-40 (A_K), Бк/кг	не регламентується	не більше 20,3	$\pm 8,12$
Ефективна питома активність природних радіонуклідів ($A_{ef} = A_{Ra} + 1,31A_{Th} + 0,085A_K$), Бк/кг	не більше 370	не більше 18,8	$\pm 5,10$

Висновок

Проби згідно з «Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п. 8.6.1) відносяться до першого класу ($A_{ef} \leq 370$ Бк/кг).

Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний ПАСПОРТ стосується тільки зразків, які проходили випробування.

Вимірювання провів

Сергій ГРИШИН

ПАСПОРТ оформлено

Марина ЖАРКО

3 примірники:

Замовник: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»

2 прим.
1 прим.

**ПАСПОРТ може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ ТОВ «НВП «АКП»**