

# PATTEX

# WOOD STANDARD

## Lepak za drvo

### OSOBINE

- Spreman za upotrebu
- Disperzija na bazi vode
- Za sve vrste lepljenja na EN204 / D2
- Visoka čvrstoća vezivanja
- Za spajanje, pripajanje i spajanje širokog područja
- Neograničeno korišćenje i za egzotične vrste drveta
- Transparentni spoj nakon stvrdnjavanja

### PODRUČJE PRIMENE

Pattex® Wood Standard je univerzalno univerzalni disperzijski lepak odmah spremam za upotrebu. Lepak je bele boje, a pogodno je za montažno lepljenje drveta, uključujući i vrste tvrdog drveta. Pogodno je za izradu sprava, montažu (završetak-tenon, spojnica, produženje i proširenje spojnica), lepljenje stolarije, lepljenje masivnog drveta i površina (furnir, zidne ploče, ukrasni listovi itd.).

### PRIPREMA PODLOGE

Površine koje se lepe trebaju biti čiste, bez prašine, masti i ulja. Površine ne bi trebale biti stalno vlažne. Jedna površina mora biti porozna da bi se osigurala čvrsta i sigurna veza jer voda mora ispariti kako bi lepak snažno vezao površine. U slučaju vrlo adsorpcijskih podloga na vodi kao što su gips, MDF, iverica (ne OSB), glina-opeka, moguće je da se lepak osuši prebrzo po spoljašnjem obodu od aplikacija, a unutrašnjost aplikacije ne stvori odgovarajuću vezu. Da biste imali pravilan spoj na vrlo upijajućim površinama, navlažite ih površinski bocom u spreju ili vlažnom krpom pre lepljenja.

### PRIMENA

Pattex® Wood Standard koristite na sobnoj temperaturi, optimalno iznad 14°C. Podloge moraju biti suve, čiste i bez prašine i masti. Primjenjivo jednostrano ili dvostrano lepljenje. Može se nanositi četkom, lopaticom i valjkom ili ručno. Vreme primene max. 15min / 20°C. Vreme postavljanja za početnu čvrstoću je 3-5 sati, za daljnju obradu: 18-24 sata, a konačna snaga postiže se nakon 24 sata. Potrošnja je cca 150 g / m<sup>2</sup>, u zavisnosti od apsorpcije tla (s jedne strane preslikavanje). Za tvrdo drvo nanesite lepak na obe strane. Strojeve i alate treba odmah isprati vodom, pre nego što se lepak osuši.



### NAPOMENA

- Zaštitne mere: Pogledajte sigurnosno-tehničku listu na [www.pattex.rs](http://www.pattex.rs). Proizvod nije siguran u smislu važećih (EU) smernica za pripremu.
- Ostalo: Izbegavajte kontakt metalnih alata (zbog mogućnosti ispiranja boje)

### PAKOVANJE

Plastična tubica – 250g, 750g

### SKLADIŠTENJE

- Skladištenje: Osetljivo na mraz! Treba ga čuvati i transportovati na 5 - 30°C, u zatvorenom kontejneru.
- Rok trajanja: 12 meseci.

## TEHNIČKI PODACI

- Otpornost na vodu: D2 (EN 204)
- Potrošnja: 100 - 200 g/m<sup>2</sup>
- Sadržaj krute supstance: 49 ± 3%
- Viskoznost: 18000-24000 mPas (Brookfield RVT, 6/20)
- Otvoreno vreme: 10-15 minuta
- Tačka izbeljivanja: 4 - 5°C

Ovde date informacije, posebno preporuke za korišćenje i nanošenje naših proizvoda temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. Zbog različitih mogućih nanošenja kao i različite primene i radnih uslova koji su izvan naše kontrole, mi toplo preporučujemo sprovođenje detaljnih prethodnih testiranja kako biste potvrdili prikladnost naših proizvoda za vaše relevantne procese proizvodnje.

Svaka odgovornost vezana za podatke u ovom Tehničko-sigurnosnom listu ili svaka usmena preporuka je isključena, osim u slučaju ugroze života, fizičkih povreda ili oštećenja zdravlja.

