



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. Filtrowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek



www.eota.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-13/0086
z 08/02/2017**

Część ogólna

**Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejską Ocenę Techniczną**

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

CERESIT CERETHERM IMPACTUM

**Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy**

Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi (ETICS)

Producent

HENKEL POLSKA Operations Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
PL 02-672 Warszawa, Polska

Zakład produkcyjny

HENKEL POLSKA Operations Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
PL 02-672 Warszawa, Polska

**Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera**

14 stron, w tym 2 Załączniki, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny

**Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z
Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie**

Wytyczne do Europejskich Aprobatach
Technicznych ETAG 004, wydanie 2013
"Złożone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi", stosowane jako
Europejski Dokument Oceny (EAD)

Niniejsza wersja zastępuje

ETA-13/0086 wydaną 16/06/2015

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana przez Jednostkę Oceny Technicznej w języku oficjalnym tej jednostki. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinny w pełni odpowiadać oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny być zidentyfikowane jako tłumaczenia.

Udostępnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, włączając środki przekazu elektronicznego, powinno odbywać się w całości. Jakkolwiek publikowanie części dokumentu jest możliwe, za pisemną zgodą Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu.

Część szczegółowa

1 Opis techniczny wyrobu

Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi CERESIT CERETHERM IMPACTUM zwany ETICS w poniższym tekście, jest zestawem wyrobów projektowanym i wbudowywanym zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta, przechowywaną w Instytucie Techniki Budowlanej.

ETICS jest wykonywany na budowie i składa się z poniższych składników, które są fabrycznie produkowane przez producenta lub poddostawców. Za ETICS odpowiedzialny jest jego producent.

ETICS obejmuje prefabrykowany wyrób do izolacji cieplnej wykonany ze styropianu (EPS), który jest klejony lub mocowany mechanicznie do ściany. Metody mocowania do podłoża i odpowiednie składniki podano w poniższej tabeli. Wyrób do izolacji cieplnej jest pokrywany warstwą wykończeniową składającą się z jednej lub więcej warstw (wykonywanych na budowie), z których jedna zawiera siatkę zbrojącą. Warstwa wykończeniowa jest nakładana bezpośrednio na płyty izolacyjne, bez żadnych pustek powietrznych lub warstw pośrednich.

ETICS zawiera również materiały uzupełniające opisane w ETAG 004, p. 3.2.2.5. Materiały uzupełniające powinny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta.

Tablica 1

	Składniki	Zużycie (kg/m ²)	Grubość (mm)
Wyrób do izolacji cieplnej i metoda mocowania	System klejony: całkowicie klejony lub częściowo klejony (powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40%). Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny być brane pod uwagę.		
	• Wyrób do izolacji cieplnej: Produkowane fabrycznie płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) według EN 13163 patrz Załącznik 1 - właściwości	-	20 do 420
	• Zaprawy klejące: CERESIT CT 81 / ZS sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,19 do 0,21 l/kg CERESIT CT 82 / ZU sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,18 do 0,20 l/kg CERESIT CT 83 sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,19 do 0,21 l/kg CERESIT CT 80 / Thermo Universal sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,19 do 0,21 l/kg CERESIT CT 85 sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,26 do 0,28 l/kg	około 5,0 ¹ (sucha mieszanka)	-
	System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem: według instrukcji producenta powierzchnia klejenia powinna być nie mniejsza niż 40%. Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny być brane pod uwagę.		
	• Wyrób do izolacji cieplnej: Produkowane fabrycznie płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) według EN 13163 patrz Załącznik 1 - właściwości	-	50 do 420
	• Łączniki mechaniczne: patrz Załącznik 2 - właściwości • Dodatkowe zaprawy klejące: jak w systemie klejonym	-	-

Tablica 1

	Składniki	Zużycie (kg/m ²)	Grubość (mm)
Warstwa zbrojona	• CERESIT CT 100 masa gotowa do użycia skład: dyspersja polimerów, wypełniacze mineralne, dodatki organiczne	około 4,5 (masa)	3,0 do 4,0
¹ dotyczy systemu całkowicie klejonego			
Siatki z włókna szklanego	• Standardowe siatki z włókna szklanego CERESIT CT 325 • Wzmacniające siatki z włókna szklanego CERESIT CT 327 patrz Załącznik 2 - właściwości	-	-
Wyprawy tynkarskie	• CERESIT CT 60 1,5 mm masa gotowa do użycia; faktura baranek skład: woda, spoiwo akrylowe, piasek, wypełniacze mineralne, dodatki • CERESIT CT 72 1,5 mm masa gotowa do użycia; faktura baranek skład: piasek, spoiwo silikatowe, wypełniacze mineralne, dodatki • CERESIT CT 74 1,5 mm masa gotowa do użycia; faktura baranek skład: piasek, żywica silikonowa, wypełniacze mineralne, dodatki • CERESIT CT 174 1,5 mm masa gotowa do użycia; faktura baranek skład: piasek, spoiwo silikatowe, żywica silikonowa, wypełniacze mineralne, dodatki • CERESIT CT 79 1,5 mm masa gotowa do użycia; faktura baranek skład: dyspersja polimerów, wypełniacze mineralne, dodatki organiczne, elastomery • CERESIT CT 77 masa gotowa do użycia ; faktura kamyczkowa skład: wodna dyspersja żywicy silikonowej i akrylowej, dodatki uziarnienie: 0,8 do 1,2 mm; 1,0 do 1,6 mm; 1,4 do 2,0 mm	około 2,5 około 2,5 około 2,5 około 2,5 około 2,5 3,0 do 4,5	w zależności od uziarnienia w zależności od uziarnienia w zależności od uziarnienia w zależności od uziarnienia w zależności od uziarnienia w zależności od uziarnienia
Materiały uzupełniające	Pozostają w zakresie odpowiedzialności producenta ETICS.		

2 Określenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

ETICS jest przeznaczony do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) z warstwą tynku lub bez.

ETICS może być stosowany na nowych lub istniejących (modernizowanych) pionowych ścianach. Może być również stosowany na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie warunków atmosferycznych.

ETICS jest wykonywany z nienośnych elementów budowlanych. Nie wpływa bezpośrednio na stateczność ścian, do których jest mocowany, ale może wpływać na ich trwałość poprzez zapewnienie zwiększonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

ETICS nie jest przeznaczony do zapewniania szczelności konstrukcji budowlanej na przenikanie powietrza.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 25-letniego okresu użytkowania ETICS, pod warunkiem, że wymagania dotyczące warunków pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania, jak również właściwego użytkowania, konserwacji i napraw są spełnione. Założenie dotyczące okresu użytkowania nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.

Projektowanie, montaż, konserwacja i naprawy powinny uwzględniać zasady podane w ETAG 004, p. 7 oraz powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów.

3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny

Właściwości użytkowe ETICS odnoszące się do Wymagań Podstawowych zostały określone według ETAG 004.

Właściwości użytkowe ETICS opisane w niniejszym punkcie dotyczą układów ociepleniowych, których składniki są zgodne z Załącznikami 1 ÷ 2.

3.1 Bezpieczeństwo pożarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

3.1.1 Reakcja na ogień (ETAG 004, p. 5.1.2.1)

Tablica 2

Układ ociepleniowy	Największa deklarowana zawartość substancji organicznych	Deklarowana zawartość retardantów	Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1
ETICS CERESIT CERETHERM IMPACTUM z płytami EPS (klasy E reakcji na ogień) i warstwą wykończeniową: • Zaprawy klejące wg tablicy 1 • Warstwa zbrojona: CERESIT CT 100 • Wyprawy tynkarskie wg tablicy 1	1,6% 12,0% 17,6%	0% (brak retardantów)	B – s2, d0

Uwaga: Europejski scenariusz pożaru nie został ustalony dla elewacji. W niektórych Krajach Członkowskich klasyfikacja według EN 13501-1 może nie być wystarczająca do zastosowania wyrobu na elewacjach. Aby spełnić wymagania przepisów krajowych mogą być wymagane dodatkowe badania (np. badania w dużej skali).

Montaż i mocowanie

Ocena reakcji na ogień została oparta na badaniach, w których zastosowano wyrób do izolacji cieplnej (EPS) grubości 180 mm – w przypadku badania SBI według EN 13823, grubości 60 mm – w przypadku badania według EN ISO 11925-2 oraz o maksymalnej gęstości wynoszącej 18,9 kg/m³, jak również wyprawy tynkarskie z największą zawartością składników organicznych.

W przypadku badania SBI według EN 13823, ETICS jest mocowany bezpośrednio do podłoża (klasy A2-s1, d0) grubości 12 mm.

W przypadku badania według EN ISO 11925-2 próbek nie mocuje się do podłoża.

Montaż ETICS został wykonany przez producenta zgodnie z wytycznymi producenta (instrukcją montażu), przy zastosowaniu jednej warstwy siatki z włókna szklanego w przypadku wszystkich próbek badawczych (bez układania na zakład). Próbki były prefabrykowane i nie zawierały spoin.

Badany ETICS nie zawierał łączników, ponieważ nie mają one wpływu na wyniki badań.

3.2 Higiena, zdrowie i środowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

3.2.1 Wodochłonność (ETAG 004, p. 5.1.3.1)

- Warstwa zbrojona CERESIT CT 100:
 - wodochłonność po 1 h $< 1,0 \text{ kg/m}^2$,
 - wodochłonność po 24 h $< 0,5 \text{ kg/m}^2$,
- Warstwy wykończeniowe – według tablicy 3.

Tablica 3

		Wodochłonność po 24 h	
		$< 0,5 \text{ kg/m}^2$	$\geq 0,5 \text{ kg/m}^2$
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 100 + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 60 1,5 mm	X	-
	CERESIT CT 72 1,5 mm	X	-
	CERESIT CT 74 1,5 mm	X	-
	CERESIT CT 79 1,5 mm	X	-
	CERESIT CT 174 1,5 mm	X	-
	CERESIT CT 77	X	-

3.2.2 Wodoszczelność (ETAG 004, p. 5.1.3.2)

Żadna z następujących zmian nie wystąpiła w czasie badania:

- spęcherzenie lub złuszczenie się jakiejkolwiek warstwy,
- uszkodzenie lub spękanie w miejscach połączeń płyt izolacyjnych lub listew mocujących,
- odpadanie warstwy wykończeniowej,
- spękanie umożliwiające wnikanie wody do warstwy izolacyjnej.

ETICS został tym samym oceniony jako odporny na cykle ciepłno-wilgotnościowe.

ETICS został oceniony jako odporny na działanie przemiennego zamrażania i rozmrażania, ponieważ wodochłonność warstwy zbrojonej i warstw wykończeniowych jest mniejsza niż $0,5 \text{ kg/m}^2$ po 24 h, w przypadku wszystkich układów ETICS.

3.2.3 Odporność na uderzenie (ETAG 004, p. 5.1.3.3)

Tablica 4

Odporność na uderzenie (3J, 10J)		
Warstwa wykończeniowa		Pojedyncza warstwa siatki standardowej CERESIT CT 325
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 100 + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 60 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 72 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 74 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 79 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 174 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 77	Kategoria I

Tablica 5

Odporność na uderzenie (3J, 10J)		
Warstwa wykończeniowa		Podwójna warstwa siatki standardowej CERESIT CT 325
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 100 + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 60 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 72 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 74 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 79 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 174 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 77	Kategoria I

Tablica 6

Odporność na uderzenie (3J, 10J)		
Warstwa wykończeniowa		CERESIT CT 325 + CERESIT CT 327 (siatka standardowa + siatka zbrojąca)
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 100 + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 60 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 72 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 74 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 79 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 174 1,5 mm	Kategoria I
	CERESIT CT 77	Kategoria I

3.2.4 Przepuszczalność pary wodnej (ETAG 004, p. 5.1.3.4)

Tablica 7

		Przepuszczalność pary wodnej s_d
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 100 + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 60 1,5 mm	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,43 m
	CERESIT CT 72 1,5 mm	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,38 m
	CERESIT CT 74 1,5 mm	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,49 m
	CERESIT CT 79 1,5 mm	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,48 m
	CERESIT CT 174 1,5 mm	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,37 m
	CERESIT CT 77	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,28 m

3.2.5 Emisja substancji niebezpiecznych (ETAG 004 - p. 5.1.3.5, EOTA TR 034)

Pisemna deklaracja dotycząca substancji niebezpiecznych została złożona przez producenta w Jednostce Oceny Technicznej.

Z uwagi na substancje niebezpieczne, mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do ETICS, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania warunków Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie.

3.3 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów (Wymaganie Podstawowe 4)**3.3.1 Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej (ETAG 004, p. 5.1.4.1.1)**

Tablica 8

Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej (płyty EPS)			
Warstwa zbrojona	W warunkach suchych	Po cyklach cieplno-wilgotnościowych (na ścianie badawczej)	Po cyklach zamrażania i rozmrażania
CERESIT CT 100	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	badanie nie wymagane ponieważ cykle zamrażania i rozmrażania nie są konieczne

3.3.2 Przyczepność między zaprawą klejącą / podłożem i zaprawą klejącą / wyrobem do izolacji cieplnej (ETAG 004, p. 5.1.4.1.2 i 5.1.4.1.3)

Tablica 9

Przyczepność między zaprawą klejącą i podłożem (beton)				
Zaprawa klejąca		W warunkach suchych	48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH	48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH
CERESIT CT 81 / ZS	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa
CERESIT CT 82 / ZU	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa
CERESIT CT 83	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa
CERESIT CT 80 / Thermo Universal	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa
CERESIT CT 85	Beton	≥ 0,25 MPa	≥ 0,08 MPa	≥ 0,25 MPa

Tablica 10

Przyczepność między zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej (płyty EPS)				
Zaprawa klejąca		W warunkach suchych	48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH	48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH
CERESIT CT 81 / ZS	Płyty EPS	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa

Tablica 10

Przyczepność między zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej (płyty EPS)				
Zaprawa klejąca		W warunkach suchych	48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH	48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 ± 2)°C i (50 ± 5)% RH
CERESIT CT 82 / ZU	Płyty EPS	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 83	Płyty EPS	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 80 / Thermo Universal	Płyty EPS	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa
CERESIT CT 85	Płyty EPS	≥ 0,08 MPa	≥ 0,03 MPa	≥ 0,08 MPa

ETICS powinien być mocowany do podłoża przy zastosowaniu następującej, minimalnej powierzchni klejenia:

Tablica 11

	Wytrzymałość EPS na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	
	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa
CERESIT CT 81 / ZS, CERESIT CT 82 / ZU CERESIT CT 83, CERESIT CT 80 / Thermo Universal CERESIT CT 85	40%	40%

3.3.3 Przyczepność po starzeniu (ETAG 004, p. 5.1.7)

Tablica 12

	Po cyklach hydrotermicznych	
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 85 (z preparatem gruntującym) + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 60 1,5 mm	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 72 1,5 mm	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 74 1,5 mm	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 79 1,5 mm	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 174 1,5 mm	≥ 0,08 MPa
	CERESIT CT 77	≥ 0,08 MPa

3.3.4 Wytrzymałość zamocowania (ETAG 004, p. 5.1.4.2)

Badanie nie jest wymagane, ponieważ ETICS spełnia kryterium $E \cdot d \leq 50.000 \text{ N/mm}$.

3.3.5 Odporność na obciążenie wiatrem (ETAG 004, p. 5.1.4.3)

Odporność ETICS na obciążenie wiatrem R_d jest obliczana w następujący sposób:

$$R_d = (R_{\text{panel}} \times n_{\text{panel}} + R_{\text{joint}} \times n_{\text{joint}}) / \gamma$$

gdzie:

n_{panel} : liczba (na m^2) łączników nie usytuowanych na stykach płyt

n_{joint} : liczba (na m^2) łączników usytuowanych na stykach płyt

γ : krajowy współczynnik bezpieczeństwa

Tablica 13

Łączniki do których odnoszą się następujące wartości siły niszczącej	Łączniki mechaniczne według Załącznika 2			
	Średnica talerzyka łącznika	≥ 60 mm		
Właściwości płyt EPS do których odnoszą się następujące wartości siły niszczącej	Grubość	≥ 50 mm		
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	≥ 100 kPa		
Siła niszcząca, kN	Łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników)	R _{panel}	Minimalna: Średnia:	0,42 0,44
	Łączniki usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników)	R _{joint}	Minimalna: Średnia:	0,33 0,39

Tablica 14

Łączniki do których odnoszą się następujące wartości siły niszczącej	Łączniki mechaniczne według Załącznika 2			
	Średnica talerzyka łącznika	≥ 60 mm		
Właściwości płyt EPS do których odnoszą się następujące wartości siły niszczącej	Grubość	≥ 150 mm		
	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	≥ 100 kPa		
Siła niszcząca, kN	Łączniki nie usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników)	R _{panel}	Minimalna: Średnia:	0,87 0,89
	Łączniki usytuowane na stykach płyt (badanie na przeciąganie łączników)	R _{joint}	Minimalna: Średnia:	0,67 0,74

Podane powyżej wartości mają zastosowanie do łączników mechanicznych według Załącznika 2 oraz wszystkich innych, które spełniają następujące warunki:

- są objęte ETA według ETAG 014,
- średnica talerzyka ≥ 60 mm,
- sztywność talerzyka ≥ 0,3 kN/mm,
- obciążenie niszczące talerzyk ≥ 1,38 kN,
- łączniki mocowane są na powierzchni płyt izolacyjnych.

3.3.6 Wytrzymałość na rozciąganie warstwy zbrojonej (ETAG 004, p. 5.1.4.3)

Właściwość użytkowa nie została oceniona.

3.4 Ochrona przed hałasem (Wymaganie Podstawowe 5)

3.4.1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych (ETAG 004, p. 5.1.5)

Właściwość użytkowa nie została oceniona.

3.5 Oszczędność energii i izoalcyjność cieplna (Wymaganie Podstawowe 6)

3.5.1 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (ETAG 004, p. 5.1.6)

Współczynnik przenikania ciepła ściany pokrytej ETICS oblicza się zgodnie z normą EN ISO 6946:

$$U_c = U + \chi_p \cdot n$$

gdzie: $\chi_p \cdot n$ powinien być brany pod uwagę jedynie gdy jest większy niż 0,04 W/(m²·K)

U_c : skorygowany współczynnik przenikania ciepła całej ściany pokrytej ETICS (W/(m²·K))

n : liczba łączników (przez wyrób izolacyjny) na m²

χ_p : punktowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do łącznika. Podane poniżej wartości mogą być uwzględnione, jeżeli nie są podane w ETA dla łączników:

= 0,002 W/K w przypadku łączników z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej z łbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz łączników ze szczeliną powietrzną przy łbie trzpienia ($\chi_p \cdot n$ pomijalne przy $n < 20$)

= 0,004 W/K w przypadku łączników z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej galwanicznie z łbem pokrytym tworzywem sztucznym ($\chi_p \cdot n$ pomijalne przy $n < 10$)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostałych łączników (najgorszy przypadek)

U : współczynnik przenikania ciepła części ściany pokrytej ETICS (z wyłączeniem mostków cieplnych) (W/(m²·K)) określona poniżej:

$$U = 1 : [R_{ETICS} + R_{substrate} + R_{se} + R_{si}]$$

gdzie: R_i : opór cieplny wyrobu izolacyjnego (według deklaracji w odniesieniu do EN 13163) w (m²·K)/W

R_{render} : opór cieplny warstwy wykończeniowej (około 0,02 w (m²·K)/W lub określony w badaniu według EN 12667 lub EN 12664)

$R_{substrate}$: opór cieplny ściany stanowiącej podłoże (np. beton, cegła) w (m²·K)/W

R_{se} : opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej w (m²·K)/W

R_{si} : opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej (m²·K)/W

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła każdego wyrobu izolacyjnego powinna być określona w dokumentacji producenta wraz z zakresem grubości płyt. Dodatkowo, w odniesieniu do łączników, powinien być określony punktowy współczynnik przenikania ciepła, w przypadku gdy ETICS obejmuje mocowanie mechaniczne.

3.6 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Wymaganie Podstawowe 7)

Właściwość użytkowa nie została oceniona.

4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzją 97/556/EC Komisji Europejskiej, ze zmianą wg Decyzji 2001/596/EC, mają zastosowanie systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz: Załącznik V do Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011) podane w poniższej tablicy.

Tablica 15

Wyrób	Przeznaczenie	Poziom lub klasa (reakcja na ogień)	System
Złożone systemy izolacji cieplnej/zestawy wyrobów (ETICS) z wyprawami tynkarskimi	w ścianach zewnętrznych podlegających wymaganiom ogniowym	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E, (A1 do E) ⁽³⁾ , F	2+
	w ścianach zewnętrznych nie podlegających wymaganiom ogniowym	wszystkie	2+

⁽¹⁾ Wyroby/materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych)

⁽²⁾ Wyroby/materiały nie objęte odnośnikiem ⁽¹⁾

⁽³⁾ Wyroby/materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (np. wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z Decyzją 96/603/EC Komisji Europejskiej)

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP zostały określone w planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlanej.

W przypadku badań typu wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny do Europejskiej Oceny Technicznej powinny być wykorzystywane, dopóki nie nastąpią zmiany linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbędny zakres badań typu powinien być uzgodniony między Instytutem Techniki Budowlanej i jednostką notyfikowaną.

Wydana w Warszawie 08/02/2017 przez Instytut Techniki Budowlanej



dr inż. Marcin M. Kruk
Dyrektor ITB

Opis i właściwości		Płyty EPS według normy EN 13163
Reakcja na ogień EN 13501-1		Klasa E grubość: 20 do 420 mm gęstość: 15,0 do 20,0 kg/m ³
Opór cieplny (m ² ·K)/W		Określony przy oznakowaniu CE według EN 13163
Grubość (mm) EN 823		EPS-EN 13163 – T1
Długość (mm) EN 822		EPS-EN 13163 – L2
Szerokość (mm) EN 822		EPS-EN 13163 – W2
Prostokątność (mm/m) EN 824		EPS-EN 13163 – S5
Płaskość (mm/m) EN 825		EPS-EN 13163 – P5
Stan powierzchni		Powierzchnie cięte (jednorodne i bez "naskórka")
Stabilność wymiarów	warunki laboratoryjne EN 1603	EPS-EN 13163 – DS(N)2
	określone warunki temperatury i wilgotności EN 1604	EPS-EN 13163 – DS(70,-)1 EPS-EN 13163 – DS(70,-)2
Nasiąkliwość wodą (częściowe zanurzenie) (kg/m ²) EN 1609		≤ 1,0
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) EN 12086		20 do 60
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych EN 1607		EPS-EN 13163 – TR100 EPS-EN 13163 – TR150
Wytrzymałość na zginanie (kPa) EN 12089		≥ 75
Wytrzymałość na ścinanie (MPa) EN 12090		≥ 0,02
Moduł sprężystości przy ścinaniu (MPa) EN 12090		≥ 1,0

CERESIT CERETHERM IMPACTUM

Właściwości wyrobu do izolacji cieplnej

Załącznik 1

do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0086

Łączniki mechaniczne

Nazwa handlowa łącznika	Średnica talerzyka (mm)	Opis i nośność charakterystyczna łącznika na wyrywanie z podłoża
TFIX-8P	≥ 60	patrz ETA-13/0845
KI-10N	≥ 60	patrz ETA-07/0221
TFIX-8M	≥ 60	patrz ETA-07/0336
TFIX-8S	≥ 60	patrz ETA-11/0144
TFIX-8ST	≥ 60	patrz ETA-11/0144
WK THERM ϕ 8	≥ 60	patrz ETA-11/0232
WK THERM ϕ S8	≥ 60	patrz ETA-13/0724
eco-drive W	≥ 60	patrz ETA-13/0107
EJOT STR U 2G	≥ 60	patrz ETA-04/0023
EJOT H1 eco	≥ 60	patrz ETA-11/0192

Dodatkowo, może być stosowany każdy łącznik mechaniczny spełniający poniższe warunki:

- jest objęty ETA według ETAG 014
- średnica talerzyka ≥ 60 mm
- sztywność talerzyka $\geq 0,3$ kN/mm
- obciążenie niszczące talerzyk $\geq 1,38$ kN

Siatki z włókna szklanego

Nazwa handlowa siatki	Opis	Odporność na alkalia	
		Szczątkowe naprężenie zrywające po starzeniu, N/mm	Szczątkowe naprężenie zrywające po starzeniu, N/mm
CERESIT CT 325	siatka standardowa masa powierzchniowa: 160 g/m ² rozmiar oczka: 3,5 x 3,5 mm	≥ 20	≥ 50
CERESIT CT 327	siatka wzmacniająca masa powierzchniowa: 330 g/m ² rozmiar oczka: 8,9 x 6,6 mm	≥ 20	≥ 40

CERESIT CERETHERM IMPACTUM

Właściwości łączników mechanicznych.
Właściwości siatek z włókna szklanego

Załącznik 2
do Europejskiej
Oceny Technicznej
ETA-13/0086