



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. Filtrowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek



www.eota.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-13/0807
z 05/12/2016**

Część ogólna

**Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejską Ocenę Techniczną**

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS

**Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy**

Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi (ETICS)

Producent

HENKEL POLSKA Operations Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
PL 02-672 Warszawa, Polska

Zakład produkcyjny

HENKEL POLSKA Operations Spółka z o.o.
ul. Domaniewska 41
PL 02-672 Warszawa, Polska

**Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera**

14 stron, w tym 2 Załączniki, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny

**Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z
Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie**

Wytyczne do Europejskich Aprobatach
Technicznych ETAG 004, wydanie 2013
„Złożone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi”, stosowane jako
Europejski Dokument Oceny (EAD)

Niniejsza wersja zastępuje

ETA-13/0807 wydaną 24/06/2013

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna została wydana przez Jednostkę Oceny Technicznej w języku oficjalnym tej jednostki. Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki powinny w pełni odpowiadać oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny być zidentyfikowane jako tłumaczenia.

Udostępnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, włączając środki przekazu elektronicznego, powinno odbywać się w całości. Jakkolwiek publikowanie części dokumentu jest możliwe, za pisemną zgodą Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii powinna być podana informacja, że jest to fragment dokumentu.

Część szczegółowa

1 Opis techniczny wyrobu

Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS zwany ETICS w poniższym tekście, jest zestawem wyrobów projektowanym i wbudowywanym zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta, przechowywaną w Instytucie Techniki Budowlanej.

ETICS jest wykonywany na budowie i składa się z poniższych składników, które są fabrycznie produkowane przez producenta lub poddostawców. Za ETICS odpowiedzialny jest jego producent.

ETICS obejmuje prefabrykowany wyrób do izolacji cieplnej wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), który jest klejony do ściany. Metody mocowania do podłoża i odpowiednie składniki podano w poniższej tabeli. Wyrób do izolacji cieplnej jest pokrywany warstwą wykończeniową składającą się z jednej lub więcej warstw (wykonywanych na budowie), z których jedna zawiera siatkę zbrojącą. Warstwa wykończeniowa jest nakładana bezpośrednio na płyty izolacyjne, bez żadnych pustek powietrznych lub warstw pośrednich.

ETICS zawiera również materiały uzupełniające opisane w ETAG 004, p. 3.2.2.5. Materiały uzupełniające powinny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta.

Tablica 1

	Składniki	Zużycie (kg/m²)	Grubość (mm)
Wyrób do izolacji cieplnej i metoda mocowania	System klejony: całkowicie klejony lub częściowo klejony (powierzchnia klejenia nie mniejsza niż 40%). Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny być brane pod uwagę.		
	Wyrób do izolacji cieplnej: Produkowane fabrycznie płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) według EN 13164 patrz Załącznik 1 - właściwości	-	20 do 360
	Zaprawa klejąca: CERESIT CT 80 / Thermo Universal sucha mieszanka na bazie cementu, wymagająca dodania wody w ilości 0,19 do 0,21 l/kg skład: piasek, cement, wypełniacze mineralne, dodatki	około 5,0* (sucha mieszanka)	-
Warstwa zbrojona	CERESIT CT 80 / Thermo Universal sucha mieszanka na bazie cementu, wymagająca dodania wody w ilości 0,19 do 0,21 l/kg skład: piasek, cement, wypełniacze mineralne, dodatki	4,0 do 5,0 (sucha mieszanka)	3,0 do 4,0
Siatki z włókna szklanego	Standardowe siatki z włókna szklanego CERESIT CT 325 patrz Załącznik 2 - właściwości	-	-
Preparaty gruntujące	CERESIT CT 15 ciecz gotowa do użycia z silikatowymi wyprawami tynkarskimi	0,2 do 0,5	-
	CERESIT CT 16 ciecz gotowa do użycia z mineralnymi, akrylowymi, silikatowo-silikonowymi i silikonowymi wyprawami tynkarskimi	0,2 do 0,5	-

* dotyczy systemu całkowicie klejonego

Tablica 1

	Składniki	Zużycie (kg/m²)	Grubość (mm)
Wyprawy tynkarskie	Mineralne wyprawy tynkarskie: skład: piasek, cement, wypełniacze mineralne, dodatki CERESIT CT 35 sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,20 do 0,22 l/kg faktura kornik uziarnienie: 2,5; 3,5 mm	2,5 do 4,0 (sucha mieszanka)	według uziarnienia
	CERESIT CT 137 sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,22 do 0,23 l/kg faktura baranek uziarnienie: 1,5 mm sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,17 do 0,19 l/kg faktura baranek uziarnienie: 2,5 mm	2,0 do 4,0 (sucha mieszanka)	według uziarnienia
	CERESIT CT 720 tynk cienkowarstwowy; sucha mieszanka na bazie cementu wymagająca dodania wody w ilości 0,21 l/kg uziarnienie: 1,0 mm	około 2,0 (sucha mieszanka)	według uziarnienia
	Silikatowe wyprawy tynkarskie: skład: piasek, spoiwo silikatowe, wypełniacze mineralne, dodatki; masa gotowa do użycia CERESIT CT 72 faktura baranek uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5 mm CERESIT CT 73 faktura kornik uziarnienie: 2,0 mm	2,1 do 4,0 2,5 do 2,7	według uziarnienia według uziarnienia
	Silikonowe wyprawy tynkarskie: skład: piasek, żywica silikonowa, wypełniacze mineralne, dodatki; masa gotowa do użycia CERESIT CT 74 faktura baranek uziarnienie: 1,5; 2,0; 2,5 mm CERESIT CT 75 faktura kornik uziarnienie: 2,0 mm	2,1 do 4,0 2,5 do 2,7	według uziarnienia według uziarnienia
	Silikatowo-silikonowe wyprawy tynkarskie: skład: piasek, spoiwo silikatowe, żywica silikonowa, wypełniacze mineralne, dodatki; masa gotowa do użycia CERESIT CT 174 faktura baranek uziarnienie: 1,5; 2,0 mm CERESIT CT 175 faktura kornik uziarnienie: 2,0 mm	2,5 do 3,9 około 2,7	według uziarnienia według uziarnienia

Tablica 1

	Składniki	Zużycie (kg/m²)	Grubość (mm)
Wyprawy tynkarskie	Akrylowe wyprawy tynkarskie: skład: piasek, spoiwo akrylowe, wypełniacze mineralne, dodatki; masa gotowa do użycia CERESIT CT 60 faktura baranek uziarnienie: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm	1,5 do 4,0	według uziarnienia
	CERESIT CT 63 faktura kornik uziarnienie: 3,0 mm	około 3,7	według uziarnienia
	CERESIT CT 64 faktura kornik uziarnienie: 2,0 mm	około 2,7	według uziarnienia
	CERESIT CT 59 faktura baranek uziarnienie: 1,5 mm	2,5 do 2,7	według uziarnienia
Powłoki dekoracyjne (farby)	CERESIT CT 42 stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi skład: spoiwo akrylowe, pigmenty, dodatki ciecz gotowa do użycia	około 0,3 l/m ²	-
	CERESIT CT 44 stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi skład: spoiwo akrylowe, pigmenty, dodatki ciecz gotowa do użycia	około 0,3 l/m ²	-
	CERESIT CT 48 stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi skład: żywica silikonowa, pigmenty, dodatki ciecz gotowa do użycia	około 0,3 l/m ²	-
	CERESIT CT 49 stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi skład: żywica silikonowa, pigmenty, dodatki ciecz gotowa do użycia	około 0,3 l/m ²	-
	CERESIT CT 54 stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi skład: spoiwo silikatowe, pigmenty, dodatki ciecz gotowa do użycia	około 0,3 l/m ²	-
	CERESIT CT 721 stosowana obligatoryjnie z CT 720 skład: żywica silikonowa, pigmenty, dodatki ciecz gotowa do użycia	0,2 do 0,3 l/m ²	-
Materiały uzupełniające	Pozostają w zakresie odpowiedzialności właściciela ETA. Łączniki mechaniczne (dodatkowe mocowanie mechaniczne) objęte ETA według ETAG 014.		

2 Określenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

ETICS jest przeznaczony do stosowania jako zewnętrzna izolacja cieplna ścian budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień, itp.) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) z warstwą tynku lub bez.

ETICS może być stosowany na nowych lub istniejących (modernizowanych) pionowych ścianach. Może być również stosowany na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie warunków atmosferycznych.

ETICS jest wykonywany z nienośnych elementów budowlanych. Nie wpływa bezpośrednio na stateczność ścian, do których jest mocowany, ale może wpływać na ich trwałość poprzez zapewnienie zwiększonej ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

ETICS nie jest przeznaczony do zapewniania szczelności konstrukcji budowlanej na przenikanie powietrza.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte są na założeniu przewidywanego 25-letniego okresu użytkowania ETICS, pod warunkiem, że wymagania dotyczące warunków pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania, jak również właściwego użytkowania, konserwacji i napraw są spełnione. Założenie dotyczące okresu użytkowania nie może być interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostkę Oceny Technicznej, ale jako informacja, która może być wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w związku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem użytkowania obiektu.

Projektowanie, montaż, konserwacja i naprawy powinny uwzględniać zasady podane w ETAG 004, p. 7 oraz powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami krajowych przepisów.

3 Właściwości użytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny

Właściwości użytkowe ETICS odnoszące się do Wymagań Podstawowych zostały określone według ETAG 004.

Właściwości użytkowe ETICS opisane w niniejszym punkcie dotyczą układów ociepleniowych, których składniki są zgodne z Załącznikami 1 ÷ 2.

3.1 Bezpieczeństwo pożarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

3.1.1 Reakcja na ogień (ETAG 004, p. 5.1.2.1)

Tablica 2

Układ ociepleniowy	Największa deklarowana zawartość substancji organicznych	Deklarowana zawartość retardantów	Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1
ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS z płytami XPS (klasy E reakcji na ogień) i warstwą wykończeniową:			
• Zaprawa klejąca: CERESIT CT 80 / Thermo Universal	1,64%	0% (brak retardantów)	B – s1, d0
• Warstwa zbrojona: CERESIT CT 80 / Thermo Universal	1,64%		
• Wyprawy tynkarskie: CT 35, CT 137, CT 720 (z odpowiednim preparatem gruntującym)	1,50%		
• Powłoki dekoracyjne: CT 42, CT 44, CT 48, CT 49, CT 54, CT 721	35,65%		

Uwaga: Europejski scenariusz pożaru nie został ustalony dla elewacji. W niektórych Krajach Członkowskich klasyfikacja według EN 13501-1 może nie być wystarczająca do zastosowania wyrobu na elewacjach. Aby spełnić wymagania przepisów krajowych mogą być wymagane dodatkowe badania (np. badania w dużej skali).

Tablica 2

Układ ociepleniowy	Największa deklarowana zawartość substancji organicznych	Deklarowana zawartość retardantów	Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1
ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS z płytami XPS (klasy E reakcji na ogień) i warstwą wykończeniową: • Zaprawa klejąca: CERESIT CT 80 / Thermo Universal • Warstwa zbrojona: CERESIT CT 80 / Thermo Universal • Wyprawy tynkarskie: CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 174, CT 175 (z odpowiednim preparatem gruntującym) • Powłoki dekoracyjne: CT 42, CT 48, CT 54	1,64% 1,64% 17,60% 26,30%	0% (brak retardantów)	B – s2, d0
ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS z płytami XPS (klasy E reakcji na ogień) i warstwą wykończeniową: • Zaprawa klejąca: CERESIT CT 80 / Thermo Universal • Warstwa zbrojona: CERESIT CT 80 / Thermo Universal • Wyprawy tynkarskie: CT 59, CT 60, CT 63, CT 64 (z odpowiednim preparatem gruntującym) • Powłoki dekoracyjne: CT 42, CT 44, CT 48, CT 49	1,64% 1,64% 13,90% 35,65%	0% (brak retardantów)	C – s2, d0

Montaż i mocowanie

Ocena reakcji na ogień została oparta na badaniach, w których zastosowano wyrób do izolacji cieplnej (XPS) grubości 180 mm – w przypadku badania SBI według EN 13823, grubości 60 mm – w przypadku badania według EN ISO 11925-2 oraz o maksymalnej gęstości wynoszącej 40,2 kg/m³, jak również wyprawy tynkarskie z największą zawartością składników organicznych.

W przypadku badania SBI według EN 13823, ETICS jest mocowany bezpośrednio do podłoża (klasy A2-s1, d0) grubości 12 mm.

W przypadku badania według EN ISO 11925-2 próbek nie mocuje się do podłoża.

Montaż ETICS został wykonany przez producenta zgodnie z wytycznymi producenta (instrukcją montażu), przy zastosowaniu jednej warstwy siatki z włókna szklanego w przypadku wszystkich próbek badawczych (bez układania na zakład). Próbki były prefabrykowane i nie zawierały spoin.

Badany ETICS nie zawierał łączników, ponieważ nie mają one wpływu na wyniki badań.

3.2 Higiena, zdrowie i środowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

3.2.1 Wodochłonność (ETAG 004, p. 5.1.3.1)

- Warstwa zbrojona CERESIT CT 80 / Thermo Universal:
 - wodochłonność po 1 h < 1,0 kg/m²,
 - wodochłonność po 24 h < 0,5 kg/m²,
- Warstwy wykończeniowe – według tablicy 3.

Tablica 3

		Wodochłonność po 24 h	
		< 0,5 kg/m ²	≥ 0,5 kg/m ²
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 80 / Thermo Universal (z preparatem gruntującym) + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 35	X	-
	CERESIT CT 137	X	-
	CERESIT CT 720 + CT 721	X	-
	CERESIT CT 72	X	-
	CERESIT CT 74	X	-
	CERESIT CT 75	X	-
	CERESIT CT 174	X	-
	CERESIT CT 59	X	-
	CERESIT CT 60	X	-

3.2.2 Wodoszczelność (ETAG 004, p. 5.1.3.2)

Cykle ciepło-deszcz i ciepło-zimno zostały przeprowadzone na ścianie badawczej. ETICS został oceniony jako odporny na cykle hydrotermiczne.

Wodochłonność warstwy zbrojonej i warstw wykończeniowych jest mniejsza niż 0,5 kg/m² po 24 h, w przypadku wszystkich układów ETICS. ETICS został więc oceniony jako odporny na działanie przemiennego zamrażania i rozmrażania.

3.2.3 Odporność na uderzenie (ETAG 004, p. 5.1.3.3)

Tablica 4

Warstwa wykończeniowa		Pojedyncza warstwa siatki CERESIT CT 325
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 80 / Thermo Universal (z preparatem gruntującym) + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 35	Kategoria III
	CERESIT CT 137	Kategoria III
	CERESIT CT 720 (z CT 721)	Kategoria III
	CERESIT CT 72	Kategoria III
	CERESIT CT 73	Kategoria III
	CERESIT CT 74	Kategoria II
	CERESIT CT 75	Kategoria III
	CERESIT CT 174	Kategoria III
	CERESIT CT 175	Kategoria III
	CERESIT CT 59	Kategoria III
	CERESIT CT 60	Kategoria III
	CERESIT CT 63	Kategoria III
	CERESIT CT 64	Kategoria III

3.2.4 Przepuszczalność pary wodnej (ETAG 004, p. 5.1.3.4)**Tablica 5**

		Równoważna grubość warstwy powietrza s_d
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 80 / Thermo Universal (z preparatem gruntującym) + wyprawa tynkarska wskazana obok: :	CERESIT CT 35	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,14 m
	CERESIT CT 137	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,14 m
	CERESIT CT 720 (z CT 721)	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,26 m
	CERESIT CT 72 CERESIT CT 73	$\leq 1,0$ m wynik badania z CT 72: 0,17 m
	CERESIT CT 74	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,21 m
	CERESIT CT 35	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,14 m
	CERESIT CT 75	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,21 m
	CERESIT CT 174 CERESIT CT 175	$\leq 1,0$ m wynik badania z CT 174: 0,17 m
	CERESIT CT 59	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,24 m
	CERESIT CT 60	$\leq 1,0$ m wynik badania: 0,25 m

3.2.5 Emisja substancji niebezpiecznych (ETAG 004 - p. 5.1.3.5, EOTA TR 034)

Pisemna deklaracja dotycząca substancji niebezpiecznych została złożona przez producenta w Jednostce Oceny Technicznej.

Z uwagi na substancje niebezpieczne mogą obowiązywać inne wymagania odnoszące się do ETICS, dotyczące tego zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, regulacje i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania warunków Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011, wymagania te także powinny być spełnione w każdym przypadku, gdy mają zastosowanie.

3.3 Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów (Wymaganie Podstawowe 4)**3.3.1 Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej (ETAG 004, p. 5.1.4.1.1)****Tablica 6**

Przyczepność między warstwą zbrojoną i wyrobem do izolacji cieplnej (płyty XPS)			
Warstwa zbrojona	W warunkach suchych	Po cyklach ciepło-wilgotnościowych (na ścianie badawczej)	Po cyklach zamrażania i rozmrażania
CERESIT CT 80 / Thermo Universal	$\geq 0,08$ MPa	$\geq 0,08$ MPa	badanie nie wymagane ponieważ cykle zamrażania i rozmrażania nie są konieczne

3.3.2 Przyczepność między zaprawą klejącą / podłożem i zaprawą klejącą / wyrobem do izolacji cieplnej (ETAG 004, p. 5.1.4.1.2 i 5.1.4.1.3)

Tablica 7

Przyczepność między zaprawą klejącą i podłożem (beton)				
Zaprawy klejące		W warunkach suchych	48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia w $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i $(50 \pm 5)\% \text{ RH}$	48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i $(50 \pm 5)\% \text{ RH}$
CERESIT CT 80 / Thermo Universal	Beton	$\geq 0,25 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,25 \text{ MPa}$

Tablica 8

Przyczepność między zaprawą klejącą i wyrobem do izolacji cieplnej (plyty XPS)				
Zaprawy klejące		W warunkach suchych	48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia w $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i $(50 \pm 5)\% \text{ RH}$	48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ i $(50 \pm 5)\% \text{ RH}$
CERESIT CT 80 / Thermo Universal	Płyty XPS	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	$\geq 0,03 \text{ MPa}$	$\geq 0,08 \text{ MPa}$

ETICS powinien być mocowany do podłoża przy zastosowaniu następującej, minimalnej powierzchni klejenia:

Tablica 9

		Wytrzymałość płyt XPS na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
		$\geq 100 \text{ kPa}$
CERESIT CT 80 / Thermo Universal		40%

3.3.3 Przyczepność po starzeniu (ETAG 004, p. 5.1.7)

Tablica 10

		Po cyklach hydrotermicznych
Warstwa wykończeniowa: warstwa zbrojona CERESIT CT 80 / Thermo Universal (z preparatem gruntującym) + wyprawa tynkarska wskazana obok:	CERESIT CT 35	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 137	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 720 (z CT 721)	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 72	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 73	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 74	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 75	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 174	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 175	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 59	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 60	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 63	$\geq 0,08 \text{ MPa}$
	CERESIT CT 64	$\geq 0,08 \text{ MPa}$

3.3.4 Wytrzymałość zamocowania (ETAG 004, p. 5.1.4.2)

Badanie nie jest wymagane, ponieważ ETICS spełnia kryterium $E \cdot d \leq 50.000 \text{ N/mm}$.

3.3.5 Wytrzymałość na rozciąganie warstwy zbrojonej (ETAG 004, p. 5.1.4.3)

Właściwość użytkowa nie została oceniona.

3.4 Ochrona przed hałasem (Wymaganie Podstawowe 5)

3.4.1 Izolacyjność od dźwięków powietrznych (ETAG 004, p. 5.1.5)

Właściwość użytkowa nie została oceniona.

3.5 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (Wymaganie Podstawowe 6)

3.5.1 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (ETAG 004, p. 5.1.6)

Współczynnik przenikania ciepła ściany pokrytej ETICS oblicza się zgodnie z normą EN ISO 6946:

$$U_c = U + \chi_p \cdot n$$

gdzie: $\chi_p \cdot n$ powinien być brany pod uwagę jedynie gdy jest większy niż $0,04 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$

U_c : skorygowany współczynnik przenikania ciepła całej ściany pokrytej ETICS ($\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$)

n : liczba łączników (przez wyrób izolacyjny) na m^2

χ_p : punktowy współczynnik przenikania ciepła w odniesieniu do łącznika. Podane poniżej wartości mogą być uwzględnione, jeżeli nie są podane w ETA dla łączników:

= $0,002 \text{ W/K}$ w przypadku łączników z trzpieniem rozporowym z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej z łbem pokrytym tworzywem sztucznym oraz łączników ze szczeliną powietrzną przy łbie trzpienia ($\chi_p \cdot n$ pomijalne przy $n < 20$)

= $0,004 \text{ W/K}$ w przypadku łączników z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej galwanicznie z łbem pokrytym tworzywem sztucznym ($\chi_p \cdot n$ pomijalne przy $n < 10$)

= $0,008 \text{ W/K}$ w przypadku wszystkich pozostałych łączników (najgorszy przypadek)

U : współczynnik przenikania ciepła części ściany pokrytej ETICS (z wyłączeniem mostków cieplnych) ($\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$) określona poniżej:

$$U = 1 : [R_i + R_{\text{render}} + R_{\text{substrate}} + R_{\text{se}} + R_{\text{si}}]$$

gdzie: R_i : opór cieplny wyrobu izolacyjnego (według deklaracji w odniesieniu do EN 13164) w ($\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}$

R_{render} : opór cieplny warstwy wykończeniowej (około $0,02 \text{ w (m}^2 \cdot \text{K)/W}$ lub określony w badaniu według EN 12667 lub EN 12664)

$R_{\text{substrate}}$: opór cieplny ściany stanowiącej podłoże (np. beton, cegła) w ($\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}$

R_{se} : opór przejmowania ciepła na powierzchni zewnętrznej w ($\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}$

R_{si} : opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej ($\text{m}^2 \cdot \text{K)/W}$

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła każdego wyrobu izolacyjnego powinna być określona w dokumentacji producenta wraz z zakresem grubości płyt. Dodatkowo, w odniesieniu do łączników, powinien być określony punktowy współczynnik przenikania ciepła, w przypadku gdy ETICS obejmuje mocowanie mechaniczne.

3.6 Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych (Wymaganie Podstawowe 7)

Właściwość użytkowa nie została oceniona.

4 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (zwany dalej AVCP) wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzją 97/556/EC Komisji Europejskiej, ze zmianą wg Decyzji 2001/596/EC, mają zastosowanie systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (patrz: Załącznik V do Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011) podane w poniższej tablicy.

Tablica 11

Wyrób	Przeznaczenie	Poziom lub klasa (reakcja na ogień)	System
Złożone systemy izolacji cieplnej/zestawy wyrobów (ETICS) z wyprawami tynkarskimi	w ścianach zewnętrznych podlegających wymaganiom ogniowym	A1 ⁽¹⁾ , A2 ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A1 ⁽²⁾ , A2 ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾ , D, E, (A1 do E) ⁽³⁾ , F	2+
	w ścianach zewnętrznych nie podlegających wymaganiom ogniowym	wszystkie	2+

⁽¹⁾ Wyroby/materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych)

⁽²⁾ Wyroby/materiały nie objęte odnośnikiem ⁽¹⁾

⁽³⁾ Wyroby/materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (np. wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z Decyzją 96/603/EC Komisji Europejskiej)

5 Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP, zgodnie z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu AVCP zostały określone w planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlanej.

W przypadku badań typu wyniki badań przeprowadzonych jako część oceny do Europejskiej Oceny Technicznej powinny być wykorzystywane, dopóki nie nastąpią zmiany linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego. W takich przypadkach niezbędny zakres badań typu powinien być uzgodniony między Instytutem Techniki Budowlanej i jednostką notyfikowaną.

Wydana w Warszawie 05/12/2016 przez Instytut Techniki Budowlanej



dr inż. Marcin M. Kruk
Dyrektor ITB

Nazwa handlowa siatki	Opis	Odporność na alkalia	
		Szczątkowe naprężenie zrywające po starzeniu, N/mm	Względne naprężenie zrywające (po starzeniu) w stosunku do naprężenia w stanie dostawy, %
VERTEX R117 A101	masa powierzchniowa: 147 g/m ² wymiary oczek: 3,5 x 4,5 mm	≥ 20	≥ 50
VERTEX R131 A101	masa powierzchniowa: 160 g/m ² wymiary oczek: 3,5 x 3,5 mm	≥ 20	≥ 50
ST 112-100/7 KM	masa powierzchniowa: 174 g/m ² wymiary oczek: 3,2 x 3,8 mm	≥ 20	≥ 50
ST 2924-100/7 KM	masa powierzchniowa: 158 g/m ² wymiary oczek: 3,9 x 4,0 mm	≥ 20	≥ 50
OMFA 117-S	masa powierzchniowa: 145 g/m ² wymiary oczek: 4,5 x 3,0 mm	≥ 20	≥ 50
OMFA 122	masa powierzchniowa: 160 g/m ² wymiary oczek: 3,5 x 3,5 mm	≥ 20	≥ 50
SSA-1363 SM (150)	masa powierzchniowa: 145 g/m ² wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm	≥ 20	≥ 50
SSA-1363 SM (160)	masa powierzchniowa: 160 g/m ² wymiary oczek: 4,0 x 4,0 mm	≥ 20	≥ 50

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS	Załącznik 2 do Europejskiej Oceny Technicznej ETA-13/0807
Właściwości siatek z włókna szklanego	

Opis i właściwości		Płyty XPS według normy EN 13164
Reakcja na ogień EN 13501-1		Klasa E grubość: 20 do 360 mm gęstość: do 45,0 kg/m ³
Opór cieplny (m ² ·K)/W		Określony przy oznakowaniu CE według EN 13164
Grubość (mm) EN 823		T2 lub T1
Długość (mm) EN 822		± 8
Szerokość (mm) EN 822		± 8
Prostokątność (mm/m) EN 824		≤ 5 mm/m
Płaskość (mm/m) EN 825		≤ 6 mm
Stabilność wymiarów	określone warunki temperatury i wilgotności EN 1604	DS(70,-) DS(70,90)
Nasiąkliwość wodą krótkotrwała (częściowe zanurzenie) (kg/m ²) EN 1609		≤ 1,0
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) EN 12086		100 do 200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych EN 1607		≥ TR100
Wytrzymałość na ścinanie (MPa) EN 12090		≥ 0,02
Moduł sprężystości przy ścinaniu (MPa) EN 12090		≥ 1,0

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS

Właściwości wyrobu do izolacji cieplnej

Załącznik 1
do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-13/0807