

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

CX 5

Osnova: kombinacija cementa i mineralnog punjenja (nizak sadržaj hroma prema TRGS 613) GISCODE ZP1

Gustina praha: 1,32 kg/dm³

Vreme primene: oko 4 minuta

Temperatura primene: +5°C do +30 °C

Odnos mešanja: oko 0,3l vode na 1kg

Pritisna čvrstoća (DIN 18 555):

nakon 6 sati ≥ 10 N/mm²

nakon 24 sata ≥ 14 N/mm²

nakon 28 dana ≥ 40 N/mm²

Zatezna čvrstoća savijanja (DIN 18 555):

nakon 6 sati $\geq 2,0$ N/mm²

nakon 24 sati $\geq 2,5$ N/mm²

nakon 28 dana $\geq 5,0$ N/mm²

Potrošnja: oko 1,6 kg/l zapremine pukotine

Pakovanje: džak 5kg

CT 10

Osnova: silikonska emulzija

Boja: mlečno-bela, bela boja nestaje a ostaje delimično vlažan efekat

Gustina : oko 1,0 kg/dm³

Temperatura primene: +5°C do +25°C

Otpornost na kišu: nakon oko 2÷6 h. (u zavisnosti od vremenskih prilika)

Efikasnost: pun efekat nakon 14 dana za period od oko 1 do 2 godine (u zavisnosti od količine primenjenog CT 10, porozne površine i uslova eksploatacije)

Koeficijent apsorpcije: ispod 0,5 kg/m² h1/2

Otpornost na difuziju vodene pare: 0 (nemerljivo)

Mogućnost primene na sloj: nakon oko 6 meseci

Potrošnja: oko 200 ml/m²

Pakovanje: plastični kanister 1l

Ceresit



ZA BRZE POPRAVKE

Ceresit HIDROIZOLACIJA

CX 5

Brzovezujući cement

CT 99

Sredstvo za uklanjanje
buđi i gljivica

CT 10

Vodoodbojno sredstvo
za upijajuće podloge



Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383, 11000 Beograd, Srbija
Info tel. + 381 11 2072 200
www.ceresit.co.rs

Henkel

Kvalitet za profesionalce

Henkel

Kvalitet za profesionalce

CX 5

Brzovezujući cement

KARAKTERISTIKE

- brzovezujući
- vodootporan
- bez hloriga
- ne puca
- otporan na mraz



PRIMENA

Za brzo ankerisanje i fiksiranje čeličnih i plastičnih komponenti u zidarskim radovima i betonu. Za zatvaranje pukotina, rupa itd. Za fiksiranje umetnutih delova. Za fugovanje malih šupljina do 20 mm širine. Dodajte CX 5 u čistu, bistru vodu i mešajte dok grudvice potpuno ne nestanu. Odnos mešanja je (u zapreminskim delovima):

Plastična konzistencija:

3 dela CX 5 na 1 deo vode

Tečna konzistencija:

2 dela CX 5 na 1 deo vode

Kada se radi na velikim površinama, CX 5 se može pomešati sa čistim, kvarcnim peskom različite veličine zrna u odnosu 1 : 1 radi ekonomičnosti upotrebe.

Zamešani cement naneti u toku predviđenog vremena za nanošenje (oko 4 minuta) – nemojte predugo mešati.

CT 99

Sredstvo za uklanjanje buđi i gljivica

KARAKTERISTIKE

- jednostavan za upotrebu
- ne sadrži teške metale
- može se bojiti
- eliminiše buđ na fasadama i unutrašnjim zidovima



CT 10

Vodoodbojno sredstvo za upijajuće podloge

KARAKTERISTIKE

- zaptiva spojeve
- štiti od pojave buđi i gljivica
- štiti porozne slojeve
- za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- brzo sušenje 2-6h



PRIMENA

Sadržaj pakovanja bi trebalo dobro protresti pre upotrebe. Prosuti materijal na tlo i primeniti ga uz pomoć gumene mistrije ili kratkog valjka. Sačekati 5 minuta, ukloniti višak materijala i obrisati površinu sa vlažnom krpom. U slučaju impregnacije spojeva, naneti materijal četkom. Obično je dovoljno jedno nanošenje. Alati i sveža boja bi trebalo da se operu vodom. Osušeni materijal se može ukloniti rastvaračem.

