



Expert de l'étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

Rubson « Blancheur Extrême »

- Mastic silicone Neutre traité anti-fongique
- Haute Performance **Triple Protection** :
 - Évite l'adhérence des champignons
 - Arrête la croissance des champignons
 - Inhibe la production de champignons

DESCRIPTION



Formule

- Mastic mono composant à base d'élastomère de silicones de type Neutre renforcé d'antifongiques, qui adhère parfaitement sur la plupart des matériaux traditionnels* de salles de bains & cuisines (émail, Faïence, céramique, verre, alu...) Haute Performance contre les moisissures.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

- Joints d'étanchéité et de raccordement pour lavabos, baignoires, éviers...
- Excellente adhérence sur tous matériaux sanitaires : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, alu, stratifié, mélaminé, & matériaux synthétiques... et PMMA (Plexiglass)
- Ne convient pas sur polyéthylène, polypropylène, PTFE.

Mise en œuvre

- Eliminer totalement l'ancien joint avec l'Enlève-joints de Rubson. Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec l'ouvre cartouche & Lisseur de Rubson.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Protéger les bords du joint avec un adhésif
- Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant
- Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le l'ouvre cartouche & Lisseur de Rubson.
- Retirer immédiatement l'adhésif.
- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.

Stocker dans un endroit frais, sec, et à l'abri du gel.

FICHE TECHNIQUE

Gamme HEAVY Rubson « Blancheur Extrême »

Mise à jour : 04/11/2021



Expert de l'étanchéité depuis 1957

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc, Transparent
Formule	Mastic silicone de type Alcoxy Neutre
Traitement	Contient des substances qui protègent des moisissures
Conditionnement	Existe en format cartouche 280 ml
Consommation	Avec 280ml : 15 mètres de joint de diamètre 5 mm environ (2 baignoires + 2 éviers +1 bac de douche)
Temps Séchage	10 mn min hors poussière / 24 heures au cœur du joint suivant la section
Nettoyage des Outils	Immédiatement avec un chiffon sec
Etiquetage de Danger	OUI
Marquage CE	Trans & Blanc : DoP 01695

Avant Application

Type de silicone	Alcoxy (NEUTRE)
Apparence	Pâteux
Densité (ISO 2811-1)	~ 1,04 g/ml

Pendant Application

Temps de formation de peau (+23 °C / 50% RH)	10/15 min.
Temps de séchage/Polymérisation (+23°C, 50% RH, cross-section of joint 20x10mm)	10 min hors poussière / 24 heures au cœur du joint selon la section.
Température d'application	+ 5 to + 40°C

Après application

Dureté Shore A hardness (ISO 868)	~ 20
Capacité de Mouvement (ISO 11600)	25 %
Largeur du joint Maxi	30 mm
Changement de Volume (ISO 10563)	~ 6%
Résistance T° après application	- 50 to + 120°C

FICHE TECHNIQUE

Gamme HEAVY Rubson « Blancheur Extrême »

Mise à jour : 04/11/2021



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Propriété mécanique	
Reprise élastique (ISO 7389-A)	~ 90%
Module à 100% élongation (ISO 8339-A)	~ 0,3 N/mm ²
Elongation à la rupture (ISO 8339-A)	~ 250%

BENEFICE CONSOMMATEUR

- Agents anti-moisissures renforcés.
- Résistance aux produits d'entretien.
- Facile à lisser
- Ne jaunit pas.
- Reste souple et étanche.

Conservation : 12 MOIS avant ouverture / 3 MOIS après ouverture

A utiliser avant la date inscrite sur la cartouche.

Stocker dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé dans un local frais.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site

<http://mysds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Gamme HEAVY Rubson « Blancheur Extrême »

Mise à jour : 04/11/2021