Expert de l’étanchéité depuis 1957

# SPECIAL MATERIALS AQUARIUM

Elastomère silicone mono composant de type acétique

## DESTINATIONS

- Montage d'éléments en verre et d'aquarium jusqu'à 300 litres.
- Montage, collage et réparation de tous vitrages et verreries cassés ou fêlés.
- Joints de vérandas, serres.
- Etanchéité de vitres, vitraux, verrières, serres.

## BÉNÉFICES

- **Excellente adhérence sur le verre et les produits verriers.**
- **Résiste à la pression de l'eau (aquarium) et à l'eau de mer.**

---

- Excellente **résistance au vieillissement, aux UV et aux intempéries**.
- Reste **souple** et **étanche**.
  Ne jaunit pas

## CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| Couleur | Transparent |
| Formule | Mastic élastomère silicone mono composant de type acétique |
| Etiquetage de danger | NON |
| Conditionnement | Cartouche de 280ml |
| Consommation | 15 mètres de joint |
| Conservation | 18 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture |
| Temps de séchage | 24h |
| Température d’application | +10°C à +40°C |
| Nettoyage des outils | Avec un chiffon sec |

## MISE EN OEUVRE

- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter&Lisseur de Rubson**.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Appliquer le mastic avec le **Pistolet pliable de Rubson** en poussant vers l'avant

- **Assemblages et réparations**: appliquer un cordon de mastic colle sur la tranche et ajuster immédiatement.
- Maintenir et laisser sécher pendant 24 à 48h.

- **Réparation de vitres fendues:** déposer un cordon de mastic colle sur la fêlure.
- Aplatir sans trop appuyer avec un doigt mouillé et laisser sécher sans toucher.

- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site** http://mysds.henkel.com

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d’atteinte à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation et règlementation locale.*
*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

**Elimination des déchets :**
Restes de produit durci = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d’élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409

**HENKEL France**
161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)