

SPECIAL MATERIALS AQUARIUM

Elastomère silicone mono composant de type acétique



DESTINATIONS

- Montage d'éléments en verre et d'aquarium jusqu'à 300 litres.
- Montage, collage et réparation de tous vitrages et verreries cassés ou fêlés.
- Joints de vérandas, serres.
- Etanchéité de vitres, vitraux, verrières, serres.

BÉNÉFICES

- Excellente adhérence sur le verre et les produits verriers.
- Résiste à la pression de l'eau (aquarium) et à l'eau de mer.
- Excellente résistance au vieillissement, aux UV et aux intempéries.
- Reste **souple** et **étanche**.
Ne jaunit pas

CARACTERISTIQUES

Couleur	Transparent
Formule	Mastic élastomère silicone mono composant de type acétique
Etiquetage de danger	NON
Conditionnement	Cartouche de 280ml
Consommation	15 mètres de joint
Conservation	18 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture
Temps de séchage	24h
Température d'application	+10°C à +40°C
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec



Expert de l'étanchéité depuis 1957

MISE EN OEUVRE

- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter&Lisseur de Rubson**.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Appliquer le mastic avec le **Pistolet pliable de Rubson** en poussant vers l'avant

- **Assemblages et réparations:** appliquer un cordon de mastic colle sur la tranche et ajuster immédiatement.
- Maintenir et laisser sécher pendant 24 à 48h.

- **Réparation de vitres fendues:** déposer un cordon de mastic colle sur la fêlure.
- Aplatir sans trop appuyer avec un doigt mouillé et laisser sécher sans toucher.

- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

Elimination des déchets :

Restes de produit durci = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Special Materials Aquarium

Mise à jour : Septembre 2024