

CE 33

COMFORT

**Fugirna masa za
zapolnjevanje
fug širine do 8
mm**



CG2Ar (PN-EN: 13888)

ZNAČILNOSTI

- ▶ vodoodporna
- ▶ enostavna uporaba
- ▶ gladka in brez razpok
- ▶ enostavno čiščenje

PODRUČJE UPORABE

Za zapolnjevanje fug pri notranjih in zunanjih talnih in stenskih keramičnih, steklenih in porcelanskih ploščic, ki so položene na neobdelane podlage in kjer ni potrebna kemična odpornost fug. Diletacije, fuge v kotnih predelih, fuge med steno in tlemi ter fuge v sanitarijah je potrebno zatesniti s sanitarnim silikonom Ceresit CS 25.

PRIPRAVA PODLOGE

Podloga in lepilo za ploščice morata biti popolnoma suhi in trdi. Robove ploščic in fuge je potrebno dobro očistiti od ostankov lepila in druge umazanije. Fuge je potrebno pred nanosom fugirne mase rahlo navlažiti, s tem se zagotovi enakomerna absorbcija fugirne mase.

UPORABA

CE 33 vsipajte v izmerjeno količino čiste, hladne vode in mešajte, dokler ne dobite maso enakomerne barve brez grudic. Pripravljeno maso nanašajte v fuge s pomočjo gumijaste lopatice ali trde gobe. Po začetnem sušenju odstranite višek fugirne mase s pomočjo vlažne gobe. V primeru, da se fugirna masa prehitro suši, jo je treba navlažiti. Suhi film, ki nastane na ploščicah po fugiranju, odstranite s mehko in suho krpo. Ne uporabljajte zarjavelega orodja in posode.

OPOMBE IN OPOZORILA

Uporaba je možna le v suhih pogojih in pri temperaturah zraka in tal od +5 do +25°C. V primeru, da so pogoji dela drugačni, bo sušenje in strjevanje fugirne mase daljše ali krajše od navedenega. Prekomerna količina vode pri pripravi zmesi lahko povzroči pokanje in zmanjšano vzdržljivost fugirne mase. Nabiranje vlage pod ploščicami, neenakomerno doziranje vode, pretirano glajenje fugirne mase in neenaki pogoji sušenja lahko povzročijo razliko v barvi fugirne mase. Dokler ni fugirna masa popolnoma trda in suha, jo je potrebno čuvati pred dežjem, roso in temperaturami nižjimi od +5°C. Sveža fugirna masa se lahko odstrani z vodo, strjena fugirna masa pa se lahko odstrani le mehansko.

CE 33 vsebuje cement in v kontaktu z vodo reagira alkalno. Zaščitite kožo in oči. V primeru stika s očmi izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika s kožo izperite z vodo. Če pride do zaužitja, takoj poiškati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo izdelka.

ROK UPORABE

Najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje pri skladiščenju na suhem in v originalnem pakiranju. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

Embalažo uporabite za recikliranje le v primeru, ko je popolnoma prazna. Posušene in strjene ostanke fugirne mase odstranite na mesta, namenjena za gradbene odpadke.

TEHNIČNI PODATKI

Gostota: ca 1,1 kg/dm³

Razmerje mešanja: približno 0,64 l vode na 2 kg
približno 1,6 l vode na 5 kg

Čas uporabe: do 90 minut

Možnost hoje: po 24 urah

Odpornost na temperaturo: od -30 do +70°C

Okvirna poraba pri običajni debelini ploščic:

Velikost ploščice [cm]	Širina fuge [mm]	Količina CE 33 [kg/m ²]
5 x 5	2	0,5
5 x 5	3	0,7
10 x 10	2	0,4
15 x 15	3	0,4
10 x 20	3	0,4

Proizvajalec:
Henkel Poland, Poljska

Distributer za SLO:

Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ulica 23
2506 MARIBOR
SLOVENIJA
www.ceresit.si