

CLASSIC



LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBU

Tenkvrstvé lepidlo na lepenie obkladov a dlažby na stabilných podkladoch.

VLASTNOSTI

- ▶ vodeodolné a mrazuvzdorné
- ▶ na stabilné a stále podklady
- ▶ na steny i podlahy
- ▶ pre interiér

+5 / +25 °C



OBLASTI POUŽITIA

Lepidlo je určené na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilných a stálych podkladoch, ako sú: betón, cementové potery, cementové a vápenno-cementové omietky. Je vhodné na použitie v interiéri. V prípade lepenia obkladov s nasiakavosťou < 3%, na lepenie v exteriéri, pri lepení obkladov väčších rozmerov, pri zvýšenom zaťažení a pri kritických podkladoch, ako sú napr. terasy, balkóny a sadrokartónové dosky, použite flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu Ceresit Elastic alebo Ceresit Premium.

PRÍPRAVA PODKLADU

Lepidlo nanášajte na podklady rovné, nosné, pevné, suché a očistené od substancií znižujúcich príľnavosť (ako sú napr.: tuky, živice, prach a pod.).

Podkladom môžu byť:

- betón (starší ako 3 mesiace, zvyšková vlhkosť ≤ 4%),
- cementové potery (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť ≤ 4%).

Podklad musí byť suchý. Nečistoty, vrstvy farieb a vrstvy s nedostatočnou príľnavosťou odstráňte. Nasiakavé povrchy natrite penetračným náterom Ceresit CT 17 a nechajte minimálne 4 hodiny zaschnúť. Nerovnosti povrchu do 5 mm vyrovnajte lepidlom Ceresit Classic jeden deň vopred. V prípade nerovností podláh použite na vyrovnávanie samonivelizačnú hmotu Ceresit Nivel.

SPRACOVANIE

Obsah balenia vsypte do odmeraného množstva čistej studenej vody a premiešajte nízkorychlostným miešadlom, kým nezís-



kate jednoliatu hmotu bez hrudiek. Počkajte 5 minút a opäť premiešajte. V prípade potreby pridajte malé množstvo vody a znovu premiešajte. Lepidlo nanášajte na podklad hladidlom s veľkosťou zubov zodpovedajúcou veľkosti obkladov. Správna konzistencia a veľkosť zubov stierky zaručuje, že sa keramické dlaždice nešmýkajú na vertikálnych plochách a lepidlo pokrýva minimálne 65% ich povrchu. Na miestach, kde budú obklady a dlažby vystavené vlhkosti a mrazu, natrite tenkú vrstvu lepidla aj na zadnú stranu lepených dlaždíc. Dlaždice nenamáčajte vo vode. Kladte ich do lepidla, kým lepidlo nezaschne na povrchu. Nekladte bez škár, tzv. na styk! Zachovávajú veľkosť škár v závislosti od veľkosti dlaždíc. Škárovanie je možné po 48 hodinách škárovacími hmotami Ceresit.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote vzduchu i podkladu od +5 °C do +25 °C. Všetky uvedené údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Nástroje a čerstvé zvyšky lepidla umyte vodou, vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky. Ceresit Classic obsahuje cement a po zmiešaní s vodou reaguje alkalicky. Chráňte si pokožku a oči!

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na pale-
tách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených
obaloch.

BALENIE

20 kg papierové vrece

OBALY A LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte len úplne prázdne obaly. Vy-
tvrdnuté zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu.
Nevytvrdnuté zvyšky produktu zlikvidujte ako špeciálny/ne-
bezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 17 01 01 Betón.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pomer miešania:	3,8 – 4,4 l vody na 20 kg
Doba spracovania:	do 2 hod.
Teplota spracovania:	od +5 °C do +25 °C
Doba zavädnutia (podľa normy STN EN 12004):	prídržnosť $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 20 minútach

Prídržnosť

(podľa normy STN EN 12004): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Škárovanie: po 48 hod.

Pochôdzne: po 24 hod.

Orientačná spotreba pre typizované hrúbky obkladov a dlažieb:

Veľkosť obkladov	Hĺbka zubov stierky	Spotreba Ceresit Classic [kg/m ²]
do 10 cm	4 mm	2,0
do 15 cm	6 mm	2,7
do 25 cm	8 mm	3,4
do 30 cm	10 mm	4,2

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111

www.ceresit.sk, e-mail: ceresit@sk.henkel.com

Kvalita pre profesionálov