

CM 77 UltraFLEX



CM 77

FLEXIBILNÉ LEPIDLO S PATENTOVANOU TECHNOLÓGIAMI FLEXTEC®

**Na lepenie obkladov a dlažby z keramiky, skla, kameňa
a ďalších materiálov na kritických podkladoch.**

VLASTNOSTI

- na okamžité použitie bez nutnosti miešania
- použitie bez penetrácie u väčšiny podkladov
- trvalý elastický spoj
- odolné proti chemikáliám
- na všetky druhy materiálov
- upraviteľná doba vytvrdnutia
- neobsahuje vodu ani rozpúšťadlá

OBLASTI POUŽITIA

Lepidlo CM 77 je určené na lepenie keramických obkladov, dlažby, dosiek z mramoru a prírodného kameňa, ostro pálených tehál, drevotrieskových dosiek, porcelánu, sklenenej mozaiky, atď. Je vhodné aj na lepenie tvrdených obkladových dosiek, tepelne a zvukovo izolačných dosiek, dekoračných a sendvičových dosiek z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri i exteriéri. Vďaka patentovanej receptúre Flextec® vytvára lepidlo mimoriadne elastické a trvalé spojenie so všetkými kritickými podklady a preto je vhodné aj na dynamicky namáhaných podkladoch. Lepidlo môže byť použité na podkladoch, ako sú kovy, drevo, betón, cementové potery (staršie ako 28 dní), pôrobetón, tradičné cementové omietky, cementovo vláknité dosky, drevotriesky, pevné nátery, staré obklady a dlažba, umelý kameň a podlahy s podlahovým vykurovaním. Lepidlo je v kombinácii so zodpovedajúcou izoláciou vhodné na lepenie v oblastiach vystavených pôsobeniu chemikalií a dlhodobo zaťažených vlhkosťou, napr. umývacie linky, kúpeľne, sprchy, kúpele, komerčné kuchyne, sladovne, zásobníky, stajne, mliekarne, kúpaliská a laboratóriá. CM 77 je ideálne pre opravné a renovačné práce v interiéri i exteriéri - napr. v drevostavbách, výstavných expozíciah atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Ceresit CM 77 nanášajte na suché, čisté a na pokládku zrelé podklady, ktoré neobsahujú oddelujúce sa substancie znižujúce príťavosť (napr. tuky, prach, nečistoty a pod.). Existujúce znečistenia a vrsty s nízkou príťavosťou úplne odstráňte.

Podkladom môžu byť:

- betón (starší ako 2 mesiace)
- cementové potery a omietky, vápenno-cementové omietky (staršie ako 28 dní, zvyšková vlhkosť $\leq 2\%$),



- anhydrit (zvyšková vlhkosť $\leq 0,5\%$, na podlahové vykurovanie $\leq 0,3\%$), prebrúsený, zbavený prachu,

- podklady zo sadry (zvyšková vlhkosť $\leq 1\%$), prebrúsené, zbavené prachu,

- obklady a dlažby, očistené, odmaštene

Povrch podkladu musí byť rovný, prípadne nerovnosti podkladu do 5 mm je možné vyrovnáť deň vopred lepiacimi materiámi Ceresit. V prípade väčších nerovností podlág použite materiály radu Ceresit CN, na steny Ceresit CT 29.

SPRACOVANIE

Lepidlo Ceresit CM 77 rozotrite po podklade stierkou so zodpovedajúcim veľkosťou zubov pri dodržaní zásad tenkovrstvového lepenia. Pre urýchlenie vytvrdnutia lepidla použite rozprášovač a zláhka postriekajte povrch lepidla vodou tak, aby bol iba ľahko navlhčený, ale nie mokrý, (vyvarujte sa tvorbe kaluží). Ak musíte prácu prerušíť, vždy nádobu s lepidlom starostlivo uzavrite. Ak bude predpokladaná prestávka dlhšia, odporúčame povrch lepidla pokryť igelitovou fóliou.

Lepené obklady kladte do lepidla a dotlačte, kým nezaschne na povrchu (otvorená doba je do cca 25 minút). V prípade lepenia v oblastiach dlhodobo zaťažených vlhkosťou aplikujte najprv izolačnú podložku Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Škárovanie je možné vykonávať po 24 hod. škárovacími hmotami Ceresit. Čerstvé zvyšky lepidla odstráňte olejom alebo čističom Tangit Čistiace obrúsky, v žiadnom prípade nepoužívajte vodu. Po vytvrdení sa dá lepidlo odstrániť iba mechanicky.

NEPREHLIADNITE

Práce vykonávajte v suchom prostredí pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +35 °C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%. Pri iných klimatických podmienkach počítajte so skrátením, prípadne predĺžením doby vytvrdenia materiálu. CM 77 vytvrdzuje vlhkosťou, preto nie je možné čistiť pracovné náradie a zvyšky lepidla vodou! Čistite suchými handrami a pomocou rozpúšťadlových riedidiel, prípadne prostriedkami na báze oleja. Lepidlo nemiešajte s inými prísadami, vždy ho udržujte v uzavretej nádobe. Po vytvrdení nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Chráňte si pokožku a oči. Bližšie informácie o produkте nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou asi 10 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poráre vody a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch. **Chráňte pred mrazom!**

BALENIE

8 kg plastová nádoba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	lepidlo z reakčnej živice založené na báze silanu s minerálnymi plnívmi a prísadami
Farba:	biela
Hustota:	1,6 g/cm ³
Teplota pre spracovanie:	od +5 °C do +35 °C
Otvorená doba pre spracovanie:	cca 25 min.
Škárovanie:	po 24 hod.
Sklz:	≤ 0,2 mm
Prídržnosť:	≤ 2,0 N/mm ² vo všetkých skúšobných metódach
Plná chemická odolnosť:	po 7 dňoch
Tepelná odolnosť:	od -30 °C do +70 °C
Orientečná spotreba [závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov alebo dlažby]:	
Hĺbka zubov	Spotreba CM 77
stierky	[kg/m ²]
3 mm	1,5
4 mm	1,9
6 mm	2,8
8 mm	3,4

Výrobok zodpovedá norme STN EN 12004:2008 a splňa všetky požiadavky v súlade s platnými predpismi a je za vyššie uvedených podmienok použitia bezpečný.

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhorčných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiaľať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111
www.ceresit.sk



Kvalita pre profesionálov