

## P 625 2K PU lepidlo

Na všetky druhy drevených podláh



Zubovou  
stierkou



Vhodné na podlahové  
vykurovanie

### Vlastnosti

- na všetky druhy drevených podláh
- neobsahuje rozpúšťadlá a vodu
- vytvrdzuje nezávisle na hrúbke vrstvy

### Oblasti použitia

Nízkoemisné, dvojzložkové polyuretánové lepidlo na lepenie:

- všetkých druhov masivných a hotových parkiet,
- laminátových podláh,
- designových PVC krytín - LVT (napr. Thermofix)

na nenasiakavých aj nasiakavých podkladoch.

Ceresit P 625 je vhodný na použitie na:

- potery,
- suché doskové systémy, drevotrieskové (V100) a OSB dosky,
- všetky druhy samonivelizačných hmôt Ceresit vhodných pod drevené podlahy,
- prírodný kameň, terrazzo,
- elastické podložky vhodné pod drevené podlahy.

Ceresit P 625 vyhovuje STN EN 14 293.

### Technické údaje

	zložka A	zložka B
<b>Dodávaná forma:</b>	pasta	kvapalina
<b>Farba:</b>	krémovo biela	hnedá
<b>Miešací pomer:</b>	7 hm. dielov	1 hm. diel
<b>Otvorená doba v obale:</b>	cca 40 min.	
<b>Doba odvetrania:</b>	žiadna	
<b>Doba spracovateľnosti:</b>	cca 60 min.	
<b>Zaťažiteľné:</b>	min. po 24 hod.	
<b>Úprava povrchu / brúsenie:</b>	min. po 24 hod.	
<b>Tepelná odolnosť:</b>		
- po vytvrdnutí:	až do +50 °C, vhodné pod podlahové vykurovanie	
- pre transport:	od -20 °C do +50 °C	
- pre skladovanie:	od +10 °C do +30 °C	

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

### Spotreba

Podklad	Zubová stierka	Spotreba	Pokrytie 12 kg balenie
Mozaikové parkety, vysoko hranné lamely (kantovka)	B3	cca 950 g/m <sup>2</sup>	cca 13 m <sup>2</sup>
10 mm, masívne a hotové parkety, vlysy, klátiková dlažba	B11	cca 1 150 g/m <sup>2</sup>	cca 11 m <sup>2</sup>
Laminátové a veľkoformátové parketové dielce	B15	cca 1 600 g/m <sup>2</sup>	cca 8,5 m <sup>2</sup>
Designové PVC krytiny	A2	cca 400 g/m <sup>2</sup>	cca 30 m <sup>2</sup>



# Ceresit

Technický list P 625

## Príprava podkladu

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlin a substancií narušajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem a predpisov. Staré zvyšky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady ošetríte vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte nerovnosti vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrnitosť 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrubú minimálne 2 mm. Venujte pozornosť návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu na kladenie.

## Spracovanie

Lepidlo sa skladá zo živice a tvrdidla dodávaných v oddelených nádobách. Pred použitím zamiešajte zložku s tvrdidlom do živicovej zložky. Za týmto účelom prerazte hornú nádobu na viacerých miestach v oblasti plastového viečka, napr. skrutkovačom, naskrz a obsah nechajte úplne vytečť do spodnej nádoby. Miernym povytiahnutím vrchnej nádoby môžete napomôcť rýchlejšiemu a kompletnému vyprázdneniu. Následne vrchný diel nádoby zložte a materiály miešajte minimálne 2 minúty elektrickým miešadlom, kým nezískate úplne homogénnu hmotu.

V závislosti na druhu drevenej podlahy naneste rovnomerne lepidlo na podklad príslušnou zubovou stierkou B3, B11 alebo B15. Nanášajte len také množstvo lepidla, ktoré ste schopní pokryť parketami počas jeho doby spracovateľnosti. Vždy skontrolujte, či je na rube lamely nanesené dostatočné množstvo lepidla. Zabráňte postriekaniu hrán. Dodržujte vzdialenosť od stien najmenej 10 mm. Ihneď po pokládke odstráňte z dilatácií distančné klinky. Najmenej 24 hodín po položení podlahy nechodte. Vždy dbajte na odporúčania výrobcov podlahových krytín!

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného návodu - technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit - systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití.

V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku.

Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielného chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

**UPOZORNENIE:** Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

### Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: +421 2 333 19 111  
www.ceresit.sk

## Neprehliadnite

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzduchu od 18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %. Otvorená doba závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. So stúpajúcou teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skraca, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje.

Lepidlo aplikujte len na úplne suché podklady. Zvyšky produktu nevyškrabávajte z nádoby. Pracovné náradie a čerstvé škrvny očistite bezprostredne po aplikácii liehom, vytvrnuté lepidlo je možné odstrániť len mechanicky.

**Prvá pomoc:** Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

## Likvidácia odpadu

Balenie odovzdajte na recykliáciu len bezo zvyšku vyprázdnené. Vytvrnutý produkt (zmiešaním oboch zložiek) odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt odovzdajte v mieste zberu zvláštneho/nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080409.

## Balenie

12kg plastové vedro  
Prepravné množstvo: 33 vedier na palete

## Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.



Kvalita pre profesionálov

P 625, 12/2021