

UK 400 Univerzálne disperzné lepidlo

Vysoko kvalitné lepidlo bez rozpúšťadiel na lepenie textilných a elastických, vrátane PVC / CV, podlahových krytín na nasiakavé podklady



Zubovou stierkou



Vhodné pod kolieskové stoličky



Vhodné na podlahové vykurovanie

Vlastnosti

- neobsahuje rozpúšťadlá, nízky obsah emisií
- výborná spracovateľnosť
- vysoká počiatočná príľnavosť a predĺžená spracovateľnosť
- vhodné na podlahové vykurovanie

Oblasti použitia

Univerzálne disperzné lepidlo na lepenie:

- homogénnych PVC podlahových krytín v roliach s plstenou rubovou stranou,
- CV krytín,
- všiváných kobercov s textilnou rubovou stranou, na nasiakavé podklady.

Technické údaje

| | |
|--------------------|--|
| Dodávaná forma: | pastovitá |
| Farba: | krémovo biela |
| Doba odvetrania: | cca 10 minút |
| Doba spracovania: | cca 35 minút |
| Zaťaženie po: | cca 24 hodinách |
| Teplná odolnosť: | |
| - pre transport: | od +5 °C do +50 °C |
| - pre skladovanie: | od +10 °C do +30 °C |
| Možnosť čistenia: | Mokrou metódou pomocou saponátu a mokrého vysávania v spojení s vhodnými krytinami. V opačnom prípade odporúčame suché čistenie. |

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Spotreba

| Zubová stierka | Spotreba | Pokrytie 14kg balenie |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| A2 | cca 350 g/m ² | cca 40 m ² |
| B1 | cca 450 g/m ² | cca 30 m ² |
| B2 | cca 650 g/m ² | cca 20 m ² |



Ceresit

Technický list UK 400

Príprava podkladu

Podklady musia byť čisté, pevné, suché, bez konštrukčných chýb, trhlin a substancií narúšajúcich prídržnosť, pevné v ťahu a tlaku podľa aktuálne platných noriem a predpisov. Staré zbytky lepidiel, stierkových hmôt alebo podlahových krytín dôkladne odstráňte. Po mechanickom očistení (brúsenie/odsatie prachu) podklady ošetríte vhodným penetračným náterom Ceresit a v prípade potreby vyrovnajte nerovnosti vhodnou samonivelizačnou hmotou Ceresit. Anhydritové potery prebrúste (zrntosť 16), prach odsajte a napenetrujte vhodnou penetráciou. Na potery z liateho asfaltu aplikujte vrstvu samonivelizačnej stierky Ceresit hrubú minimálne 2 mm. Venujte pozornosť návodom na použitie, zvlášť miere vyzretosti podkladu na kladenie.

Spracovanie

Lepidlo dobre premiešajte a rovnomerne naneste na podklad pomocou vhodnej zubovej stierky.

PVC podlahy:

Lepidlo aplikujte pomocou zubovej stierky typu A2. Na podklad naneste také množstvo lepidla, ktorým ste schopní pokryť podlahovú krytinu počas jeho spracovateľnosti. Doba odvetrania je cca 15 min. (alebo urobte test dotykom prstu), podlahovú krytinu pokladajte do ešte stále vlhkého lepidla. Ak je potrebné, zbavte sa vzduchových bublín ich vytlačením na strany. Podlahová krytina nesmie byť napnutá a musí byť položená rovno, inak je potrebné zaťažiť ju. Vyhnite sa nadmernému namáhaniu spojov. V prípade nutnosti, krytinu znovu vyhladíte a prevalcujete po 5-20 minútach. Podlahovú krytinu chráňte pred priamym slnečným žiarením a vysokej vlhkosti počas schnutia lepidla (napr. umývanie). Spojte neutesňujte a nezvárajte skôr ako 24 hodín od polozenia podlahovej krytiny.

Textilné podlahy:

V závislosti od štruktúry podkladu, nanášajte lepidlo zubovou stierkou typu B1 alebo B2. Po čase odvetrania, 10-15 min., položte krytinu do ešte stále vlhkého lepidla. Ak je potrebné, zbavte sa vzduchových bublín ich vytlačením na strany. Pri pokladaní materiálu s vysokým pnutím, je potrebné po určitom čase spoje opäť zatlačiť a vyhladiť. Dodržujte pokyny výrobcu podlahových krytín.

Na dosiahnutie perfektného výsledku je potrebné postupovať podľa vyššie uvedeného návodu - technického listu. Zároveň odporúčame spoločne používať overené skladby produktov značky Ceresit - systémové riešenia Ceresit, ktoré sú navrhované pre ich spoločnú aplikáciu a je garantovaná kompatibilita pri ich následnom použití.

V prípade použitia výrobku iného výrobcu ako Henkel nie je možné garantovať vhodnosť použitia alebo dosiahnutie zamýšľaného výsledku.

Vzájomné použitie si overte vykonaním vlastnej skúšky, alebo vopred konzultujte s výrobcom. Vzájomné použitie produktov rôznych výrobcov nie je možné otestovať a z dôvodu rozdielného chemického zloženia nemožno ani vylúčiť ich vzájomnú neželanú interakciu.

Neprehliadnite

Práce vykonávajte v suchom prostredí, pri teplote podkladu nad +15 °C, teplote vzduchu nad +18 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75 %. Doba odvetrania, resp. doba spracovania závisí od teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. Vyššia teplota, resp. nižšia relatívna vlhkosť vzduchu ju skracujú, nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť vzduchu ju predlžujú. Zváranie podlahových krytín vykonávajte najskôr po 24 hodinách od polozenia. V prípade, že sa dlhším skladovaním vytvorí pevný povlak na povrchu lepidla, je potrebné ho odstrániť (nemiešavajte!). Škrvy na lepidla očistite vlhkou handričkou. Nástroje očistite vodou. Otvorené nádoby tesne uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produkte nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

UK 400, 12/2021



Kvalita pre profesionálov



Ceresit

Technický list UK 400

Likvidácia odpadu

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky produktu odovzdajte v mieste zberu odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balenie

14 kg plastová nádoba
Prepravné množstvo: 44 nádob na palete.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

UPOZORNENIE: Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, popri tom si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skor uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
www.ceresit.sk

UK 400, 12/2021



Kvalita pre profesionálov