

UNIFLEX V 7508

Disperzné lepidlo na PVC a CV podlahové krytiny



Zubovou
stierkou



Vhodné pod
kolieskové stoličky



Vhodné na podlahové
vykurovanie

Technické údaje

Dodávaná forma:	pasta
Farba:	sivá
Zloženie:	disperzné lepidlo s obsahom plnív, bez obsahu rozpúšťadiel
Hustota:	1,45 - 1,60 kg/m ³
Doba odvetrania:	5 - 15 min, v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia
Otvorená doba:	5 - 10 min, v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia
Zaťažiteľné po:	24 hod.
Konečná pevnosť:	po 72 hod.
Teplota prostredia a podkladu počas spracovania:	min +15 °C
Tepelná odolnosť po vytuhnutí:	max. +50 °C
Vhodná pod kolieskové stoličky:	áno
Tepelná odolnosť:	
- po vytvrdnutí:	až do +50 °C, vhodná na podlahové vykurovanie
- pre transport:	od -20 °C do +50 °C
- pre skladovanie:	od 0 °C do +50 °C

Vyššie spomenuté údaje boli zistené pri normálnych klimatických podmienkach (23 °C / 50 % rel. vlhkosť vzduchu). V prípade iných klimatických podmienok je potrebné počítať so skrátením, prípadne predĺžením doby schnutia a vytvrdnutia materiálu.

Vlastnosti

- na lepenie PVC podlahovín
- na lepenie PVC tapiet
- na lepenie molitanu a penového polystyrénu

Oblasti použitia

Lepidlo Uniflex V 7508 je disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na lepenie PVC a CV podlahových krytín, PVC krytín s penovou podložkou, gumených a textilných podlahových krytín na betón, sadru, drevo, drevotrieskové a drevotrásné dosky. Lepidlo je vhodné aj na lepenie PVC tapiet, papiera, poťahových textílií, molitanu, penového polystyrénu a podobných materiálov na nasiakavé podklady. Na lepenie podlahových krytín na namáhané podlahy odporúčame iné vhodné lepidlo Ceresit, napr.: K 188, K 188 E. Vhodné pod kolieskový nábytok. Vhodné na podlahové vykurovanie.

Spotreba

Zubová stierka	Spotreba
A3	cca 300 g/m ²
B1	cca 350 g/m ²



Ceresit

Technický list V7508

Príprava podkladu

Podklady musia byť rovné, trvale suché, čisté, bez trhlín a separačných prostriedkov, pevne v ráhu a tlaku podľa STN EN 744505. Nerovnosti vyrovnajte vhodnou nivelizačnou hmotou Ceresit. Potery z liateho asfaltu a nenasiakavé podklady prestierajte v hrúbke min. 2 mm s vhodnou stierkou Ceresit.

Spracovanie

Lepidlo pred použitím dôkladne premiešajte a naneste ozubenou špachtľou A3 rovnomerne na podklad. V prípade PVC krytín s hrúbkou nad 2 mm alebo krytín s drsným rubom a textilných krytín s penovým rubom používajte stierku B1. Po cca 5 až 10 minútach od nanesenia lepidla začnite s kladením a starostlivo pritláčajte. Lepidlo musí pokryť rubovú stranu krytiny. Lepené krytiny nesmú byť napnuté a musia ležať rovno – inak je nutné ich zaťažiť. Zabráňte stlačeniu spojov. Škáry zvráťajte najskôr 24 hodín po lepení. Dbajte na pokyny výrobcov krytín na kladení!

Neprehliadnite

Práce realizujte v suchom prostredí, pri teplote podkladu od +15 °C, teplote vzduchu od +15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 75%. Doba odvetrávania, resp. otvorená doba závisí na teplote, relatívnej vlhkosti vzduchu a na nasiakavosti podkladu. So zvyšujúcou sa teplotou a znižujúcou sa vlhkosťou vzduchu sa schnutie skraca, pri opačných klimatických podmienkach a nenasiakavých podkladoch sa predlžuje. Utesňovanie škár a zvráťanie spojov vykonávajte najskôr 24 hodín po lepení. Ak sa v dôsledku nevhodného skladovania vytvorila na lepidle škrupina, musí byť odstránená (nevmiešavajte!). Čerstvé škrvy okamžite vyčistíte vlhkou handričkou. Pracovné náradie okamžite očistíte vodou. Otvorené balenia starostlivo uzavrite a čo najskôr spotrebujte. Zabráňte tomu, aby sa lepidlo dostalo do kanalizácie.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1–2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Bližšie informácie o produktenájdete v karte bezpečnostných údajov.

Produkt je určený na profesionálne použitie.

UPOZORNENIE: Všetky tieto informácie vychádzajú z našich dlhodobých znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a množstve použitých materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo iba ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné testovania, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

Distributér:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r. o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 333 19 111
E-mail: ceresit@sk.henkel.com
www.ceresit.sk



Likvidácia odpadu

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdený produkt odovzdajte v mieste zberu nebezpečného odpadu. Kód druhu odpadu: 080410.

Balenie

1 kg a 5 kg plastové nádoby

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní na paletách, v suchom a chladnom prostredí, v originálnych a nepoškodených (neotvorených) obaloch.

CERESIT_V7508_IDS_2_PLATNÝ OD_03/2021

Kvalita pre Profesionálov