



Монтажна піна універсальна «Момент»

ВЛАСТИВОСТІ

- висока адгезія до більшості будівельних матеріалів
- забезпечує термо- та звукоізоляцію
- повністю твердіє протягом 24 годин
- затверділу піну можна різати, штукатурити, фарбувати
- вологостійка
- довговічна

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовується для монтажу віконних і дверних рам, заповнення порожнин, герметизації отворів у покрівельних конструкціях, ізоляційних матеріалах; створення звуконепроникних екранів; заповнення порожнин навколо труб; фіксації й ізоляції стінних панелей, покрівельних плиток тощо.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхні, на які буде наноситися монтажна піна, мають бути чистими та знепиленими. Для акуратного виконання робіт прикрийте прилеглі поверхні плівкою. Щоб запобігти деформації дверних коробок, перед нанесенням монтажною піною закріпіть їх розпірками.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед застосуванням зберігати балон при кімнатній температурі $(+20 \pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C})$ не менше 12 годин. Для досягнення найкращого результату зволожити поверхні перед нанесенням піни. Добре струснути балон не менше 20 разів (або впродовж 15 секунд).

Приєднати спрямовуючу трубку до клапана. Робоче положення балона — донизу.

Шви заповнювати на 2/3 об'єму. Надлишок піни можна зрізати ножем після повного затвердіння.

Незатверділу піну видалити ацетоном. Затверділу піну видаляється лише механічним шляхом.

ПРИМІТКИ

Берегти від дітей! Уникати контакту піни зі шкірою та очима. Для запобігання потрапляння піни на шкіру чи в очі під час роботи необхідно одягати захисні окуляри чи маску для обличчя та рукавиці. При потрапленні продукту на шкіру чи в очі слід їх промити водою та за необхідності звернутися по допомогу до лікаря, показавши цю етикетку.

Не вдихати випари. Забезпечити достатню вентиляцію приміщення. При недостатній вентиляції приміщення одягати респіратор для захисту від органічних випарів та аерозолів.

Увага! Балон знаходиться під тиском. Берегти від впливу прямих сонячних променів і не допускати нагрівання вище $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Після використання балон не розкривати та не прокалювати.

Легкозаймистий! Тримати подалі від джерел вогню. Не розпилювати на полум'я чи розпечені предмети. У робочих приміщеннях не палити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Окрім вищевикладеної інформації про застосування матеріалу, при роботі з ним слід керуватися чинними нормативними документами. У разі використання матеріалу за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у вертикальному положенні при температурі від $-5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+25 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 12 місяців від дати виготовлення, вказаної на балоні.

УТИЛІЗАЦІЯ

Порожній балон після повного виходу газів та затвердіння піни утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Балон 750 мл.



Об'єм:
750 мл

Вихід продукту:
до **45** л

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вигляд:	в'язка суміш, що піниться при виході з балона та твердіє при отриманні вологи з повітря
Основа:	поліуретан
Склад:	4,4-дифенілметандіізоціанат, пропан-бутан
Запах:	легкий специфічний запах на стадії затвердіння; відсутність запаху в твердому стані
Густина:	25–35 кг/м ³
Час, після якого продукт не липне:	10–18 хвилин (при $+20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості $> 30\%$)
Час схоплювання:	приблизно 1 година при відносній вологості 93% або 18 годин при відносній вологості 15%; максимум — 24 години
Об'єм розширення:	2–2,5 рази
Тиск:	$< 150 \text{ Н/дм}^3$
Термостійкість затверділої піни:	від $-55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Абсорбція води піною, що твердіє:	максимум 20%
Міцність на розрив:	мінімум 3 Н/см ²
Міцність на стиск:	мінімум 3 Н/см ²
Температура займання затверділої піни:	$> +400 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Теплопровідність затверділої піни:	0,030 Вт/(м • К)
Температура застосування:	від $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Затвердіння:	протягом 24 годин
Вихід продукту:	до 45 л

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть слугувати основою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність монтажною піною універсальною «Момент» вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання та нанесення, зазначених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недейсними.