

Loctite Super Bond Liquid

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® Super Bond Liquid je univerzální sekundové jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo střední viskozity, které je navrženo pro použití v domácnosti a silně spojuje široké spektrum porézních a neporézních materiálů. Je určeno pro lepení plastů, gumy, kovu, dřeva, keramiky, kůže, tkanin, papírových kartonů a papíru.

Doba fixace je zpravidla 5 - 30 sekund.

Pevnost spoje během 5 minut dosahuje průměrně 50 % pevnosti spoje, která se během 12 až 24 hodin zvyšuje na 10 - 20 N/mm² (pevnost v tahu).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zajistěte, aby všechny lepené povrchy byly čisté, suché a těsně přiléhající. Před nanesením lepidla odstraňte veškerý povrchový prach.
2. Aplikujte minimální množství lepidla LOCTITE® Super Bond Liquid na jednu z lepených ploch.
3. Přitiskněte části okamžitě k sobě a než dojde k vytvoření pevného spoje přidržte stlačené, obvykle po dobu 15 - 16 sekund.
4. Ponechte spoj v klidu po dobu 5 minut nebo do druhého dne, aby dosáhl plné pevnosti.
5. Ujistěte se, že nenastal kontakt lepidla LOCTITE® Super Bond Liquid s pokožkou.
6. Vyvarujte se potřísnění okolí a chraňte oděv a pracovní plochy. Odstraňte vytvrzené zbytky lepidla LOCTITE® Super Bond Liquid pomocí Pattex Odstraňovač lepidla.
7. Pro dosažení nejlepších výsledků by mělo lepení probíhat při pokojové teplotě (15 - 30°C) a minimálně 30 % relativní vlhkosti vzduchu.



OMEZENÍ

- ▶ Pouze pro vnitřní použití.
- ▶ Nepoužívejte na zaprášené, špinavé nebo mokré povrchy.
- ▶ Nejlepších výsledků se dosahuje při lepení hladkých, těsně k sobě přiléhajících povrchů bez mezer.
- ▶ Nevhodné pro lepení polypropylenu PP, polyetylenu PE, polytetrafluorethenu PTFE, silikonové gumy, skla, glazovaných povrchů, velmi měkké kůže nebo pěny.
- ▶ Nikdy nepoužívejte pro lepení součástí používaných pro uchovávání horkých kapalin.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST

Před použitím produktu si přečtěte jeho bezpečnostní list, který je k dispozici na vyžádání.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka:	Ethylkyanoakrylát
Vzhled:	Čirá kapalina
Hustota:	1,08 g/cm ³ při 20 °C
Viskozita:	25-100 mPa.s
Balení:	3 g tuba
Trvanlivost při 20 °C:	30 měsíců (neotevřený výrobek)

UPOZORNĚNÍ:

Naše doporučení: Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství používaných materiálů slouží naše písemná a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené chybným zpracováním. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.



Distributor:
HENKEL ČR, spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8

Say
Yes
to

LOCTITE®