



MOMENT Universal glue

OMADUSED

- tugev algne ja lõplik nake
- väga kuumakindel
- vananemiskindel



KASUTUSVALDKOND

- puitmaterjalide liimimine dekoratiivlaminaatide nagu Resopal®, Formica® jne, kummi, naha, korgi, vildi, jäiga PVC, pehmete vahtude, metalli ja paljude teiste materjalide külge
- ei sobi polüetüleeni, polüpropüleeni, vahtpolüstüreeni, kunstnaha ja plastifitseeritud PVC jaoks
- helisummutus-, isolatsiooni- ja akustiliste paneelide (välja arvatud vahtpolüstüreenist), sobivate plastplaatide ja mitmesuguste seinakatete (mitte plastifitseeritud PVC-st ja kunstnahast) kinnitamine kuivale ja stabiilsele pinnale
- spooni liimimine servadele ja kõveratele pindadele



KASUTUSJUHISED

Eeltöötlus:

Liimitav materjal peab olema kuiv (puit 8 kuni 12%) ning rasva- ja tolmuvaba. Puhastage laminaat, metall jne lahustiga (lakibensiiniga). Pinna karestamine parandab nakketugevust. Laske materjalidel tootjajuhiste kohaselt aklimatiseeruda.

Kasutage liimimiseks vaid töötlemata pindu (loomulikul kujul).

Eemaldage värvitud või töödeldud pindadelt pinnakate.

Pealekandmine:

Kandke liimi mõlemale liimitavale pinnale.

Enne detailide ühendamist laske lahustil aurustuda. Tavalisel toatemperatuuril (18 kuni 25 °C) toimub see umbes 10 - 15 minutiga

Tagage pidev õhutus. Pärast lahusti aurustumist on liimimine võimalik 2 tunni jooksul. Liiga lühike aurustumisaeg, eriti mitteimavate materjalide korral, võib algset naket nõrgendada. Pärast lahusti aurustumist peab pinnale jääma katkematu nähtav liimikiht. Suurepooriliste või väga imavate pindade puhul võib osutuda vajalikuks mitme liimikihi pealekandmine. Enne detailide ühendamist peab liim olema puutekuiv, ei tohi sõrmede külge jääda ega "venida".

Liimimine / kokkusurumine:

Kõigepealt seadke detailid hoolikalt paika, sest juba ühendatud detaile enam korrigeerida ei saa. Seejärel suruge detailid korraks tugevasti kokku (vähemalt $0,5 \text{ N/mm}^2 = 5 \text{ kp/cm}^2$ survega). Pidage silmas, et nakketugevus ei sõltu rakendatava surve kestusest vaid intensiivsusest. Piisab mõnest sekundist.



Excellence is our Passion

Suuremate pindade (nt laminaatpaneelide, metalli jne) korral tuleb kasutada pressi. Sõltuvalt detailist võib piisata ka tugevast rullimisest. Õhu sissejäämise vältimiseks suruge keskelt väljapoole. Suruge hoolikalt servadest. Kõva ja mitteelastse aluse puhul taguge mitteelastse haamriga.

Edasine töötlemine:

Algne nakketugevus on nii suur, et detaili võib kohe pärast kokkusurumist edasi töötleva hakata.

TEHNILISED ANDMED

Koostis	polükloropreen
Tihedus	0,89 g/cm ³
Kuumakindlus	- 40°C kuni 110°C
Pealekandmistemperatuur	liimi tuleks kasutada +18°C kuni +25°C temperatuuril
Kulu	250-350 g/m ²
Lõplik tugevus (DIN EN 205)	sõltuvalt pinnast ja survest 3 päeva pärast
Säilivus	jahedas kohas 24 kuud
Aurustumisaeg	Toatemperatuuril 10-15 minutit

PIIRANGUD

Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist vedeldi või lakibensiiniga.

Hoidmine

Hoidke tihedasti suletuna toatemperatuuril. Vältige alla +5°C ja üle +50°C temperatuuri.

Külm või jäätunud liim (alla + 5°C) muutub pärast aeglaselt töötemperatuurini aklimatiseerumist (umbes +20°C) taaskasutatavaks ilma kvaliteedi languseta. Töö katkestamise korral sulgege liimipurk lahusti aurustumise vältimiseks tihedasti.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitude eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 56B,

Tartu 51013, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee