Henkel Excellence is our Passion

Tehnisko datu lapa
09.2016

MOMENT EXPRESS FIX



ĪPAŠĪBAS

- Instant Tack sastāvs uz šķīdinātāja bāzes
- Pielietojama slapjos līmēšanas apstākļos: Nav nepieciešams apstrādāt ar šķīdinātāju
- Pielietošanai iekštelpās un ārā
- Ūdens izturīga
- Porainām un neporainām virsmām
- Pārkrāsojama, kad sacietējusi *
- Viegli pielietojama zemā temperatūrā -10 °C
- Vāja smarža

* Daudzu dažādo krāsu dēļ iepriekš ir nepieciešams veikt pārbaudi

PIELIETOJUMA JOMAS

Moment EXPRESS FIX ir saderīga ar pamatnēm, ieskaitot ķieģeļus, keramiku, betonu, kokšķiedru plātnes, ģipškartona plāksnes, finieri, akmeni, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF), koksni, cieto polivinilhlorīdu (UPVC), daudzas plastmasas**.


** Lai noteiktu piemērotību līmēšanai un saderību, veikt plastmasu un laku iepriekšēju pārbaudi. Nav piemērota polietilēnam, polipropilēnam un putu polistirolam.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA


Priekšapstrāde:
Ir piemērotas visas absorbējošas un neabsorbējošas pamatnes, izņemot polietilēnu (PE), polipropilēnu (PP), politetrafluoretilēnu (PTFE), akrila stiklu, polistirolu un līdzīgas. Pārklātu pamatņu gadījumā ir ieteicama produkta piemērotības pārbaude vai profesionāla konsultācija. Nav ieteicama līmējumiem, kas pastāvīgi ir iegremdēti ūdenī.
Nodrošināt, ka līmējamās virsmās ir tīras, bez putekļiem, taukiem vai eļļas. Virsmas nedrīkst būt acīmredzami slapjas vai pastāvīgi mitras.
Pamatnēm ir jābūt stabilām, tīrām un bez vielām, kas, iespējams, varētu pasliktināt adhēziju. Pēdējās noņemt ar piemērotu šķīdinātāju vai virsmas noslīpēt ar smilšpapīru.
Pirms pielietošanas, ja nepieciešams, blakus laukumu maskēt ar foliju vai lenti.
Lai nodrošinātu stingru un drošu līmējumu, vienai virsmai ir jābūt porainai, jo šķīdinātājam ir jāiztvaiko.

Pirms pielietošanas, krāsotas virsmas ir jāatbrīvo no krāsas.

Pielietošana:
Nogriezt kartridža galu virs skrūves vītnes (1). Uzskrūvēt plastmasas sprauslu un slīpi nogriezt sprauslas galu (2). Ievietot kartridžu pistolē, piemēram, salokāmajā pistolē, šuvošanas pistolē (3).



Lai iegūtu teicamu novietojumu, 5 līdz 10 minūšu laikā pēc pielīmēšanas priekšmeta stāvokli var mainīt. Uznest līmi uz vienas no salīmējamo daļu virsmām: (1) Plankumiem, lai nolīdzinātu nelīdzenas virsmas, (2) vilnim līdzīgā formā augstākam sākotnējam lipīgumam pie platām virsmām vai (3) taisnās līnijās mazākām virsmām. Lietošanai ārpus telpām uznest vertikālas līnijas.



Lai apturētu līmes plūsmu, pēc katras lietošanas atbrīvot pistoles sprūdu - nav spēkā salokāmajai pistolei.
Pirms jebkādi pārliecīgi līmes daudzumi izžūst, tos noslaucīt nost ar audumu
EXPRESS FIX ir īpaši izveidota, lai līdz minimumam samazinātu vajadzību pēc balstiem tās žūšanas laikā. Atkarībā no pamatnēm, smagākus objektus var būt nepieciešams atbalstīt.
Divām neporainām virsmām EXPRESS FIX uzklāt vertikālām līnijām. Minimālā pielietošanas temperatūra ir -10 °C.
Lai nodrošinātu pareizu līmējumu, detaļas stingri piespiest tā, lai visas virsmas ir saskarē ar līmi.
Lai nodrošinātu pareizu pielipšanu, ļaut žūt pa nakti. Līmējums ir pilnībā izžuvis pēc 48 stundām.

TEHNISKIE DATI

Izejmateriāls	Kaučuks, šķīdinātājs
Blīvums	apmēram 1,25 g/cm^3
Siltumizturība	-20 °C līdz +80 °C, pilnībā sacietējušai
Atklātais laiks	apmēram 10 min
Pielietošanas temperatūra	+10 °C līdz +35 °C
Atstarpju savienošanas spēja	Maks. 10 mm
Sākotnējais lipīgums	10 - 12 g/cm^2
Galīgā stiprība (DIN EN 205)	5 līdz 6 N/mm^2
Žūšanas ilgums	48 h
Segums uz plakanām virsmām	apmēram 300 g/m^2
Rukums	apmēram 25 %
Glabāšanas laiks	18 mēneši vēsā vietā

Henkel Excellence is our Passion

IEROBEŽOJUMI

Darbarīku tīrīšana:
Tūlīt pēc izmantošanas noslaucīt ar sausu audumu un pēc tam notīrīt, izmantojot etilacetātu, acetonu vai vaitspirtu.

Uzglabāšana:
Uzglabāt vēsā, sausā vietā un neatvērtu, līdz pat 18 mēnešiem.
Reiz atvērts, noteikti uzlikt atpakaļ vāciņu. Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, atstatus no karstuma, atklātas liesmas un dzirkstelēm. Sasaldēšana produktu nebojā, bet vislabāk ir to uzglabāt virs sasalšanas temperatūras. Sargāt no bērniem.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

"Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām."

Henkel Balti OÜ
Sõbra 56B,
Tartu 51013, Estonia
Tel: (+372) 7305 800
Internets: www.moment-limes.lv