



# MOMENT WOOD WATERPROOF

## Adeziv pentru lemn

### REZISTENT LA APĂ

#### CARACTERISTICI

- se usucă transparent
- lipitura obținută este de tip elastic
- monocomponent, gata preparat
- fără solvent
- rezistență deosebită în timp

#### DOMENII DE UTILIZARE

- lipirea lemnului și a materialelor asemănătoare lemnului care sunt expuse umidității aerului sau influenței de scurtă durată a apei
- toate încleierile la uși și ferestre în exterior

#### AMBALARE

- tuburi din plastic 750 g, 12 buc. / bax
- tuburi din plastic 250 g, 12 buc. / bax



#### PREGĂTIREA SUPRAFETEI DE BAZĂ

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe care ar putea împiedica aderența.

#### MOD DE APLICARE

Se aplică cu pensula, spatula de plastic sau cu rola pe suprafață. Se aplică pe o singură parte și se presează în cursul timpului de acționare (max. 20 minute). Rezistență finală se obține după 24 h. A nu se folosi sub +7°C. Umiditatea lemnului trebuie să fie între 8 - 12% CM.

#### RECOMANDĂRI

A se feri de îngheț.

A se depozita și transporta la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

#### DATE TEHNICE

Adeziv pe bază de dispersie de poliacetat de vinil

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Densitate                           | 1,1 g/cm <sup>3</sup>  |
| Aderență                            | foarte bună  |
| Testat pentru rezistență la căldură | Watt 91 > 7 N/mm <sup>2</sup>                                      |
| Timp deschis                        | 12 min.  |
| pH                                  | 3  |
| Consum                              | aprox. 150 g/m <sup>2</sup>  |
| Timp de presare:                    |  |
| Lemn                                | la 10°C între 25 min. – 30 min.<br>la 20°C între 15 min. – 20 min. |
| Plăci lemn                          | la 20°C 40 min.<br>la 40°C 25 min.<br>la 60°C 15 min.              |

#### DEPOZITARE

În locuri uscate și răcoroase pe o durată de max. 12 luni de la data de fabricație.