

Pattex Express Fix

(PL 600)

Oldószer tartalmú építési-szerelési ragasztó



JELLEMZŐI

- Szerves oldószert tartalmaz
- Felhordás után a felületek azonnal összeilleszthetők
- Rugalmas, repedésáthidaló, rezgésálló
- Két tömör felület egymáshoz ragasztására is alkalmas
- UV-álló, kültérben is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Express Fix oldószertartalmú, jó kezdeti tapadással rendelkező ragasztó. Kiválóan tapad (INSTANT TACK®) – az építőiparban jellemzően előforduló – csaknem valamennyi porózus vagy tömör felülethez: pl. téglá, kerámia, természetes kő, beton, különféle szárazépítő lapok (gipszkarton, cementkötésű faforgácslap stb.), fa, fém, műanyag, festett felületek stb. Időjárás- és öregedésálló. Nem alkalmazható polisztirol, polietilén, polipropilén, teflon és tükör ragasztására.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ragasztandó felületeknek szilárdnak, száraznak, tisztának, repedéstől- valamint tapadást gátló anyagoktól (olaj, zsír stb.) mentesnek kell lenniük. A szennyeződést megfelelő tisztítószer (pl. oldószer) segítségével, valamint csiszolással és portalaníttalással kell eltávolítani. Szükség esetén, festőszalag felragasztásával védekezhetünk a nemkívánatos ragasztófoltok ellen. Bevonattal rendelkező felületek esetében a gyengén tapadó részeket el kell távolítani és célszerű próbaragasztást is végezni.

FELHORDÁS

Vágja le az adagoló csont végét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsört, szükség esetén vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomó pisztolyba. Az egyik előkészített felületre hordjon fel annyi ragasztót, hogy a felületek összepréselésekor a ragasztó a teljes felülettel érintkezzen. A ragasztó felhordását követően nincs szükség a szokásos száradási idő betartására, a felületek azonnal egymáshoz préselhetők. A tökéletes tapadás érdekében a ragasztás csak másnap terhelhető. Szükség esetén a felületeket ideiglenesen rögzítse egymáshoz. A ragasztó teljes száradásához kb. 48 órára van szükség.

FONTOS TUDNIVALÓK

A friss, még meg nem kötött ragasztó acetonnal vagy lakkbenzinnel-, a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el. Gyermekek elől elzárva tartandó. A felbontott kartus tartalmát a lehető leghamarabb fel kell használni!



KISZERELÉS: 375 G

AZONNAL RÖGZÍT



MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: szerves oldószer és gumi

Viszkozitás: pasztaszerű

Szárazanyag tartalom: kb. 70%

Szín: Krémszínű

Hőállóság: - 20 °C – + 80 °C

Nyitott idő: Kb. 10 perc

Alkalmazási hőmérséklet: + 5 °C – + 30 °C

Kötési szilárdság (DIN EN 205): 5 N/mm²

Anyagszükséglet: 130-200 g/m²

KISZERELÉS

Csomagolás: 375 g kartus

Gyűjtőcsomagolás: 12 db/karton

TÁROLÁS

A ragasztóanyagot eredeti göngyölegben, száraz, hűvös, jól szellőztetett, fagymentes helyen, tűztől és



**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

melegtől távol kell tárolni. Eltartható a gyártástól számított 18 hónapig, felbontatlan állapotban. Gyártási dátumot lásd a csomagoláson (NNHHÉÉ XXX – ahol N-nap, H-hónap, É-év, X-sarzs).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A ragasztó maradványt nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni. A göngyölegét csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és a ragasztandó anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt feltétlenül végezzen próbaragasztást. A biztonságtechnikai adatlap szükség szerint rendelkezésre áll.

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.