

# Pattex Padló Univerzális

Textil-, linóleum- és PVC-burkolat nem nedvszívó és nem nedvszívó felületre történő rögzítésére

Pattex®

## JELLEMZŐI

- Újra felszedhető
- Szerves oldószert nem tartalmaz
- Lakóterek burkolásához ideális
- Burkolatcsere esetén könnyen eltávolítható
- Lágyszerálló
- Székgörgő igénybevételnek ellenáll
- Padlófűtés esetén is használható

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Padló Univerzális oldószertmentes, rendkívül kiadós, speciális diszperzió, amelyet elsősorban lakóterekben ajánlunk különféle szőnyegek és PVC-burkolatok nedvszívó és nem nedvszívó felületekre (pl. PVC, Terrazzo, kőpadló stb.) történő ragasztására. Előtte azonban a burkolatot intenzív tisztítóval alaposan zsírtalanítani szükséges.

## ALKALMAZÁS

Az aljzat feleljen meg a DIN 18365 szabvány előírásainak (legyen tiszta, tartósan száraz, repedéstől, valamint tapadásgátló anyagoktól mentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú). Az egyenetlenségeket a megfelelő aljzatkiegyenlítővel szüntessük meg. Meglévő burkolat esetén annak jól kell tapadnia az aljzathoz. Az olaj-, zsír-, viasz- és tisztítószer-maradványokat intenzív tisztítóval távolítsuk el. A méretre vágott burkolóanyagot kiterítjük, majd félig visszahajtjuk. A rögzítőt egyenletesen hordjuk fel az aljzatra. Sima hátoldalú burkolat rögzítéséhez vagy finom pórusú szivacs hengert (meglévő burkolatra), vagy nagyobb pórusú szivacs hengert (nedvszívó aljzatra) használjunk. A megfelelő hengertípus használatával érhető el az optimális anyagfelhordás.

 A4	Fogközmélység:	0,90 mm
	Fogközszélesség:	1,00 mm
	Fogtetőszélesség:	0,50 mm
 A2	Fogközmélység:	1,65 mm
	Fogközszélesség:	1,80 mm
	Fogtetőszélesség:	1,20 mm

Érdes hátoldalú burkolathoz – az aljzat és a hátoldal függvényében – A4 vagy A2 típusú kenőlapot ajánlunk. Párazáró burkolat rögzítése – nem nedvszívó aljzatra – tapadó rögzítéssel történhet. Ebben az esetben a Pattex Padló Univerzális a felhordott mennyiségtől és a klimatikus körülményektől függően 30-90 percig szellőztetjük. A burkolat fektetése akkor kezdhető meg, ha a rögzítőt könnyedén érintve az már nem tapad az ujjhoz.



KISZERELÉS: 1 KG, 5 KG

**A rögzített burkolat újbóli eltávolítása:** A rögzített burkolatot az egyik szélén bontjuk meg, majd lassan tépjük fel. Előfordulhat, hogy habosított PVC vagy habhátoldalú szőnyeg eltávolításakor az aljzaton burkolatfoszlányok maradnak. Ezek, valamint a rögzítőmaradványok könnyen eltávolíthatóak Pur mosogató meleg vízzel (10 liter víz és 1 dl Pur) vagy intenzív tisztítóval. A hatásidő kb. 10–15 perc.

## FONTOS TUDNIVALÓK

Ne végezzünk burkolási munkákat +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett!

A friss rögzítőfoltok vízzel eltávolíthatók.

Ha hosszabb tárolás következtében a terméken hártya képződne, akkor azt a felhasználás előtt el kell távolítani! Nem szabad a szennyvízhálózatba engedni! A fagytól védeni kell!

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Műszaki termékismertető  
Érvényes: 2011. augusztus 1-től.

Oldószertmentes





Ha ragasztás,  
akkor Pattex

## MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Krémfehér		
Állaga:	Pasztaszerű		
Sűrűség:	1,1 kg/l		
Kiadósság:	Hengerrel	A4 kenőlappal	A2 kenőlappal
meglévő burkolaton	50–100 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	300 g/m <sup>2</sup>
nedvszívó aljzaton	100–150 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	300 g/m <sup>2</sup>
Szellőzési idő nedves rögzítés esetén:			
meglévő burkolaton (páraáteresztő burkolat rögzítése)	10-20 perc	30-45 perc	45-60 perc
nedvszívó aljzaton	10 perc	20 perc	30 perc
Szellőzési idő tapadó rögzítés esetén:			
nem nedvszívó aljzaton (párazáró burkolat rögzítése)	30-45 perc	45-60 perc	75-90 perc
Nyitott idő tapadó rögzítés esetén:	Max. 2 óra		
Járható:	Kb. 24 óra múlva		
Székgyörgő igénybevétel:	DIN 68 131 szabvány szerint ellenálló		
Tárolás:	+5°C felett, száraz és hűvös helyen		
Kötés utáni hőállóság:	Max. +50°C-ig, padlófűtés esetén is alkalmazható		
Eltarthatóság:	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)		

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23°C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

## KISZERELÉS

### Csomagolás:

1 kg-os műanyag doboz  
5 kg-os műanyag vödör

### Gyűjtőcsomagolás:

12 db 1 kg-os műanyag doboz  
1 db 5 kg-os műanyag vödör

## ÖSSZETÉTEL

Speciális diszperzió

## MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.