



## Technisches Merkblatt

# Pattex Teppich- und PVC-Universalfixierung

## I. Werkstoff

**Bezeichnung des Erzeugers:**  
Pattex Teppich- und PVC-  
Universalfixierung

**Art des Werkstoffes:**  
Flüssiges Fixierungsmittel für  
Teppichböden mit glattem  
Schaumrücken, PVC- und CV-  
Belegen.

**Rohstoffbasis:**  
Kunstharzdispersion

**Verwendungszweck:**  
Zur vollflächigen Befestigung  
von Teppichen, PVC- und CV-  
Belägen, die später einfach  
wieder von Ihrem Untergrund  
abgezogen werden sollen.  
Verwendbar auf gespachtelten  
Estrich und auf Nutzbelägen wie  
PVC, CV, Flexfliesen, Linoleum,  
Terrazo, Steinfußboden,  
versiegeltem Parkett.

**Verpackungsgröße:**

Dose zu 1 kg  
Kübel zu 5 kg

**Versandeinheit:**

1485367 = 12 Dose zu 1 kg  
1485366 = 1 Kübel zu 5 kg

## II. Besondere Eigenschaften

Pattex Teppich- und PVC-Universalfixierung ist eine gebrauchsfertige Fixierung auf wässriger Basis.

- besonders leicht und zügig zu verarbeiten
- feuchtfest. Für Anwendungen im Außenbereich und längerer Wassereinwirkung nicht geeignet
- Lösungsmittelfrei

### Technische Daten

**Dichte (spez. Gewicht):**  
ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

**Offene Zeit:**  
ca 30 Minuten

**Farbe:**  
cremig weiß

**Verbrauch:**  
ca. 150 – 250 g/m<sup>2</sup>

**PH-Wert:**  
7,2

### III. Verarbeitungs- technische Hinweise

#### **Vorbereitung des Untergrundes:**

Die Untergründe müssen eben, dauertrocken und sauber sowie fett- und wachsfrei sein. Vorhandene Nutzbeläge (z.B. Flexfliesen) müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein.

#### **Verarbeitung:**

Den zugeschnittenen Belag zur Hälfte zurückschlagen; danach Pattex Teppich und PVC\_Fixierung mit einer Schaumstoffrolle gleichmäßig und vollflächig auf den Untergrund auftragen. Auf gespachtelten Estrich ca. 10 Minuten ablüften lassen, danach den Belag in das Fixierbrett einlegen. Nach dem Einlegen des Bodenbelages von Mitte zu den Seiten gut anreiben, anschließend die anderen Seiten fixieren. Bei der Verarbeitung von PVC-Platten 5 Minuten länger ablüften lassen. Es ist zu beachten, dass sich die Platten beim Betreten nicht verschieben. Beläge akklimatisieren. Rollenmatten auslegen, um Spannung abzubauen. Bei nichtsaugenden Untergründen verlängert sich die Ablüftzeit.

---

### IV. Besondere Hinweise:

#### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Frische Flecken mit Wasser entfernen.

#### **Lagerung:**

Kühl und trocken aufbewahren. Vor Frost schützen.

#### **Wiederaufnahme:**

Zur Wiederaufnahme an einer beliebigen Randstelle anheben und vollflächig abziehen. Eventuelle Rückstände von Belag und Fixierung im warmen Pril - Wasser 15 bis 30 Minuten einweichen und danach mit Hilfe eines Spachtels entfernen.

#### **Telefon-Service:**

(01) 71104 - 0

---

Zu Beachten: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir Ihnen in jedem Fall zunächst ausreichend Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.