

Pattex Hőszigetelő

Polisztirol hőszigetelő lapok nedvszívó felületre történő ragasztására

Pattex®

JELLEMZŐI

- Minden polisztirol táblához alkalmas (pl. Nikecell, Hungarocell)
- A nagy kezdeti tapadás ellenére jól korrigálható
- Előkészítés nélkül azonnal felhasználható
- Oldószermentes, szagtalan

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Habosított polisztirol táblák nedvszívó alapra (gipsz, beton, vakolt fal) történő beltéri ragasztására ajánljuk.

ALKALMAZÁS

Ha az alap nagyon porózus, azt Pattex Hőszigetelő ragasztó és víz 1:1 arányú keverékével kell előkezelni, ezután 4 órával szabad megkezdeni a polisztirol lapok ragasztását hígítatlan ragasztóval.

Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány előírásainak (legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú). A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap) legyenek tiszták, por- és zsírmentesek.

A ragasztást legalább 14°C hőmérsékleten végezzük. Használat előtt a ragasztóanyagot alaposan keverjük fel. A ragasztóanyag felhasználásra kész, hígítani nem kell. A ragasztót fogazott fém simítólappal lehet felvinni.



Fogközmélység:	3,4 mm
Fogközszélesség:	3,6 mm
Fogtetőszélesség:	3,4 mm

Kisebb igénybevételnek kitett felületek és nagyobb lapok ragasztásánál elegendő lehet, ha teljes felületnek csak 70%-át ragasztja! Az ajánlott ragasztómenyiség kb. 400g/m². A felületek és a ragasztási körülmények sokfélesége miatt mindig végezzen próbaragasztást. Mennyezetre történő ragasztás esetén szükség lehet a hőszigetelő alátámasztására 24 órán át. A kezelt felületet 5–10 percen belül illeszteni kell. Használat előtt a ragasztóanyagot alaposan keverjük fel.



KISZERELÉS: 1 KG


FONTOS TUDNIVALÓK

Burkolást +15°C alatt és 75% relatív páratartalom felett ne végezzünk. A PVC hegesztést legkorábban 24 órával a ragasztás után lehet megkezdeni.

A szellőzési és a nyitott idők a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függenek. A hőmérséklet növekedése, ill. a csökkenő páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom pedig meghosszabbítja azokat. Amennyiben a tárolás következtében a ragasztó felületén hártva képződne, úgy azt a felhasználás előtt el kell távolítani! A megbontott kannát gondosan vissza kell zárni! A ragasztómaradékot nem szabad a lefolyóba önteni! A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell! A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Műszaki termékismertető
Érvényes: 2011. augusztus 1-től.

Oldószermentes





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

MŰSZAKI ADATOK

Szín, megjelenés:	Világosszürke, pasztaszzerű
Szárazanyag tartalom:	72-78% (kb.)
Viszkozitás (20°C):	80–100 Pas
Nyitott idő:	Max. 20 perc
Száradási idő:	Min. 24–48 óra
Felhasználás:	A felhasználandó mennyiség a ragasztandó anyag fajtájától függően 400 g/m ²
Kiadósság:	Az 1 kg-os doboz kb. 2,5 m ² , az 5 kg-os vödör kb. 12 m ² , a 10 kg-os vödör 25 m ² felület ragasztására elegendő
Felhordás:	Fogazott spaklival vagy felvonóhengerrel
Tárolás:	Jól lezárva, hűvös, száraz helyen
Sűrűség:	1,55 g/cm ³
Eltarthatóság:	12 hónap (megfelelő tárolási körülmények esetén)

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23°C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

KISZERELÉS

Csomagolás:

1 kg-os műanyag doboz

Gyűjtőcsomagolás:

12 db 1 kg-os műanyag doboz

ÖSSZETÉTEL

Akrilát alapú vizes diszperzió szerves és szervetlen adalékanyagokkal

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.